



# MOVILAT 3

## ГЛУБОКО МАТОВАЯ АКРИЛОВАЯ ВОДОДИСПЕРСИОННАЯ КРАСКА ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ



- Идеальна для окраски потолков
- Высокая укрывистость
- Стойкая к влажной уборке

### ХАРАКТЕРИСТИКА:

Быстросохнущая, легко наносимая водоразбавляемая краска на основе акриловой дисперсии. Характеризуется высокой укрывистостью. Образует глубоко матовое покрытие, обладающее устойчивостью к влажной уборке .

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Предназначена для окраски оштукатуренных, бетонных, деревянных, кирпичных, гипсокартонных стен и потолков внутри жилых помещений. Допускается также использовать для окраски потолков в интенсивно эксплуатируемых общественных помещениях. Подходит для окраски рельефных акриловых и стеклотканевых обоев .

<u>ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ:</u>	
<u>Цвет:</u>	Белый (база А), тонируемая в светлые тона. Тонирование проводится по системе RILAKOLOR.
<u>Блеск:</u>	Глубоко матовая
<u>Время высыхания при температуре +20°C и относительной влажности воздуха 50 %:</u>	1 час
<u>Массовая доля нелетучих веществ, %</u>	59 ± 3
<u>плотность, г/мл</u>	1,50 ± 0,05
<u>Устойчивость к мытью:</u>	Соответствует 4 классу ( ISO 11998 )
<u>Расход для одного слоя:</u>	8 - 12 м <sup>2</sup> / л
<u>Разбавитель:</u>	вода.
<u>Способы нанесения:</u>	Кистью, валиком, пульверизатором
<u>Срок хранения:</u>	36 месяцев в плотно закрытой таре производителя при температуре выше +5 <sup>0</sup> С.

## **ПРИМЕНЕНИЕ:**

### **ПОДГОТОВКА КРАСКИ К РАБОТЕ:**

Перед применением краску перемешать. При необходимости разбавить до рабочей вязкости водой, до 15 % по объёму.

### **ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:**

Поверхность перед окраской очистить от мела, отслоившейся краски и загрязнений. При наличии плесени или других грибковых поражений обработать раствором [AKVASEPT](#).

### **ГРУНТОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ:**

Пористые поверхности рекомендуется грунтовать грунтовочными средствами [FORAKRIL BASE](#), [AKROPRIM](#), MOVILAT BASE или самой краской MOVILAT 3, дополнительно разбавленной водой).

### **ОКРАСКА:**

Краска наносится в 2 слоя при температуре воздуха и окрашиваемой поверхности не ниже +5°C.

### **ПРОМЫВКА ИНСТРУМЕНТОВ:**

Для промывки инструментов используется вода.

### **ОХРАНА ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ:**

При работе с данным продуктом соблюдайте следующие меры предосторожности:

- Работать в хорошо вентилируемом (проветриваемом) помещении;
- Использовать индивидуальные средства защиты (очки, респиратор, перчатки).

Более подробная информация в листе безопасности, который выдается по требованию.



0,9 л; 3,6 л; 9 л




8÷12 м<sup>2</sup>/л



1 час



RILAKOLOR



Приведенные данные получены на основании лабораторных испытаний и практического опыта и не считаются полными. Все числовые значения носят рекомендательный характер и зависят, в частности, от оттенка и степени блеска. Качество продукта гарантируется нашей системой производства, которая соответствует стандарту ISO 9001. Мы, как производитель, не можем контролировать и повлиять на условия нанесения, а также другие факторы применения продукции. Мы не отвечаем за ущерб, вызванный несоблюдением инструкции по применению или использованием материала не по назначению. На нашей странице [www.rilak.lv](http://www.rilak.lv) вы найдете самую новую информацию по спецификации изделий. Мы оставляем за собой право, в одностороннем порядке, без оповещения, вносить изменения в технические спецификации. В случае возникновения любых вопросов и неясностей, свяжитесь с производителем или продавцом