



MOVILAT 4

MATINIAI AKRILINIAI VANDENS DISPERSIJOS VIDAUS DARBŲ DAŽAI



- Skirti sienų ir lubų apdailai
- Patalpoms su vidutine eksploatacine apkrova
- Atsparūs plovimui

CHARAKTERISTIKA:

Greitai džiūstantys, lengvai dažomi vandeniu skiedžiami akrilinės dispersijos dažai. Sudaro matinę dangą. Pasižymi atsparumu plovimui.

PANAUDOJIMO SRITIS:

Skirti dažyti tinkuotoms, betoninėms, plytinėms ir regipso sienoms ir luboms viduje patalpų su vidutine eksploatacine apkrova (gyvenamosios, kontorų ir pan. patalpos). Tinka dažyti reljefiniams akriliniams ir stiklo audinio tapetams.

TECHNINIAI RODIKLIAI:	
Spalva:	Balta (bazė A), spalvinama šviesiais tonais pagal RILAKOLOR sistemą.
Blizgesys:	Matinis
Džiūvimo trukmė prie +20°C temperatūros ir santykinės oro drėgmės 50 %:	1 val.
Nelakiųjų medžiagų masinė dalis, %	63 ± 3 %
Atsparumas plovimui:	Atitinka 3 klasę (ISO 11998).
Sunaudojimas vienam sluoksniui:	8 - 12 m ² /l
Tirpiklis:	Vanduo.
Dažymo būdai:	Teptuku, voleliu ar pulverizuojant.
Saugojimo trukmė:	36 mėn. sandariai uždarytoje gamintojo taroje prie ne žemesnės kaip +5° C temperatūros.
Pakuotė:	0.9 l, 3.6 l, 9l.

PANAUDOJIMAS:

DAŽŲ PARUOŠIMAS DARBUI:

Prieš panaudojant dažai išmaišomi, Jei reikia iki darbinio klampumo skiedžiami vandeniu.



PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS:

Nuo paviršiaus reikia nuvalyti kreidą, atsilupusius dažus ir nešvarumus. Jeigu yra pelėsių ir kitų grybelinių pažeidimų, paviršių apdoroti [AKVASEPT](#) tirpalu.

PAVIRŠIAUS GRUNTAVIMAS:

Poringus paviršius rekomenduojama nugruntuoti gruntavimo priemonėmis [FORAKRIL BASE](#), [AKROPRIM](#), gruntu [MOVILAT BASE](#) arba pačiais dažais MOVILAT 4, papildomai atskiedus vandeniu (iki 15% pagal tūrį).

DAŽYMAS:

Dažai dengiami 2 sluoksniais teptuku, voleliu arba pulverizatoriumi kai oro temperatūra ir dažomas paviršius ne žemesnis kaip +5°C. Dažų sąnaudos - 8-12 m²/l vienam sluoksniui padengti. Džiūvimo laikas esant +20 °C ir 50% santykinei oro drėgmei 1 val.

PAVIRŠIAUS PRIEŽIŪRA:

Praėjus mėnesiui po nudažymo paviršių galima plauti naudojant minkštas plovimo priemones. Valyti galima skuduru ar kempine, sudrėkintais švariu vandeniu arba silpna šarmine plovimo priemone. Po valymo, naudojant plovimo priemones, paviršių reikia nušluostyti iš pradžių naudojant švariu vandeniu sudrėkintą kempinę, o po to sausai. Gali nežymiai pasikeisti paviršiaus blizgesys.

IRANKIŲ PLOVIMAS:

Plaunama vandeniu.

DARBO IR SUPANČIOS APLINKOS APSAUGA:

Dirbant su šiuo produktu laikykitės šių atsargumo priemonių:

- Dirbkite gerai ventiliuojamoje (vėdinamoje) patalpoje;
- Naudokite individualias apsaugos priemones (akinius, respiratorius, pirštines).

Detalesnė informacija yra saugumo lape, kuris pageidaujant išduodamas.



0.9l, 3.6l, 9l



8÷12 m²/l



1 val.



RILAKOLOR
(A BAZĖ)

