

MOVILAT 4

Mazgājama dziļi matēta akrila ūdens dispersijas krāsa sienām un griestiem iekštelpās.



TEHNISKO DATU LAPA

LV · 01-09-2026

GALVENĀS PRIEKŠROCĪBAS

- 2. izturības klase pret mitro berzi saskaņā ar ISO 11998;
- sienām un griestiem telpās ar vidēju ekspluatācijas slodzi;
- dziļi matēts pārklājums;
- laba segtspēja;
- viegli uzklājama.

PRODUKTA APRAKSTS

MOVILAT 4 ir mazgājama ūdens dispersijas krāsa uz akrila dispersijas bāzes sienu un griestu krāsošanai iekštelpās. Veido dziļi matētu pārklājumu. Paredzēta galvenokārt telpām ar vidēju ekspluatācijas slodzi. Izturība pret mitro berzi — 2. klase saskaņā ar ISO 11998.

LIETOŠANAS JOMA

Paredzēta sienu un griestu krāsošanai sausās dzīvojamās, biroju, sabiedriskās un citās telpās ar vidēju ekspluatācijas slodzi.

Lieto uz apmetām, betona, ķieģeļu, ģipškartona, špaktelētām un iepriekš krāsotām virsmām, kā arī uz speciālām krāsojamām tapetēm.

Nav paredzēta telpām un virsmām, kas pakļautas pastāvīgai vai intensīvai ūdens iedarbībai. Nelieto dušas zonu iekšējām virsmām, grīdām, durvīm, mēbelēm, koksnei, kokšķiedru plātnēm, skaidu plātnēm un metālam.

TEHNISKIE PARAMETRI

Parametrs	Vērtība
Bāze	A.
Krāsa un tonēšana	A bāzi lieto baltā veidā vai tonē galvenokārt gaišos toņos RILAKOLOR sistēmā pēc RILAK katalogiem un vairuma izplatīto krāsu katalogu. Konkrēta toņa iegūšanas iespēja ir atkarīga no atbilstošas tonēšanas formulas pieejamības.
Spīduma pakāpe	Dziļi matēta.
Žūšanas laiks	Ne ilgāk kā 2 stundas līdz stāvoklim, kad pārklājums vairs neliņp pie pirkstiem, +20 °C temperatūrā un pie 50 % relatīvā mitruma.
Starpkārtu intervāls	Optimālos apstākļos nākamo kārtu var uzklāt pēc 2 stundām.
Negaistošo vielu masas daļa	63 ± 3 %.
Izturība pret mitro berzi	2. klase saskaņā ar ISO 11998.
Orientējošs patēriņš	8–12 m ² /l vienai kārtai.
Atšķaidītājs	Ūdens.
Darbarīki	Ota, veltnis vai izsmidzināšanas iekārta.
Uzklāšanas apstākļi	No +5 līdz +30 °C; optimāli no +15 līdz +25 °C pie aptuveni 50 % relatīvā mitruma; maksimālais relatīvais mitrums — 85 %.

Parametrs	Vērtība
Glabāšanas laiks	36 mēneši ražotāja neatvērtā oriģinālajā iepakojumā temperatūrā virs +5 °C.
A bāzes iepakojums	0,9 l; 3,6 l; 9 l.

Izsmidzināšanas parametri nav publicēti, jo apstiprināti dati nav pieejami.

Faktiskais patēriņš ir atkarīgs no pamatnes uzsūktspējas, reljefa un sagatavošanas, darbarīka, uzklāšanas paņēmiena, krāsas un slāņa biezuma. Precīza patēriņa noteikšanai ieteicams izmēģinājuma krāsojums.

Pazeminātā temperatūrā, paaugstinātā mitrumā, nepietiekamas ventilācijas apstākļos, palielināta slāņa biezuma vai zemas pamatnes uzsūktspējas gadījumā žūšanas laiks pagarinās.

PRAŠĪBAS PAMATNEI

Virsmai jābūt sausai, izturīgai, tīrai un piemērotai ūdens dispersijas pārklājumu uzklāšanai. Pilnībā notīrīt krītu, putekļus, netīrumus, taukus, eļļu, nenoturīgus pārklājumus un citus saķeri pasliktinošus netīrumus. Putekļus notīrīt ar suku un putekļsūcēju. Tāukus un eļļas netīrumus notīrīt ar piemērotu līdzekli, pēc tam virsmu notīrīt un nožāvēt.

Jaunas betona, apmestas, špaktelētas un citas minerālas virsmas krāsot pēc pilnīgas nožūšanas un pietiekamas izturības sasniegšanas.

Defektus izlabot ar piemērotu materiālu. Pēc nožūšanas vietas noslīpēt un notīrīt putekļus.

Špaktelētās virsmas izturību pārbaudīt, viegli pārvelkot ar roku. Ja paliek ievērojams putekļu daudzums vai špaktele drūp, pamatni notīrīt un nostiprināt ar atbilstošu grunti.

Iepriekš krāsotas virsmas notīrīt un pārbaudīt vecā pārklājuma izturību. Gludus un spīdīgus pārklājumus, piemēram, vecas alkīda krāsas, apstrādāt ar abrazīvu materiālu un pēc tam notīrīt putekļus. Nezināma pārklājuma gadījumā veikt izmēģinājuma uzklāšanu un pārbaudīt saderību un saķeri.

Pelējuma vai citu sēnīšu bojājumu gadījumā vispirms noteikt un novērst paaugstinātā mitruma cēloni, pēc tam apstrādāt virsmu ar AKVASEPT šķīdumu saskaņā ar aktuālo instrukciju. Gruntēt un krāsot tikai pēc pilnīgas nožūšanas.

GRUNTS IZVĒLE

FORAKRIL BASE — galvenā dziļumgrunts porainām un uzsūcošām minerālām pamatnēm. Nostiprina virsmu, izlīdzina uzsūktspēju, samazina ūdens uzsūkšanu un uzlabo turpmāko kārtu saķeri. Gatava lietošanai, neatšķaidīt. Uzklāt vienmērīgi, nepieļaujot notecējumus un materiāla pārpalikumu. Turpmāko krāsošanu veikt pēc pilnīgas nožūšanas saskaņā ar aktuālo FORAKRIL BASE TDS.

MOVILAT PRIMER — galvenā gruntkrāsa pirms MOVILAT 4. Uzlabo saķeri, izlīdzina krāsu un uzsūktspēju, palielina sistēmas segtspēju un ļauj samazināt apdares krāsas patēriņu. Īpaši ieteicama uz pilnībā špaktelētām virsmām, ja pamatnes krāsas būtiski atšķiras, kā arī zem spilgtiem vai vāji sedzošiem toniņiem. Šādos gadījumos MOVILAT PRIMER ieteicams tonēt līdzīgā tonī. Lietot saskaņā ar aktuālo MOVILAT PRIMER TDS.

AKROPRIM — koncentrēts gruntēšanas sastāvs minerālām virsmām. Atšķaidīšanas proporcijas, uzklāšana un žūšana — tikai saskaņā ar aktuālo AKROPRIM TDS.

PENTAPRIM BASE — izolējoša gruntkrāsa rūsas, nikotīna, kvēpu, kafijas, vīna un citu netīrumu traipiem, kas var izspiesties caur ūdens dispersijas pārklājumu. MOVILAT 4 uzklāt pēc PENTAPRIM BASE pilnīgas nožūšanas saskaņā ar tā aktuālo TDS.

Uz izturīgām, sagatavotām minerālām pamatnēm ar vienmērīgu uzsūktspēju kā gruntējošo kārtu drīkst lietot pirmo MOVILAT 4 kārtu, kas atšķaidīta ar ūdeni līdz 15 % no tilpuma. Šis paņēmiens neaizstāj nostiprinošu grunti uz vājām, putošām, stipri vai nevienmērīgi uzsūcošām virsmām.

KRĀSAS SAGATAVOŠANA

Pirms lietošanas rūpīgi samaisīt līdz viendabīgai konsistencei. Ja nepieciešams, atšķaidīt ar tīru ūdeni līdz darba viskozitātei, ņemot vērā uzklāšanas paņēmienu, pamatni un apstākļus. Lietojot kā gruntējošo kārtu, drīkst atšķaidīt ar ūdeni līdz 15 % no tilpuma. Pārmērīga atšķaidīšana var samazināt segtspēju, izraisīt notecējumus un radīt nepieciešamību uzklāt papildu kārtas.

Vienai nepārtrauktai virsmai vēlams izmantot vienas ražošanas partijas krāsu. Dažādām partijām un atsevišķi tonētiem iepakojumiem iespējamas nelielas toņa atšķirības. Materiālu no vairākiem iepakojumiem apvienot vienā traukā un samaisīt. Ilgstoša darba laikā krāsu periodiski samaisīt.

Pirms pamatdarbu sākšanas pārbaudīt krāsu un izskatu nelielā laukumā. Galīgo toni novērtēt pēc pilnīgas nožūšanas telpai raksturīgā apgaismojumā.

UZKLĀŠANA

Uzklāt ar otu, velti vai izsmidzināšanas iekārtu. Bez MOVILAT PRIMER uzklāt divas MOVILAT 4 kārtas. Lietojot MOVILAT PRIMER, uzklāt vienu vai divas kārtas atkarībā no pamatnes krāsas, toņa, nepieciešamās segtspējas un virsmas kvalitātes.

Izklaidēt vienmērīgi, nepieļaujot pārmērīgu slāņa biezumu, notecējumus un neapstrādātus laukumus. Lielas virsmas krāsot bez ilgstošiem pārtraukumiem, savienojot blakus esošos laukumus pirms malu apžūšanas un saglabājot "slapjo malu". Pārtraukumus plānot stūros un pie dabiskām robežām.

Atkārtoti neizlīdzināt materiālu, kas jau sācis žūt. Noslēdzošās veltņa kustības veikt vienā virzienā. Krāsojot griestus, ņemt vērā galveno gaismas avotu; noslēdzošās kustības ieteicams veikt gaismas krišanas virzienā.

Uzklāšanas un žūšanas laikā nepieļaut caurvēju, intensīvu gaisa kustību, tiešus saules starus un nevienmērīgu uzsildīšanu. Nākamo kārtu uzklāt pēc iepriekšējās nožūšanas; optimālos apstākļos — ne agrāk kā pēc 2 stundām.

TIME EKSTRA

TIME EKSTRA samazina viskozitāti un pagarina atvērto žūšanas laiku, palīdzot samazināt joslu veidošanās iespējamību. Bez nepieciešamības piedevu nelietot.

PĀRKLĀJUMA KOPŠANA

Pēc 7 dienām virsmu drīkst saudzīgi noslaucīt ar mīkstu, mitru drānu bez intensīvas beršanas.

Pēc 30 dienām pārklājumu drīkst tīrīt ar mīkstu drānu vai sūkli, izmantojot ūdeni un maigu mazgāšanas līdzekli. Netīrumus notīrīt ar vieglām kustībām, nepakļaujot virsmu ilgstošai vai intensīvai beršanai. Pēc mazgāšanas līdzekļa lietošanas noslaucīt ar tīru, mitru drānu vai sūkli un pēc tam saudzīgi nosusināt.

Nelietot abrazīvus līdzekļus un cietas sukas. Pēc tīrīšanas iespējamas nelielas lokālas pārklājuma spīduma izmaiņas.

DARBARĪKU TĪRĪŠANA

Uzreiz pēc darba darbarīkus nomazgāt ar ūdeni.

OBLIGĀTI

- nodrošināt sausu, izturīgu un tīru pamatni;
- novērtēt pamatnes izturību un uzsūktspēju un izvēlēties atbilstošu grunti;
- rūpīgi samaisīt krāsu;
- vienai virsmai pēc iespējas izmantot vienu partiju; vairāku iepakojumu saturu apvienot un samaisīt;
- ievērot temperatūru, mitrumu un starpkārtu intervālu;
- saglabāt "slapjo malu";
- nelielā laukumā pārbaudīt krāsu, izskatu un materiālu saderību;
- tīrīšanai izmantot mīkstus materiālus un nepieļaut intensīvu beršanu.

NAV PIEĻAUJAMS

- uzklāt uz mitras, neizturīgas, putošas, taukainas vai netīras pamatnes;
- lietot uz virsmām, kas pakļautas pastāvīgai vai intensīvai ūdens iedarbībai;
- lietot dušas zonām, grīdām, durvīm, mēbelēm, koksnei, kokšķiedru plātnēm, skaidu plātnēm un metālam;
- pārmērīgi atšķaidīt;
- uzklāt nākamo kārtu pirms iepriekšējās nožūšanas;

- atkārtoti izlīdzināt materiālu, kas jau sācis žūt;
- strādāt caurvējā, intensīvas gaisa kustības, tiešu saules staru vai nevienmērīgas uzsilšanas apstākļos;
- lietot TIME EKSTRA bez tehnoloģiskas nepieciešamības;
- pievienot neapstiprinātas piedevas vai sajaukt ar citiem krāsu un laku materiāliem;
- intensīvi mazgāt vai berzt pārklājumu, jo īpaši pirms ekspluatācijas izturības sasniegšanas.

DROŠĪBA

levērot aktuālā marķējuma un drošības datu lapas prasības. Nodrošināt pietiekamu ventilāciju un lietot nepieciešamos individuālās aizsardzības līdzekļus atbilstoši uzklāšanas paņēmienam un darba apstākļiem. Nepieļaut produkta atlikumu nonākšanu kanalizācijā, ūdenstilpēs vai augsnē. Plašāka informācija ir sniegta aktuālajā SDS, kas pieejama pēc pieprasījuma.

TEHNISKO PARAMETRU NOTEIKŠANAS APSTĀKĻI

Tehniskie parametri tiek noteikti laboratorijas apstākļos saskaņā ar piemērojamām apstiprinātām testēšanas metodēm. Testēšanas apstākļus, tostarp temperatūru un gaisa relatīvo mitrumu, nosaka attiecīgā metode.

RAŽOTĀJA ATBILDĪBA

Sniegtā informācija ir sagatavota, pamatojoties uz laboratorijas pārbaužu rezultātiem un praktisko pieredzi, un nav izsmeljoša. Norādītajiem datiem ir informatīvs raksturs, un tie var atšķirties atkarībā no produkta krāsas, spīduma pakāpes un citām īpašībām.

Ražotājs garantē produkta kvalitāti saskaņā ar uzņēmumā pieņemto kvalitātes kontroles sistēmu un ieviestā ISO 9001 standarta prasībām. Ražotājs nevar kontrolēt produkta lietošanas apstākļus un citus faktorus, kas var ietekmēt tā uzklāšanu un pārklājuma ekspluatācijas īpašības. Ražotājs neatbild par zaudējumiem, kas radušies lietošanas instrukcijas neievērošanas vai produkta lietošanas neatbilstoši paredzētajam mērķim dēļ.

Tehnisko specifikāciju aktuālās versijas ir pieejamas tīmekļvietnē www.rilak.lv. Jautājumu vai papildu informācijas nepieciešamības gadījumā lūdzam sazināties ar ražotāju.