



NEOKRON, NEOKRON M

AR ŪDENI ATŠĶAIDĀMA PARKETA LAKA



- Ātri žūstoša
- Augsta cietība
- Augsta nodilumizturība
- Izmantojama gan grīdu, gan dažādu koka izstrādājumu lakošanai

RAKSTUROJUMS:

Vienkomponenta ar ūdeni atšķaidāma parketa laka uz akrilātu – uretānu dispersijas bāzes. Veido cietu nodilumizturīgu pārklājumu. Lakošanas un žūšanas laikā neizdala organiskos šķīdinātājus.

LIETOŠANAS SFĒRA:

Paredzēta parketa grīdu lakošanai kā dzīvojamās, tā arī intensīvi ekspluatējamās sabiedriskās telpās. (Nav izmantojama parketa lakošanai no dažu dižskābaržu šķirnēm un “dimanta priedes”).

<u>TEHNISKIE PARAMETRI:</u>	
<u>Spīdums:</u>	NEOKRON – spīdīga, NEOKRON M – pusmatēta.
<u>Žūšanas laiks 20°C temperatūrā:</u>	4 stundas
<u>Patēriņš:</u>	8÷10 m ² /l vienai kārtai uzklājot ar veltnīti vai otu, vai 20÷25 m ² /l katrai kārtai uzklājot ar speciālo lakošanai paredzēto tērauda lāpstiņu-špakteli.
<u>Šķīdinātājs:</u>	Ūdens.
<u>Krāsošanai izmantojamie instrumenti:</u>	Ota, veltnītis vai speciāla lakošanai paredzēta tērauda lāpstiņa-špaktele.
<u>Glabāšanas laiks:</u>	36 mēneši blīvi noslēgtā ražotāja tarā temperatūrā ne zemākā par +5°C.
<u>Iepakojums:</u>	0.9 l; 2.7 l; 10 l.

LIETOŠANA:

LAKAS SAGATAVOŠANA DARBAM:

Pirms lietošanas laku samaisa. Atšķaidīšana parasti nav nepieciešama.

VIRSMAS SAGATAVOŠANA:

Lakojamās virsmas attīra no netīrumiem un putekļiem.

GRUNTĒŠANA:

Ieteicama parketa gruntēšana ar gruntēšanas laku NEOKRON SEALER. Gruntēšanai var izmantot arī pašu laku NEOKRON. Gruntēšanu veic ar otu vai veltnīti 1 kārtā vai ar speciālu lakošanai paredzētu tērauda lāpstiņu-špakteli 2-3 kārtās. Pēc gruntskārtas uzklāšanas jāveic slīpēšana.



Žāvēšanas laiks pirms slīpēšanas – ne mazāks par 6 stundām. Veicot gruntēšanu ar speciālo lakošanai paredzēto tērauda lāpstīņu-špakteli slīpēšana parasti nav nepieciešama.

LAKOŠANA:

Laku uzklāj 2-3 kārtās (neieskaitot gruntskārtu). Uzklāšana jāveic vienmērīgās kārtās, nepieļaujot lokālu lakas uzkrāšanos. Starpkārtu izturēšanas laikam jābūt ne mazākam par 5 stundām. Žāvēšanas laiks līdz brīvas kustības uzsākšanai – 6 stundas. Zemākā temperatūrā žūšanas laiks palielinās. Lakas pilnīga sacietēšana notiek 1 nedēļas laikā no uzklāšanas brīža. Tepiņu ieklāšanu, mēbeļu izvietošanu, mitro tīrīšanu, kā arī aizsargvasku uzklāšanu atļauts veikt ne ātrāk kā pēc 1 nedēļas.

Gaisa un lakojamās virsmas temperatūrai jābūt ne zemākai par +10°C. Relatīvajam gaisa mitrumam – ne augstākam par 80%. Lakas uzklāšanas laikā jāizvairās no tiešas saules staru iedarbības un caurvēja.

INSTRUMENTU MAZGĀŠANA:

Darba instrumentu mazgāšanai lietot ūdeni. Sažuvušas lakas pārpalikumus notīra ar acetonu vai šķīdinātāju 646.



0.9l, 2.7l, 10l

8÷10 m²/l

4 h

