

OLEUR

PUSCAURSPĪDĪGA KRĀSA KOKAM



- neaizsedz koksnes tekstūru
- veido elpojošo pārklājumu
- neplaisā un nelobās
- veido nodilumizturīgu pārklājumu

RAKSTUROJUMS:

Aisargajoša un dekoratīva eļļa koka grīdām. OLEUR iesūcas virsmā saglabājot koksnes dabisko izskatu, aizsargā virsmu no netīrumiem un ūdens iedarbības, paaugstina izturību pret abrazīvo nodilumu.

LIETOŠANAS SFĒRA:

Eļļā paredzēta telpās ekspluatējamu koka grīdu un kāpnes virskārtas piesūcināšanai.

<u>TEHNISKIE PARAMETRI:</u>	
<u>Krāsa:</u>	bezkrāsas (EC bāze). Iespējama tonēšana RILAKOLOR sistēmā saskaņā ar katalogu COLTEC WOOD (EC bāze).
<u>Žūšanas laiks +20 °C :</u>	16 ÷ 20 stundas. Ar eļļu piesūcinātas grīdas var sākt ekspluatēt pēc 3 dienām no tā brīža kad pilnībā pabeigta virsmas piesūcināšana un slīpēšana. Paklāju ieklāšanu un mēbeļu uzstādīšanu var veikt ne ātrāk kā pēc 1 nedēļas.
<u>Negaistošo vielu masas daļa, %</u>	69,0 ± 2,0
<u>Blīvums, g/ml</u>	0,950 ± 0,025
<u>Patēriņš vienai kārtai:</u>	15 – 20 m ² /l apstrādājot cieta koku sugas (kā, piemēram, ozols) un 12 – 15 m ² /l apstrādājot tādus skujkokus kā priede
<u>Šķīdinātājs:</u>	VAITSOL
<u>Krāsošanai izmantojamie instrumenti:</u>	Ota, veltnītis vai lakošanai paredzēta špaktellāpstiņa.
<u>Glabāšanas laiks:</u>	36 mēneši cieši aizvērtā ražotāja tarā, sargājot no sasilšanas
<u>Iepakojums:</u>	0.9 l; 2.7 l

LIETOŠANA:

EĻĻAS SAGATVOŠANA DARBAM:

Pirms lietošanas rūpīgi samaisīt.

VIRSMAS SAGATAVOŠANA:

Piesūcināmajai koka virsmai jābūt sausai, attīrītai no netīrumiem un putekļiem. Koksnes mitrums nedrīkst pārsniegt 10 %. Jaunas koka virsmas iepriekš jānoslīpē. Daudzpakāpju slīpēšanas gadījumā slīpēšanas pirmo stadiju jāveic ar slīppapīru, kura graudainības indekss ir 80. Pēdējo slīpēšanu jāveic ar slīppapīru, kura graudainības indekss ir 120.

UZKLĀŠANA (piesūcināšana ar eļļu). :

Eļļu bagātīgi uzklāj uz virsmas ar otu, veltnīti vai lakošanai paredzētu špaktelļāpstiņu. Pēc uzklāšanas eļļai ļauj iesūkties 20 – 25 minūšu laikā. Šajā laikā nepieciešams sekot tam kā notiek eļļas iesūkšanās. Uz laukumiem, kuros eļļa ir pilnībā iesūkusies, nepieciešams uzklāt papildus produktu vai nu no taras, vai arī novirzot to no laukumiem uz kuriem vērojams eļļas pārpalikums. Gadījumā, ja uzklātā eļļa ir pilnībā iesūkusies, nepieciešama tās atkārtota uzklāšana līdz pilnīgai koksnes virsmas piesūcināšanai. Ne vēlāk kā 20 – 30 minūtes pēc virsmas piesūcināšanas ar eļļu nepieciešams uzsākt eļļas ierīvēšanu koka virsmā ar mīkstu lupatas palīdzību vai arī veikt virsmas apstrādi ar slīpmašīnu, kas apgādāta ar brūnas krāsas pulējamo disku, vienmērīgi izlīdzinot pa virsmu eļļu kas nav iesūkusies. Pēc tam neiesūkušos eļļu novāc ar tīru lupatu. Vēl pēc 2 – 3 stundām virsmu pulē ar mīkstu lupatu vai slīpmašīnu, kas apgādāta ar sarkanas krāsas disku. Parādoties produktam, kas nav iesūcies, to atkal novāc ar lupatu, lai novērstu laukumu izveidošanos ar spīdīgu plēvi, kuras novākšana pēc eļļas nožūšanas būs ļoti apgrūtināta. Eļļas uzklāšanas un žāvēšanas laikā gaisa un virsmas temperatūrai jābūt robežās 10 - 25°C. Relatīvais gaisa mitrums nedrīkst pārsniegt 65 %. Nožūšanas laiks 20°C temperatūrā būs 16 – 20 stundas. Ar eļļu piesūcinātas grīdas var sākt ekspluatēt pēc 3 dienām no tā brīža kad pilnībā pabeigta virsmas piesūcināšana un slīpēšana. Paklāju ieklāšanu un mēbeļu uzstādīšanu var veikt ne ātrāk kā pēc 1 nedēļas. Atkarībā no grīdas ekspluatācijas apstākļiem atkārtotu piesūcināšanas procedūru jāveic ar laika intervālu no 6 mēnešiem līdz 2 gadiem.

INSTRUMENTU MAZGĀŠANA:

Ar eļļu piesūcinātajām lupatām ir iespējama pašai aizdegšanās ! Tādēļ tās ir jāsamitrina ar ūdeni un jāiznīcina ! Darba instrumentu tīrīšanai lietot vai spirtu vai šķīdinātāju.

DARBA UN VIDES AIZSARDZĪBA:

Strādājot ar šo produktu, ievērojiet sekojošus piesardzības pasākumus:

- Strādāt labi vēdināmā telpā;
- Lietot individuālos aizsardzības līdzekļus (aizsargbrilles, respiratoru, cimdus).

Sīkāka informācija drošības datu lapā, kas tiek izsniegta pēc pieprasījuma.



0.9l, 2.7l



12÷20 m²/l



16÷20 h



VAITSOL



RILAKOLOR (EC bāze)

Dotā informācija ir sagatavota balstoties uz laboratorijas testiem un praktisko pieredzi, tā nav uzskatāma par pilnīgu. Minētiem datiem ir tikai informatīvais raksturs, tie var atšķirties produktiem ar dažādiem toņiem, spīduma pakāpēm un citos gadījumos. Mēs garantējam produkta kvalitāti, kas atbilst mūsu kvalitātes kontroles sistēmai, saskaņā ar uzņēmumā ieviestā standarta ISO 9001 prasībām. Kā ražotājs, mēs nevaram kontrolēt produkta pielietošanas apstākļus vai citus faktorus, kas var ietekmēt produkta pielietošanu un uzklāšanu. Mēs neesam atbildīgi par jebkuriem zaudējumiem, kuri radušies produkta lietošanas instrukcijas neievērošanas gadījumā, vai produkta nepareizas izmantošanas dēļ. Mūsu produktu specifikāciju jaunākās versijas ir pieejamas mūsu mājas lapā www.rilak.lv. Lūdzu, sazinieties ar mums, ja jums rodas jautājumi vai neskaidrības par mūsu produktiem.