



OLEUR

МАСЛО ДЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ ПОЛОВ



- подчеркивает текстуру дерева
- не трескается и не отслаивается
- образует износостойчивое покрытие

ХАРАКТЕРИСТИКА:

Защитно-декоративное масло для деревянных полов. Хорошо впитывается в поверхность, не образуя плёнки и сохраняя естественную текстуру древесины. Предохраняет древесину от загрязнений, воздействия воды и повышает устойчивость к абразивному износу.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Предназначено для пропитывания деревянных полов и лестниц эксплуатируемых внутри помещений.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ:	
Цвет:	Бесцветный (база ЕС). Допускается колеровать по системе RILAKOLOR по каталогу COLTEC WOOD.
Время высыхания при температуре +20°C:	16÷20 часов. Промасленные полы можно начинать эксплуатировать через 3 дня после завершения полного цикла промасливания и шлифования (укладку ковров и установку мебели можно производить не ранее, чем через 1 неделю).
Массовая доля нелетучих веществ, %	69,0 ± 2,0
Плотность, гр/мл	0,950 ± 0,025
Расход для одного слоя:	15÷20 м2/л для твердых пород древесины (таких, как дуб) и 12÷15 м2/л для хвойных пород древесины (сосны).
Растворитель:	растворитель VAITSOL
Способы нанесения:	кистью, валиком или лакировочным шпателем
Срок хранения:	36 месяцев в плотно закрытой таре производителя предохраняя от нагрева.
Упаковка:	0,9 л; 2,7 л

ПРИМЕНЕНИЕ:

ПОДГОТОВКА МАСЛА К РАБОТЕ:

Перед применением тщательно перемешать.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:

Пропитываемая деревянная поверхность должна быть сухой, очищенной от загрязнений и пыли. Влажность древесины не должна превышать 10%. Новые деревянные поверхности необходимо отшлифовать. В случае многостадийной шлифовки первую стадию шлифовки следует проводить наждачной бумагой с индексом зернистости 80. Финишную шлифовку следует проводить наждачной бумагой с индексом зернистости 120.

НАНЕСЕНИЕ (ПРОМАСЛИВАНИЕ):

Масло обильно наносится на поверхность кистью, валиком или лакировочным шпателем. После нанесения дать маслу впитаться в течение 20÷25 минут. В течение данного промежутка времени необходимо следить за впитыванием масла в поверхность. На участки с полностью впитавшимся маслом нанести дополнительное количество продукта либо из тары, либо перераспределив его с участков, на которых образовался излишек не впитавшегося масла. В том случае, если масло полностью впиталось, повторить промасливание до полного насыщения поверхности древесины.

Не позднее чем через 20-30 минут после промасливания втереть масло в поверхность с помощью мягкой материи или обработать шлифовальной машиной, оснащенной коричневым полировальным диском, равномерно распределяя не впитавшееся масло по поверхности. Затем удалить излишки не впитавшегося масла тряпкой.

По истечении еще 2÷3 часов поверхность окончательно полируется мягкой тканью либо шлифовальной машиной, оснащенной красным диском. При обнаружении не впитавшегося продукта его опять-таки следует удалить тряпкой, во избежание образования участков с глянцевой пленкой, которую после высыхания масла будет сложно удалить.

Во время нанесения и сушки масла температура воздуха и поверхности должна быть в пределах 10÷25°C.

Промасленные полы можно начинать эксплуатировать через 3 дня после завершения полного цикла промасливания и шлифования (укладку ковров и установку мебели можно производить не ранее, чем через 1 неделю). В зависимости от условий эксплуатации полов процедуру промасливания следует повторять с интервалом от 6 месяцев до 2-х лет.

ПРОМЫВКА ИНСТРУМЕНТОВ:

Оставшаяся после работы промасленная ветошь (тряпки) склонна к самовозгоранию! Поэтому ее следует смочить водой и уничтожить! Для очистки рабочих инструментов использовать уайт-спирит или растворитель VAITSOL.

ОХРАНА ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ:

При работе с данным продуктом соблюдайте следующие меры предосторожности:

- Работать в хорошо вентилируемом (проветриваемом) помещении;
- Использовать индивидуальные средства защиты (очки, респиратор, перчатки).

Более подробная информация в листе безопасности, который выдается по требованию и на этикетке.



0,9 л; 2,7 л



12÷20 м²/л



16÷20 часов



RILAKOLOR
(EC БАЗА)



VAITSOL



Приведенные данные получены на основании лабораторных испытаний и практического опыта и не считаются полными. Все числовые значения носят рекомендательный характер и зависят, в частности, от оттенка и степени блеска. Качество продукта гарантируется нашей системой производства, которая соответствует стандарту ISO 9001. Мы, как производитель, не можем контролировать и повлиять на условия нанесения, а также другие факторы применения продукции. Мы не отвечаем за ущерб, вызванный несоблюдением инструкции по применению или использованием материала не по назначению. На нашей странице www.rilak.lv вы найдете самую новую информацию по спецификации изделий. Мы оставляем за собой право, в одностороннем порядке, без оповещения, вносить изменения в технические спецификации. В случае возникновения любых вопросов и неясностей, свяжитесь с производителем или продавцом