

PENTAPRIM BASE

MATĒTA ALKĪDA GRUNTSKRĀSA



- Ar labu traipu izolēšanas spēju
- Dod iespēju samazināt virskārtai izmantojamo krāsas daudzumu
- Izlīdzina krāsojamās virsmas uzsūkšanas spēju

RAKSTUROJUMS:

Matēta alkīda gruntskrāsa iekšdarbiem. Izlīdzina krāsojamās virsmas uzsūkšanas spēju. Piemīt labas izolējošās spējas pret ūdenī šķīstošu neīrimumu (rūsas, kafijas traipu, nikotīna, rūsas, vīna u.c.) bloķēšanu. Virsmas gruntēšana ar gruntskrāsu PENTAPRIM BASE, kas tonēta noslēdzošā pārklājuma krāsas tonī, atļauj samazināt virskārtai izmantojamās krāsas patēriņu.

LIETOŠANAS SFĒRA:

Paredzēta telpās ekspluatējamu betona, ķieģeļu, koka, apmestu, kā arī kokskaidu virsmu gruntēšanai pirms to krāsošanas ar alkīdu emaljām vai ūdens dispersiju krāsām.

<u>TEHNISKIE PARAMETRI:</u>	
<u>Krāsa:</u>	Balta (A bāzi). Izmanto kā balto krāsu vai arī tonē gaišos krāsu toņos RILAKOLOR sistēma.
<u>Spīdums:</u>	Matēta
<u>Žūšanas laiks 20°C temperatūrā:</u>	Ne vairāk par 24 stundām.
<u>Patēriņš:</u>	8÷10 m ² /l vienai kārtai.
<u>Šķīdinātājs:</u>	Vaitspirts, VAITSOL.
<u>Krāsošanai izmantojamie instrumenti:</u>	Ota, veltnītis.
<u>Glabāšanas laiks:</u>	48 mēneši blīvi noslēgtā ražotāja tarā temperatūrā virs 0°C.
<u>Iepakojums:</u>	0.9 l; 2.7 l; 10 l.

LIETOŠANA:

KRĀSAS SAGATAVOŠANA DARBAM:

Pirms lietošanas rūpīgi samaisīt. Nepieciešamības gadījumā atšķaidīt ar šķīdinātāju līdz darba viskozitātei, pievienojot līdz 5 % tilpuma procentiem.



VIRSMAS SAGATAVOŠANA:

Virsmai pirms krāsošanas jābūt sausai, attīrītai no taukiem (eļļas plankumiem), nolobījušās krāsas, putekļiem un netīrumiem. Agrāk krāsotās spīdīgās virsmas jāapstrādā ar smilšpapīru līdz spīduma noņemšanai.

UZKLĀŠANA:

Gruntskrāsu uzklāj 1–2 kārtās uz tīrām un sausām virsmām. Uzklāšanas un žūšanas laikā gaisa un krāsojamās virsmas temperatūrai jābūt ne zemākai par +5°C. Relatīvajam gaisa mitrumam – ne augstākam par 85%.

INSTRUMENTU MAZGĀŠANA:

Instrumentu mazgāšanai izmantot vaitspirtu vai šķīdinātāju VAITSOL.

DARBA UN VIDES AIZSARDZĪBA:

Strādājot ar šo produktu, ievērojiet sekojošus piesardzības pasākumus:

- Strādāt labi vēdināmā telpā;
 - Lietot individuālos aizsardzības līdzekļus (aizsargbrilles, respiratoru, cimdus).
- Sīkāka informācija drošības datu lapā, kas tiek izsniegta pēc pieprasījuma.



0.9l, 2.7l, 10l



8÷10 m²/l



24 h



VAITSOL,
VAITSPIRTS



Dotā informācija ir sagatavota balstoties uz laboratorijas testiem un praktisko pieredzi, tā nav uzskatāma par pilnīgu. Minētiem datiem ir tikai informatīvais raksturs, tie var atšķirties produktiem ar dažādiem toņiem, spīduma pakāpēm un citos gadījumos. Mēs garantējam produkta kvalitāti, kas atbilst mūsu kvalitātes kontroles sistēmai, saskaņā ar uzņēmumā ieviestā standarta ISO 9001 prasībām. Kā ražotājs, mēs nevaram kontrolēt produkta pielietošanas apstākļus vai citus faktorus, kas var ietekmēt produkta pielietošanu un uzklāšanu. Mēs neesam atbildīgi par jebkuriem zaudējumiem, kuri radušies produkta lietošanas instrukcijas neievērošanas gadījumā, vai produkta nepareizas izmantošanas dēļ. Mūsu produktu specifikāciju jaunākās versijas ir pieejamas mūsu mājas lapā www.rilak.lv
Lūdzu, sazinieties ar mums, ja jums rodas jautājumi vai neskaidrības par mūsu produktiem.