

# PENTAPRIM

## UNIVERSALUS BLIZGANTIS ALKIDINIS EMALIS



- Sudaro lygų blizgantį paviršių
- Patogus dirbti, puikiai liejasi
- Didelis paruoštų spalvų asortimentas

### CHARAKTERISTIKA:

Universalus blizgantis lengvai dažomas alkidinis.

### PANAUDOJIMO SRITIS:

Skirtas išorės ir vidaus darbams. Naudojamas dažyti mediniams ir gruntuotiems metaliniams paviršiams. Tinka tiek naujų, anksčiau nedažytų, tiek ir anksčiau dažytų alkidiniais ir uralkidiniais emaliais gaminių dažymui. Dažymo ir džiovinimo metu supančio oro ir dažomo paviršiaus temperatūra turi būti ne žemesnė už +5°C, o santykinė oro drėgmė neturi viršyti 85%.

<u>TECHNINIAI RODIKLIAI:</u>	
<u>Spalva:</u>	Bendras paruoštų spalvų skaičius yra 22 vnt.: balta, raudona, oranžinė, geltona, žalia, šviesiai mėlyna, mėlyna, dramblio kaulo, kreminė, smėlinė, lašišinė, terakotinė, geltonai ruda, raudonai ruda, ruda, vyšninė, salotinė, šviesiai žalia, apsauginė, šviesiai pilka, pilka, juoda.
<u>Džiūvimo trukmė prie +20°C temperatūros ir santykinės oro drėgmės 50 %:</u>	Ne daugiau 24 val.
<u>Nelakiųjų medžiagų masinė dalis, %</u>	42 ± 2 (baltam emaliui)
<u>Sunaudojimas vienam sluoksniui:</u>	8 - 12 m <sup>2</sup> /l
<u>Tirpiklis:</u>	VAITSOL, vait-spiritas
<u>Dažymo būdai:</u>	Teptuku, voleliu, pulverizuojant ir beorio išpurškimo įrenginiais (tūtos skersmuo 0,011"-0,017").
<u>Saugojimo trukmė:</u>	36 mėn. sandariai uždarytoje gamintojo taroje prie aukštesnės už 0°C temperatūros..
<u>Pakuotė:</u>	0,45 l; 0,9 l; 2,7 l; 10 l.

## PANAUDOJIMAS:

### DAŽŲ PARUOŠIMAS DARBUI:

Prieš panaudojant dažai išmaišomi, Dažant voleliu ar teptuku paprastai dažų skiesti nereikia. Jei vis tik reikia iki optimalaus darbinio klampumo skiedžiami vait-spiritu ar tirpikliu [VAITSOL](#):



- a) dažant voleliu ar teptuku - iki 4 % pagal tūrį,
- b) pulverizuojant - iki 10 % pagal tūrį.

### **PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS:**

Paviršius turi būti sausas, nuvalyti riebalai (tepalų dėmės), atsilupę dažai ir nešvarumai. Anksčiau dažytus blizgančius paviršius reikia nušlifuoti švitrinio popieriumi iki dingstant blizgesiui.

### **GRUNTAVIMAS:**

Plieniniai paviršiai, eksploatuojami atmosferos sąlygomis – gruntais [GF - 021](#), [NOVAKOR](#), [RIATOP PRIMER](#) arba [NEOSPRINT PRIMER](#).

Aliumininiai ir cinkuoti paviršiai – gruntais [VL-02](#) arba [NEOSPRINT PRIMER](#).

Anksčiau nedažyti mediniai paviršiai, eksploatuojami atmosferos sąlygomis, apdorojami bespalviais mediena saugančiais dažais [TEKSTURDEKOR EC bazė](#) arba medinių konstrukcijų impregnavimo tirpalu [WOOD PROTECT GREEN](#), [WOOD PROTECT BROWN](#).

### **DAŽYMAS:**

Dažoma 1-2 sluoksniais, kai oro ir dažomo paviršiaus temperatūra ne žemesnė už +5°C, o santykinė oro drėgmė neviršija 85%. Karšto džiovinimo metu temperatūra neturi būti aukštesnė už +80°C. Dažoma teptuku, voleliu, pulverizuojant ir beorio išpurškimo įrenginiais (tūtos skersmuo 0,011"-0,017"). Sunaudojimas vienam sluoksniui 8 - 12 m<sup>2</sup>/l. Džiūvimo trukmė prie +20°C temperatūros ir santykinės oro drėgmės 50 % ne daugiau 24 val.

### **ĮRANKIŲ PLOVIMAS:**

Plaunama tirpikliu [VAITSOL](#) arba vait-spiritu.

### **DARBO IR SUPANČIOS APLINKOS APSAUGA:**

Dirbant su šiuo produktu laikykitės šių atsargumo priemonių:

- Dirbkite gerai ventiliuojamoje (vėdinamoje) patalpoje;
- Naudokite individualias apsaugos priemones (akinius, respiratorius, pirštines).

Detalesnė informacija yra saugumo lape, kuris pageidaujant išduodamas



0,45l, 0,9l, 2,7l,  
10 l



8 - 12 m<sup>2</sup>/l



Ne daugiau 24  
val.



VAITSOL, vait-  
spiritas

