

PENTATOP UNIVERSAL PENTATOP UNIVERSAL M

DAUDZFUNKCIONĀLA URETĀNALKĪDA EMALJAS

- metāla virsmu aizsardzībai un dekoratīvai apdarei
- noturīga pret laika apstākļu iedarbību
- tonējama dažādos toņos
- viegli uzklājama



RAKSTUROJUMS:

Daudzfunkcionāla atmosfēras izturīga uretānalkīda emalja mētala un koka virsmām. Veido cietu, spīdīgu / pusmātētu pārklājumu. Emalja viegli klājas uz virsmas un tai ir paaugstināta segtspēja. Pateicoties sastāvā iekļautajām pretkorozijas piedevām droši aizsargā metāla virsmu.

LIETOŠANAS SFĒRA:

Emaljas var lietot: 1) Āra apstākļos un telpās ekspluatējamu tērauda virsmu krāsošana. Telpās emalju drīkst uzklāt tieši uz tērauda virsmām, bet āra apstākļos pirms krāsošanas obligāti jāizmanto uzņēmumā RILAK ražotās alkīda gruntis. 2) Koka un betona grīdu krāsošana iekšdarbos. Atļauts izmantot arī tādu koka grīdu (balkonos, terasēs, mansardos u.c. iekļātu dēļu) krāsošanai, kuru ekspluatācija notiek āra apstākļos, pie nosacījuma, ka virsma nav pakļauta pastāvīgai statiskai ūdens iedarbībai. Ilglaicīga statiska ūdens iedarbība (piemēram, gadījumos kad uz krāsotās koka virsmas sakrājas ūdens, kas veido ilgi nežuštošas peļķes) var izsaukt tā nokļūšanu koksne caur nokrāsotās virsmas defektiem (jeb bojājumiem). Tas novedīs pie koksnes uzbriešanas, kas savukārt var izsaukt pārklājuma plaisāšanu. Lietot emalju āra apstākļos ekspluatējamu betona grīdu krāsošanai nav atļauts.

TEHNISKIE PARAMETRI:	
<u>Krāsa:</u>	Balto krāsu (A bāzi) var izmantot baltu kā tādu, vai tonēt gaišos krāsu toņos; bezkrāsas (C bāzi) lieto tumšo krāsas toņu iegūšanai. Tonēšanu veic RILAKOLOR sistēmā
<u>Spīdums:</u>	PENTATOP UNIVERSAL –spīdīga PENTATOP UNIVERSAL M - pusmātēta.
<u>Žūšanas laiks +20 °C temperatūrā, ar relatīvo gaisa mitrumu 50 %</u>	ne vairāk par 16 stundām
<u>Negaistošo vielu masas daļa, %</u>	48÷64 atkarībā no emaljas bāzes
<u>Patēriņš vienai kārtai:</u>	9 – 11 m ² /l vienai kārtai
<u>Šķīdinātājs:</u>	VAITSOL.
<u>Krāsošanai izmantojamie instrumenti:</u>	Ota, veltnītis vai pulverizators.
<u>Glabāšanas laiks:</u>	48 mēneši cieši aizvērtā ražotāja tarā
<u>Iepakojums:</u>	0,9 l, 2,7 l, 9,9 l A bāze, 0,85 l, 2,6 l, 8,5 l C bāze



LIETOŠANA:

KRĀSAS SAGATVOŠANA DARBAM:

Pirms lietošanas emalju rūpīgi samaisa, nepieciešamības gadījumā atšķaida ar šķīdinātāju VAITSOL vai vaitspirtu līdz darba viskozitātei: 0 – 10 tilpuma %.

VIRSMAS SAGATAVOŠANA:

No metāla virsmas pirms emaljas uzklāšanas jānotīra netīrumi un korozijas produkti (rūsas) un rūpīgi jāattauko. Ja korozijas produktu pilnīga attīrīšana nav iespējama, nepieciešams vismaz notīrīt irdeno rūsas kārtu un veikt maksimāli iespējamo virsmas tīrīšanu ar abrazīviem līdzekļiem (smilšpapīru, tērauda birsti, slīpējamajiem instrumentiem u.c.). Šinī gadījumā jāņem vērā, ka pretkorozijas aizsardzības efektivitāte var būt samazināta. **Grīdas.** No krāsojamo grīdu virsmām notīra netīrumus. Pirms uzklāšanas uz agrāk krāsotām virsmām nepieciešams veikt pārbaudes krāsojumu uz neliela virsmas laukuma ar sekojošu starpslāņu adhēzijas pārbaudi. Jaunas betona virsmas drīkst krāsot ne ātrāk kā pēc 28 dienām (iepriekš notīrot no tām kalķa pienu ; skat. atsevišķu instrukciju par betona virsmu sagatavošanu). Betona absolūtais mitrums nedrīkst pārsniegt 4 %.

VIRSMAS GRUNTĒŠANA:

Āra apstākļos ekspluatējamu tērauda virsmu gruntēšanai obligāti jāizmanto gruntis GF-021 vai NOVAKOR. Telpās šīs gruntis var izmantot arī pēc izvēles. Āra apstākļos ekspluatējamās koka virsmas ieteicams iepriekš nogruntēt ar bezkrāsas koksnes aizsardzības krāsu TEKSTURDEKOR (nedrīkst veidoties lakas plēve uz apstrādājamās koksnes virsmas) vai piesūcināšanas līdzekli WOOD PROTECT.

KRĀSOŠANA:

Emalju uzklāj uz tīrām un sausām sagatavotām virsmām ar otu, veltnīti vai pulverizatoru 1 – 2 kārtās krāsojot gruntētas virsmas, vai 2 – 3 kārtās krāsojot negruntētas metāla virsmas. Krāsojot grīdas, emalju uzklāj 2 kārtās ar otu vai veltnīti. Gaisa un krāsojamās virsmas temperatūra nedrīkst būt zemāka par +5°C. Relatīvais gaisa mitrums nedrīkst pārsniegt 85 %.

Lai uzzinātu vairāk, iepazīsties ar mūsu [metāla virsmu krāsošanas shēmām](#)

INSTRUMENTU MAZGĀŠANA:

Instrumentu mazgāšanai izmanto šķīdinātāju VAITSOL vai vaitspirtu.

DARBA UN VIDES AIZSARDZĪBA:

Satur vaitspirtu. Uzliesmojošs šķidrums un tvaiki. Var izraisīt miegainību un reiboņus. Atkārtota iedarbība var radīt sausu ādu vai izraisīt tās sprēgāšanu. Sargāt no bērniem. Sargāt no karstuma, karstām virsmām, dzirkstelēm, atklātas uguns un citiem aizdegšanās avotiem.; Lietot individuālos aizsardzības līdzekļus (aizsargbrilles, respiratoru, cimdus). Sīkāka informācija drošības datu lapā, kas tiek izsniegta pēc pieprasījuma.



0,9 l, 2,7 l, 9,9 l
A bāze, 0,85 l,
2,6 l, 8,5 l C
bāze



9÷11 m²/l




ne vairāk
par 16 st.



RILAKOLOR
(A, C bāze)



VAITSOL vai
vaitspirits



Dotā informācija ir sagatavota balstoties uz laboratorijas testiem un praktisko pieredzi, tā nav uzskatāma par pilnīgu. Minētiem datiem ir tikai informatīvais raksturs, tie var atšķirties produktiem ar dažādiem toņiem, spīduma pakāpēm un citos gadījumos. Mēs garantējam produkta kvalitāti, kas atbilst mūsu kvalitātes kontroles sistēmai, saskaņā ar uzņēmumā ieviestā standarta ISO 9001 prasībām. Kā ražotājs, mēs nevaram kontrolēt produkta pielietojšanas apstākļus vai citus faktorus, kas var ietekmēt produkta pielietojšanu un uzklāšanu. Mēs neesam atbildīgi par jebkuriem zaudējumiem, kuri radušies produkta lietošanas instrukcijas neievērošanas gadījumā, vai produkta nepareizas izmantošanas dēļ. Mūsu produktu specifikāciju jaunākās versijas ir pieejamas mūsu mājas lapā www.rilak.lv. Lūdzu, sazinieties ar mums, ja jums rodas jautājumi vai neskaidrības par mūsu produktiem.