



PROTEKSOL 50

PRETKOROZIJAS GRUNTS – EMALJA



- Ātri žūstoša
- Veido cietu pārklājumu ar augstu nodilumizturību
- Noturīga pret laika apstākļu iedarbību

RAKSTUROJUMS:

Ātri žūstoša pretkorozijas grunts-emalja uz modificēta alkīdpolimēra bāzes. Veido cietu pusspīdīgu pārklājumu ar augstu abrazīvo nodilumizturību.

LIETOŠANAS SFĒRA:

Paredzēta tērauda virsmu krāsošanai iekšdarbos un ārdarbos. Ieteicama metāla konstrukciju, ražošanas iekārtu un citu objektu krāsošanai bez iepriekšējas gruntēšanas gadījumos kad nepieciešams paātrināts krāsošanas process.

<u>TEHNISKIE PARAMETRI:</u>	
<u>Krāsa:</u>	Balta (A bāze), dzeltena, sarkana, brūna, zaļa, zila, pelēka, antracītpelēka un melna. Balto krāsu (A bāzi) izmanto tonēšanai gaišos krāsu toņos; bezkrāsas (C bāzi) lieto tumšo krāsas toņu iegūšanai. Tonēšanu veic RILAKOLOR sistēmā.
<u>Spīdums</u>	Pusspīdīga
<u>Žūšanas laiks 20 °C temperatūrā :</u>	10 stundas (+10°C temperatūrā – 14 stundas).
<u>Patēriņš vienai kārtai :</u>	9,1 – 6,5 m ² /l uz vienu slāni, nerēķinot zudumus uzklāšanas laikā.
<u>Šķīdinātājs:</u>	Vaitspirts, VAITSOL
<u>Krāsošanai izmantojamie instrumenti:</u>	Ota, veltnītis vai pulverizators.
<u>Glabāšanas laiks:</u>	48 mēneši cieši aizvērtā ražotāja tarā, izvairoties no tiešas saules staru iedarbības
<u>Iepakojums:</u>	0,9 L ; 2,7 L; 9,9 L (A bāze) ; 0,85 L ; 2,6 L; 9,5 L (C bāze) , 0,9 L ; 2,7 L; 10 L (gatavie krāsu toņi)

LIETOŠANA:

GRUNTS-EMALJAS SAGATVOŠANA DARBAM:

Pirms lietošanas rūpīgi samaisīt. Nepieciešamības gadījumā atšķaidīt ar šķīdinātāju līdz darba viskozitātei, izmantojot līdz 5 tilpuma % šķīdinātāja ja krāsošanu veic ar otu vai veltnīti.

VIRSMAS SAGATAVOŠANA:

Tērauda virsmām pirms grunts-emas uzklāšanas jābūt attīrītām no netīrumiem, korozijas produktiem (rūsas) un attaukotām. Gadījumos, kad pilnīga virsmas attīrīšana no korozijas produktiem nav iespējama, nepieciešams, kā minimums, notīrīt irdeno rūsas kārtu un veikt maksimāli iespējamo virsmas apstrādi ar tādiem abrazīviem līdzekļiem kā smilšpapīrs, tērauda suka, slīpēšanas instrumenti u.c. Šinī gadījumā jārēķinās ar iespējamu pretkorozijas aizsardzības efektivitātes samazināšanos.

UZKLĀŠANA:

Grunti-emaslu uzklāj uz tīrām un sausām virsmām 2 kārtās ar otu, veltnīti, pulverizatoru vai bezgaisa smidzināšanas iekārtām (ar sprauslas diametru 0,011"-0,017"). Grunts-emaslu uzklāšanu ar smidzināšanas metodi atļauts veikt tikai rūpniecisko ražotņu un darbnīcu krāsošanas iecirkņos. Krāsošanas un krāsas žūšanas laikā gaisa temperatūrai jābūt robežās no + 5 °C līdz + 35°C. Relatīvajam gaisa mitrumam – ne augstākam par 85 %. Ieteicamais sausās plēves biezums vienai kārtai – 50-70 µm.

INSTRUMENTU MAZGĀŠANA:

Instrumentu mazgāšanai izmanto ar vaiļspirtu vai šķīdinātāju VAITSOL.

DARBA UN VIDES AIZSARDZĪBA:

Strādājot ar šo produktu, ievērojiet sekojošus piesardzības pasākumus:

- Strādāt labi vēdināmā telpā;
- Lietot individuālos aizsardzības līdzekļus (aizsargbrilles, respiratoru, cimdus).

Sīkāka informācija drošības datu lapā, kas tiek izsniegta pēc pieprasījuma.



0.9l, 2.7l, 10l



9,1÷6,5 m²/l



10 st



Dotā informācija ir sagatavota balstoties uz laboratorijas testiem un praktisko pieredzi, tā nav uzskatāma par pilnīgu. Minētiem datiem ir tikai informatīvais raksturs, tie var atšķirties produktiem ar dažādiem toņiem, spīduma pakāpēm un citos gadījumos. Mēs garantējam produkta kvalitāti, kas atbilst mūsu kvalitātes kontroles sistēmai, saskaņā ar uzņēmumā ieviestā standarta ISO 9001 prasībām. Kā ražotājs, mēs nevaram kontrolēt produkta pielietošanas apstākļus vai citus faktorus, kas var ietekmēt produkta pielietošanu un uzklāšanu. Mēs neesam atbildīgi par jebkuriem zaudējumiem, kuri radušies produkta lietošanas instrukcijas neievērošanas gadījumā, vai produkta nepareizas izmantošanas dēļ. Mūsu produktu specifikāciju jaunākās versijas ir pieejamas mūsu mājas lapā www.rilak.lv Lūdzu, sazinieties ar mums, ja jums rodas jautājumi vai neskaidrības par mūsu produktiem.