



RADIATOR

EMALIS RADIATORIAMS DAŽYTI



- Atsparus aukštesnės temperatūros poveikiui
- Negeltonuoja
- Tinka alkidiniais emaliais dengtų radiatorių remontiniam dažymui
- Atsparus plovimui buitinėmis plovimo priemonėmis.
- Be aštraus organinių tirpiklių kvapo.

CHARAKTERISTIKA:

Vandeniui skiedžiamas alkidinis emalis. Sudaro šviesai atsparią pusiau matinę dangą, eksploatuojamą prie temperatūrų iki 100 °C

PANAUDOJIMO SRITIS:

Skirti dažyti ketaus, plieno ir aliuminio radiatoriams, tiek naujiems, tiek ir anksčiau nudažytiems alkidiniais emaliais.

<u>TECHNINIAI RODIKLIAI:</u>	
<u>Spalva:</u>	Balta (bazė A), spalvinama šviesiais tonais pagal RILAKOLOR sistemą.
<u>Džiūvimo trukmė prie +20°C temperatūros ir santykinės oro drėgmės 50 %:</u>	6 ÷ 10 val., priklausomai nuo paviršiaus kokybės ir sluoksnio storio. (žr. taip pat skyrių Dažymas)
<u>Nelakių medžiagų masinė dalis, %</u>	49 ± 3
<u>Sunaudojimas vienam sluoksniui:</u>	7 ÷ 10 m ² /l, priklausomai nuo paviršiaus kokybės ir sluoksnio storio.
<u>Skiediklis:</u>	Vanduo
<u>Dažymo būdai:</u>	Teptuku, voleliu, pulverizatoriumi.
<u>Saugojimo trukmė:</u>	36 mėn. sandariai uždarytoje gamintojo taroje prie temperatūrų nuo +5°C iki +30°C.
<u>Pakuotė:</u>	0,45 l ; 0,9 l.



PANAUDOJIMAS:

DAŽŲ PARUOŠIMAS:

Dažai išmaišomi, jeigu reikia iki darbinio klampumo atskiedžiami vandeniu.

PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS:

Dažant naujus paviršius, būtina nuvalyti rūdis ir kitus nešvarumus. Nuo anksčiau dažytų paviršių reikia pašalinti senus blogai besilaikančius dažus, rūdžių pėdsakus bei kitus nešvarumus.

PAVIRŠIAUS GRUNTAVIMAS:

Plieno ir ketaus paviršiams naudojamas gruntas [GF-021](#), [NOVAKOR](#), [NEOSPRINT PRIMER](#) arba RIATOP PRIMER. Aliuminio paviršiams būtina naudoti gruntą NEOSPRINT PRIMER arba VL-02

DAŽYMAS:

Dažoma 1 - 2 sluoksniais teptuku, voleliu ar pulverizatoriumi. Oro temperatūra turi būti ne žemesnė už +10°C, o dažomo radiatoriaus – ne aukštesnė +50°C. Santykinė oro drėgmė neturi viršyti 85 %. Dažant dviem sluoksniais, iki dažant antruoju, reikia išlaukti prie +20°C temperatūros ne mažiau kaip 10 val.

ĮRANKIŲ PLOVIMAS:

Darbo įrankiai plaunami vandeniu.

DARBO IR SUPANČIOS APLINKOS APSAUGA:

Dirbant su šiuo produktu reikia laikytis šių apsaugos priemonių:

- dirbti gerai ventiliuojamoje (vėdinamoje) patalpoje;
 - naudoti individualias apsaugos priemones (akinius, respiratorius, pirštines).
- Detalesnė informacija yra saugos lape, kuris paprašius pateikimas



0,45 l ; 0,9 l



7÷10 m²/l




6-10 val.



RILAKOLOR
(A bazė)



vanduo



Pateikti duomenys, gauti laboratorinių tyrimų metu ir iš praktinės patirties, nėra pilni. Visos skaitinės reikšmės yra rekomendacinio pobūdžio ir priklauso nuo daugelio veiksnių, tarp kitko ir nuo atspalvio ar blizgesio lygio. Produkto kokybę garantuoja mūsų gamybos sistema, atitinkanti standartą ISO 9001. Mes, kaip gamintojai, negalime kontroliuoti produkto panaudojimo veiksnių, tame tarpe dengimo sąlygų ar jas paveikti. Mes neatsakome už žalą, atsirandančią dėl produkto panaudojimo instrukcijos nesilaikymo ar naudojimo ne pagal paskirtį. Mūsų www.rilak.lv puslapyje jūs rasite pačią naujausią informaciją apie produktų specifikaciją. Mes pasilieiname sau teisę vienašališkai, neįsispėjant daryti pakeitimų techninėje specifikacijoje. Iškilus bet kokiems klausimams ar neaiškumams, susiekite su gamintoju ar pardavėju.