

RD-3

AR ŪDENI ATŠĶAIDĀMĀ CEĻU MARKĒŠANAS KRĀSA



- lietojama uz asfalta un betona ceļu klājumiem
- augsta cietība un laba nodilumizturība
- izturīga pret temperatūras izmaiņām

RAKSTUROJUMS:

Ar ūdeni atšķaidāmā ceļu marķēšanas krāsa RD – 3 uz akrilātu kopolimēru dispersijas bāzes ir lietošanai gatavs produkts, kas nesatur šķīdinātājus, ir videi draudzīgs materiāls ar minimālu kaitīgo iedarbību uz apkārtējo vidi. Pārklājumam ir lieliska adhēziju pret ceļa seguma virsmu. To raksturo augsta atmosfēras izturība, noturība pret berzi un sāļu, vāju sārmu šķīdumu un spirta agresīvo iedarbību.

LIETOŠANAS SFĒRA:

Izmantojama autoceļu, trotuāru, lidostu skrejceļu horizontālajai marķēšanai, kā arī auto stāvvietu, pazemes garāžu u.c. stāvvietu marķēšanai.

<u>TEHNISKIE PARAMETRI:</u>	
<u>Krāsa:</u>	Balta (A bāze), tonējama gaišos krāsu toņos. Tumšu toņu iegūšanai izmantojama C bāze. Tonēšanai izmantojama RILAKOLOR sistēma.
<u>Žūšanas laiks +20 °C temperatūrā ar relatīvo gaisa mitrumu 50 %:</u>	Krāsas sacietēšana notiek 2 stundu laikā
<u>Negaistošo vielu masas daļa, %:</u>	60÷66 (A bāze); 62÷68 (C bāze);
<u>Blīvums:</u>	1,45 ± 0,05 (A bāze); 1,50 ± 0,05 (C bāze);
<u>Patēriņš vienai kārtai:</u>	500 g/m ² (Slapjā slāņa biezums 0,3 mm); 800 g/m ² (Slapjā slāņa biezums 0,5 mm)
<u>Šķīdinātājs:</u>	ūdens
<u>Krāsošanai izmantojamie instrumenti:</u>	ceļu marķēšanas mašīnas, bezgaisa smidzināšanas iekārtas (sprauslas diametrs 0,017" - 0,024"). Nelielu laukumu krāsošanai var izmantot veltnīti vai otu.
<u>Glabāšanas laiks:</u>	36 mēneši cieši aizvērtā ražotāja tarā. Glabāšanas laikā temperatūra nedrīkst būt zemāka par +5°C.
<u>Iepakojums:</u>	3,6 l, 9 l- A bāze; 3,6 l, 8,5 l- C bāze

LIETOŠANA:

KRĀSAS SAGATVOŠANA DARBAM:

Pirms uzklāšanas krāsu rūpīgi jāsamaisa. Nepieciešamības gadījumā var atšķaidīt ar ūdeni līdz darba viskozitātei (nepārsniedzot maksimāli pieļaujamo pievienojamā ūdens daudzumu – 8 tilpuma %).

VIRSMAS SAGATAVOŠANA:

Krāsojamai virsmai ir jābūt sausai, bez putekļiem, eļļas pēdām un citiem piesārņotājiem.

KRĀSOŠANA:

Krāsu uzklāj ar ceļu marķēšanas mašīnas vai bezgaisa smidzināšanas iekārtas. Uzklājamās kārtas biežums 0,3 – 0,5 mm. Nelielu laukumu krāsošanai var izmantot veltnīti vai otu. Gaisa un ceļa seguma temperatūrai jābūt robežās no +10 °C līdz +35 °C. Relatīvajam gaisa mitrumam – ne vairāk par 80 %. 2 stundu laikā pēc uzklāšanas (+20 °C temperatūrā) vai arī 3 stundu laikā, ja temperatūra ir +10 °C, nav pieļaujama ūdens / lietus nokļūšana uz pārklājuma. Kamēr līnijas un zīmes nav pilnībā izžuvas, ieteicams teritoriju norobežot, lai novērstu riteņu bojājumus.

Lai uzlabotu pārklājuma gaismas atstarojošās īpašības naktī un sliktas redzamības apstākļos, ieteicams izmantot stikla mikrolodītes, kas tiek uzbērtas uz tikko uzklāta marķējuma. Lai sasniegtu maksimālu efektu, stikla lodītēm jābūt iegremdētām krāsas slānī aptuveni līdz pusei.

INSTRUMENTU MAZGĀŠANA:

Instrumentu mazgāšanai izmanto ūdens.

DARBA UN VIDES AIZSARDZĪBA:

Strādājot ar šo produktu, ievērojiet sekojošus piesardzības pasākumus:

- Strādāt labi vēdināmā telpā;
- Lietot individuālos aizsardzības līdzekļus (aizsargbrilles, respiratoru, cimdus).

Sīkāka informācija drošības datu lapā, kas tiek izsniegta pēc pieprasījuma.



3,6 l, 9 l - A bāze;
3,6 l, 8,5 l - C bāze



500÷830
gr/m²



2 st



Dotā informācija ir sagatavota balstoties uz laboratorijas testiem un praktisko pieredzi, tā nav uzskatāma par pilnīgu. Minētiem datiem ir tikai informatīvais raksturs, tie var atšķirties produktiem ar dažādiem toniem, spīduma pakāpēm un citos gadījumos. Mēs garantējam produkta kvalitāti, kas atbilst mūsu kvalitātes kontroles sistēmai, saskaņā ar uzņēmumā ieviestā standarta ISO 9001 prasībām. Kā ražotājs, mēs nevaram kontrolēt produkta pielietošanas apstākļus vai citus faktorus, kas var ietekmēt produkta pielietošanu un uzklāšanu. Mēs neesam atbildīgi par jebkuriem zaudējumiem, kuri radušies produkta lietošanas instrukcijas neievērošanas gadījumā, vai produkta nepareizas izmantošanas dēļ. Mūsu produktu specifikāciju jaunākās versijas ir pieejamas mūsu mājas lapā www.rilak.lv. Lūdzu, sazinieties ar mums, ja jums rodas jautājumi vai neskaidrības par mūsu produktiem.