

RIALKID, RIALKID M

AR ŪDENI ATŠKAIDĀMA ALKĪDA EMALJA



- Ātri žūstoša
- Praktiski bez smaržas
- Izmantojama gan ārdarbos, gan iekšdarbos
- Paredzēta koka un gruntētu metāla virsmu krāsošanai

RAKSTUROJUMS:

Ātri žūstoša ar ūdeni atšķaidāma universāla pielietojuma alkīda emalja.

LIETOŠANAS SFĒRA:

Paredzēta tādu koka un iepriekš gruntētu metāla virsmu krāsošanai, kuru ekspluatācija paredzēta gan telpās, gan āra apstākļos. Izmantojamas dažādu koka un metāla izstrādājumu un konstrukciju krāsošanai.

TEHNISKIE PARAMETRI:	
Krāsa:	Balta (A bāze), kas var tikt tonēta gaišos krāsu toņos. Tumšo krāsu toņu izgatavošanai jāizmanto C bāze. Tonēšanu veic RILAKOLOR sistēmā.
Spīdums:	RIALKID – spīdīga; RIALKID M – pusmatēta.
Žūšanas laiks 20°C temperatūrā:	6 stundas
Patēriņš:	Patēriņš vienai kārtai dažāda biezuma slāņiem dots tabulā

Emaljas plēves biezums, mm		Nepieciešamais kārtu skaits norādītā pārklājuma biezuma sasniegšanai	Emaljas patēriņš, m ² /l
sausai plēvei	slapjai kārtai (bez atšķaidīšanas)		
40	100	1	10
60	150	1	6,7

Šķīdinātājs:	Ūdens
Krāsošanai izmantojamie instrumenti:	Ota, veltnītis, pulverizators vai bezgaisa smidzināšanas iekārta (ar sprauslas diametru 0,011"-0,017").
Glabāšanas laiks:	36 mēneši blīvi noslēgtā ražotāja tarā temperatūrā no +5°C līdz +30°C.
Iepakojums:	0.9 l; 2.7 l; 9.9 l

LIETOŠANA:

KRĀSAS SAGATAVOŠANA DARBAM:

Pirms lietošanas rūpīgi samaisīt. Nepieciešamības gadījumā atšķaidīt ar ūdeni līdz darba viskozitātei.

VIRSMAS SAGATAVOŠANA:

Jānotīra putekļi, dažāda veida netīrumi un atlobījusies krāsa. No metāla virsmām jānotīra rūsa. Ar eļļas vai alkīdu krāsām agrāk krāsotās virsmas ieteicams apstrādāt ar smilšpapīru līdz viegla matējuma sasniegšanai.

VIRSMAS GRUNTĒŠANA:

Tērauda virsmu gruntēšanai ieteicams izmantot gruntis GF-021, NOVAKOR, NEOSPRINT PRIMER, RIATOP PRIMER. Alumīnija un cinkotas virsmas gruntēt ar gruntīm VL-02 vai NEOSPRINT PRIMER. Āra apstākļos ekspluatējamās jaunas koka virsmas: Pirms krāsošanas apstrādāt ar bezkrāsas krāsu koksnes aizsardzībai TEKSTURDEKOR.

KRĀSOŠANA:

Krāsu uzklāj uz tīrām un sausām virsmām 2 kārtās. Krāsošanas un krāsas žūšanas laikā gaisa temperatūrai jābūt ne zemākai par +10°C. Relatīvajam gaisa mitrumam – ne augstākam par 70%. Starpkārtu žūšanas laiks +20°C temperatūrā – ne mazāks par 8 stundām.

INSTRUMENTU MAZGĀŠANA:

Instrumentu mazgāšanai izmantot ūdeni.

DARBA UN VIDES AIZSARDZĪBA:

Strādājot ar šo produktu, ievērojiet sekojošus piesardzības pasākumus:

- Strādāt labi vēdināmā telpā;
- Lietot individuālos aizsardzības līdzekļus (aizsargbrilles, respiratoru, cimds).

Sīkāka informācija drošības datu lapā, kas tiek izsniegta pēc pieprasījuma.



0.9l, 2.7l, 9.9l



6,7÷10 m²/l



6 h



RILAKOLOR
(A, C BĀZE)



Dotā informācija ir sagatavota balstoties uz laboratorijas testiem un praktisko pieredzi, tā nav uzskatāma par pilnīgu. Minētiem datiem ir tikai informatīvais raksturs, tie var atšķirties produktiem ar dažādiem toniņiem, spīduma pakāpēm un citos gadījumos. Mēs garantējam produkta kvalitāti, kas atbilst mūsu kvalitātes kontroles sistēmai, saskaņā ar uzņēmumā ieviestā standarta ISO 9001 prasībām. Kā ražotājs, mēs nevaram kontrolēt produkta pielietošanas apstākļus vai citus faktorus, kas var ietekmēt produkta pielietošanu un uzklāšanu. Mēs neesam atbildīgi par jebkuriem zaudējumiem, kuri radušies produkta lietošanas instrukcijas neievērošanas gadījumā, vai produkta nepareizas izmantošanas dēļ. Mūsu produktu specifikāciju jaunākās versijas ir pieejamas mūsu mājas lapā www.rilak.lv
Lūdzu, sazinieties ar mums, ja jums rodas jautājumi vai neskaidrības par mūsu produktiem.