

RIATOP 30 RIATOP 80

ĀTRI ŽŪSTOŠAS ALKĪDA EMALJAS

- Ātri žūstoša
- Atmosfērizturīga un droša aizsardzība
- Ar augstu pārklājuma cietību
- Piemērota tonēšanai TEMACOLOR SCALA un RILAKOLOR toņu sistēmās



RAKSTUROJUMS:

Atmosfēras izturīga ātri žūstoša alkīda emalja. Veido pusmatētu (RIATOP 30) vai spīdīgu (RIATOP 80) pārklājumu, kas nodrošina ilgstošu aizsardzību un dekoratīvu izskatu metāla virsmām.

LIETOŠANAS SFĒRA:

Paredzēta atmosfēras iedarbībai pakļautu iepriekš gruntētu metāla konstrukciju, iekārtu, transporta līdzekļu (izņemot vieglo automobiļu) un citu objektu krāsošanai (pemēram, metāla jumti un fasādes, lauksaimniecības un rūpnieciskās iekārtas, m etāla konstrukcijas (sijas, kolonnas, karkasi), žogi, vārti, režģi un margas, noliktavu un ražošanas aprīkojums, metāla garāžu un noliktavu durvis

TEHNISKIE PARAMETRI:	
Krāsa:	A (TAL) bāzi var izmantot kā baltu emalju vai tonēt gaišos krāsu toņos; C (TDL) bāze tonējama tumšos toņos gan TEMACOLOR SCALA, gan RILAKOLOR sistēmā
Spīdums:	RIATOP 80 -spīdīgā ; RIATOP 30- pusmatētā
Žūšanas laiks 20°C temperatūrā:	Tabula.1

Gaisa un krāsojamās virsmas temperatūra	Veicot tonēšanu TEMACOLOR SCALA sistēmā				Veicot tonēšanu RILAKOLOR sistēmā			
	Žūšanas laiks, stundas		Izturēšanas laiks līdz nākošās emaljas kārtas uzklāšanai, stundas		Žūšanas laiks, stundas		Izturēšanas laiks līdz nākošās emaljas kārtas uzklāšanai, stundas	
	līdz nelipšanai	līdz pilnīgai nožūšanai	ne mazāk par	ne vairāk par	līdz nelipšanai	līdz pilnīgai nožūšanai	ne mazāk par	ne vairāk par
+ 10 °C	1,5	5	1	18 *	1,5	6,5	1	18 **
+ 20 °C	1	3	1	6 *	1	4,5	1	6 **

* ja 2. kārtā netika uzklāta norādītajā laikā pēc pirmās kārtas uzklāšanas, tad to drīkst uzklāt tikai pēc 7 dienām no iepriekšējās kārtas uzklāšanas.

** ja 2. kārtā netika uzklāta norādītajā laikā pēc pirmās kārtas uzklāšanas, tad to drīkst uzklāt tikai pēc 9 dienām no iepriekšējās kārtas uzklāšanas.

Patēriņš:		Tabula.2	
sausās plēves	Biezums, μm	Nepieciešamais kārtu skaits norādītā pārklājuma biezuma iegūšanai	Emaljas patēriņš nerēķinot zudumus uzklāšanas laikā m ² /l
	slapjās kārtas (bez atšķaidīšanas ar šķīdinātājiem)		
40	90	1	11,1
60	135	1	7,4

Šķīdinātājs:	Ksilols, SOLVEKS SPRINT.
Krāsošanai izmantojamie instrumenti:	ar otu, veltnīti, pulverizatoru vai bezgaisa smidzināšanas iekārtām (ar sprauslas diametru 0,011"-0,017").
Glabāšanas laiks:	48 mēneši blīvi noslēgtā ražotāja tarā
Iepakojums:	2.7 l; 9,9 l- bāze A (TAL); 2.55 l; 9,5 l- bāze C (TDL)

LIETOŠANA:

KRĀSAS SAGATAVOŠANA DARBAM:

Pirms lietošanas emalja rūpīgi jāsamaisa. Nepieciešamības gadījumā atšķaidīt līdz darba viskozitātei ar šķīdinātāju.

VIRSMAS SAGATAVOŠANA:

No krāsojamās virsmas jānotīra rūsa un netīrumi, izmantojot abrazīvo attīrīšanas metodi. Jāveic virsmas attaukošana. Sasniedzamā virsmas tīrības pakāpe – Sa 2½ vai St 3.

GRUNTĒŠANA:

Tērauda virsmu iepriekšējai gruntēšanai lieto grunti RIATOP PRIMER, NOVAKOR. Alumīnija un cinkotu virsmu gruntēšanai lieto grunti VL-02.

KRĀSOŠANA:

Uzklāj 1-2 kārtās uz tīrām sausām virsmām ar otu, veltnīti, pulverizatoru vai bezgaisa smidzināšanas iekārtām (ar sprauslas diametru 0,011"-0,017"). Uzklāšanas laikā gaisa un krāsojamās virsmas temperatūrai jābūt ne zemākai par +5°C. Relatīvajam gaisa mitrumam – ne augstākam par 85%. Žūšanas un izturēšanas laiks līdz nākošo kārtu uzklāšanai norādīts 1. tabulā.

Lai uzzinātu vairāk, iepazīsties ar mūsu [metāla virsmu krāsošanas shēmām](#).

INSTRUMENTU MAZGĀŠANA:

Instrumentu mazgāšanai izmantot ksilolu vai šķīdinātāju SOLVEKS SPRINT.

DARBA UN VIDES AIZSARDZĪBA:

Satur ksilolu (izomēru maisījumu). Uzliesmojošs šķidrums un tvaiki. Kaitīgs saskarē ar ādu vai ja iekļūst elpceļos. Kairina ādu. Izraisa nopietnu acu kairinājumu. Var izraisīt elpceļu kairinājumu. Sargāt no bērniem. Sargāt no karstuma, karstām virsmām, dzirkstelēm, atklātas uguns un citiem aizdegšanās avotiem. Izmantot aizsargcimdus/ aizsargdrēbes/ acu aizsargus/ sejas aizsargus. SASKARĒ AR ĀDU (vai matiem): noģērbt visu piesārņoto apģērbu. Noskalot ādu ar ūdeni/ dušu. IEELPOŠANAS GADĪJUMĀ: izvest cietušo svaigā gaisā un turēt miera stāvoklī, lai būtu ērti elpot. Glabāt labi vēdināmās telpās. Tvertni turēt cieši noslēgtu.



2.7 l, 9,9 l
2.55 l; 9,5 l



7,4-11,1 m²/l



3 h



SOLVEKS SPRINT,
KSILOLS



Dotā informācija ir sagatavota balstoties uz laboratorijas testiem un praktisko pieredzi, tā nav uzskatāma par pilnīgu. Minētiem datiem ir tikai informatīvais raksturs, tie var atšķirties produktiem ar dažādiem toņiem, spīduma pakāpēm un citos gadījumos. Mēs garantējam produkta kvalitāti, kas atbilst mūsu kvalitātes kontroles sistēmai, saskaņā ar uzņēmumā ieviestā standarta ISO 9001 prasībām. Kā ražotājs, mēs nevaram kontrolēt produkta pielietošanas apstākļus vai citus faktorus, kas var ietekmēt produkta pielietošanu un uzklāšanu. Mēs neesam atbildīgi par jebkuriem zaudējumiem, kuri radušies produkta lietošanas instrukcijas neievērošanas gadījumā, vai produkta nepareizas izmantošanas dēļ. Mūsu produktu specifikāciju jaunākās versijas ir pieejamas mūsu mājas lapā www.rilak.lv. Lūdzu, sazinieties ar mums, ja jums rodas jautājumi vai neskaidrības par mūsu produktiem.