

SOKKEL

VANDENS DISPERSIJOS COKOLINIAI DAŽAI



- Aukštas atsparumas atmosferai
- Aukšta adhezija
- Geras slėpingumas
- Dažoma nenaudojant specialių gruntų
- Lengvai plaunami
- Užtikrina ilgalaikę apsaugą

CHARAKTERISTIKA:

Greitai džiūstantys, lengvai dažomi, vandeniu skiedžiami modifikuotos akrilinės dispersijos dažai, charakterizuojami aukštu atsparumu atmosferai, padidintu hidrofobiškumu ir elastingumu, geru garų pralaidumu. Nuo dangos lengvai nuvalomi nešvarumai. Spalvinami plačiame spalvų diapazone.

PANAUDOJIMO SRITIS:

Skirti miesto ir padidintos drėgmės aplinkos pastatų cokolių apsauginei ir dekoratyvinei apdailai. Naudojami dažyti naujiems ir anksčiau dažytiems betoniniams ir tinkuotiems paviršiams mineralinėms plokštėms, cinkuotiems skardiniams gaminiams bei tokioms statybinėms konstrukcijoms kaip vandens nutekėjimo vamzdžiai, latakai ir pan. Nenaudojamas dažyti skardiniams stogams.

TECHNINIAI RODIKLIAI:	
<u>Spalva:</u>	Balti dažai (bazė A) spalvinami šviesiais tonais; bespalviai (bazė C) naudojami spalvinti tamsiais tonais. Spalvinama pagal RILAKOLOR sistemą.
<u>Blizgesys:</u>	Pusiau matinis.
<u>Džiūvimo trukmė prie +20°C temperatūros ir santykinės oro drėgmės 50 %:</u>	1 val. iki dulkių lipimo. Kitu sluoksniu dažoma po 2 val.
<u>Nelakių medžiagų masinė dalis, %:</u>	Priklausomai nuo spalvos 60 ± 4.
<u>Garų pralaidumas (Sd - difuzinių savybių koeficientas, m):</u>	0,47
<u>Sunaudojimas vienam sluoksniui:</u>	4 - 8 m ² /l dažant betoninius ir tinkuotus paviršius. 6 - 10 m ² /l dažant mineralines plokštes. 9 - 11 m ² /l dažant cinkuotus paviršius
<u>Tirpiklis:</u>	Vanduo
<u>Dažymo būdai:</u>	Teptuku, volelio arba pulverizatoriumi.
<u>Saugojimo trukmė:</u>	36 mėn. sandariai uždarytoje gamintojo taroje prie temperatūros aukštesnės +5°C.

PANAUDOJIMAS:

DAŽŲ PARUOŠIMAS:

Dažai išmaišomi, jei reikia iki darbinio klampumo atskiedžiami vandeniu.

PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS:

Nuo anksčiau nedažytų betoninių ar tinkuotų paviršių bei mineralinių plokščių nuvalomos dulkės ir nešvarumai. Jeigu yra pelėsių ir kitokių grybelių ar dumblių, paviršių reikia apdoroti [AKVASEPT](#) tirpalu. Naujus cinkuotus paviršius prieš dažant būtina nuriebalinti ir lengvai nušveisti smulkiagrūdžiu švitrinio popieriumi arba abrazyvine srove, nuplauti 5 % amoniakinio vandens tirpalu ir nudžiovinti. Nuo anksčiau dažytų paviršių reikia nuvalyti lengvai pašalinamus senus dažus ir dulkes.

DAŽYMAS:

Anksčiau nedažyti švarūs ir sausi betoniniai ar tinkuoti paviršiai nugruntuojami dažais SOKKEL, atskiestais vandeniu 10 -15 % pagal tūrį. Išdžiūvęs nugruntuotas paviršius dažomas 1-2 sluoksniais. Jeigu reikia, dažai iki darbinio klampumo atskiedžiami vandeniu. Dažant oro temperatūra turi būti aukštesnė už +5°C, o santykinė drėgmė ne didesnė nei 85 %.

Mineralinės plokštės ir cinkuoti paviršiai dažomi 2 sluoksniais, iki darbinio klampumo dažus atskiedus vandeniu.

ĮRANKIŲ PLOVIMAS:

Įrankiai plaunami vandeniu.

DARBO IR SUPANČIOS APLINKOS APSAUGA:

Dirbant su šiuo produktu reikia laikytis šių apsaugos priemonių:

- dirbti gerai ventiliuojamoje (vėdinamoje) patalpoje;
- naudoti individualias apsaugos priemones (akinius, respiratorius, pirštines).

Detalesnė informacija yra saugos lape, kuris paprašius pateikimas



0.9l, 3.6l, 9l




4÷11 m²/l



1 val.



RILAKOLOR
(A, C bazė)



Pateikti duomenys, gauti laboratorinių tyrimų metu ir iš praktinės patirties, nėra pilni. Visos skaitinės reikšmės yra rekomendacinio pobūdžio ir priklauso nuo daugelio veiksnių, tarp kitko ir nuo atspalvio ar blizgesio lygio. Produkto kokybę garantuoja mūsų gamybos sistema, atitinkanti standartą ISO 9001. Mes, kaip gamintojai, negalime kontroliuoti produkto panaudojimo veiksnių, tame tarpe dengimo sąlygų ar jas paveikti. Mes neatsakome už žalą, atsirandančią dėl produkto panaudojimo instrukcijos nesilaikymo ar naudojimo ne pagal paskirtį. Mūsų www.rilak.lv puslapyje jūs rasite pačią naujausią informaciją apie produktų specifikaciją. Mes pasilieiname sau teisę vienašališkai, neįsijaučiant daryti pakeitimus techninėje specifikacijoje. Iškilus bet kokiems klausimams ar neaiškumams, susiekite su gamintoju ar pardavėju.