

# TERRACE OIL AKVA

## AR ŪDENI ATŠKAIDĀMA EĻĻA KOKA VIRSMĀM



- Aizsargā koksni āra apstākļos
- Ierobežo ūdens uzsūkšanu
- Uzlabo koka virsmu dekoratīvo izskatu un nodilumizturību

### **RAKSTUROJUMS:**

Ar ūdeni atšķaidāma eļļa koka virsmu apdarei. Aizsargā apstrādāto koksni pret atmosfēras faktoru un netīrumu iedarbību, uzlabo apstrādāto virsmu nodilumizturību un ierobežo ūdens uzsūkšanu.

### **LIETOŠANAS SFĒRA:**

Paredzēta atmosfēras apstākļos ekspluatējamu koka virsmu (t.sk. terases dēļu, tiltiņu, sētu, žogu u.c.) pārklāšanai. Atļauts izmantot gan jaunu, gan iepriekš eļļotu vai impregnētu koka virsmu apstrādei pie nosacījuma, ka tās ir saglabājušas uzsūkšanas spēju.

<b>TEHNISKIE PARAMETRI:</b>	
<b>Krāsa:</b>	bezkrāsas (bāze EC). Eļļa ir tonējama RILAKOLOR tonēšanas sistēmā izmantojot COLTEC WOOD katalogu. TERRACE OIL AKVA lietojama tikai tonētā veidā.
<b>Žūšanas laiks 20°C temperatūrā:</b>	14 stundas.
<b>Patēriņš:</b>	8÷10 m <sup>2</sup> /l krāsojot ēvelētas virsmas vai 4÷6 m <sup>2</sup> /l krāsojot neapstrādātas virsmas.
<b>Šķīdinātājs:</b>	Ūdens.
<b>Uzklāšanai izmantojamie instrumenti:</b>	Ota.
<b>Glabāšanas laiks:</b>	36 mēneši blīvi noslēgtā ražotāja tarā temperatūrā virs +5°C.
<b>Iepakojums:</b>	0.9 l; 2.7 l.

## **LIETOŠANA:**

### **EĻĻAS SAGATAVOŠANA DARBAM:**

Pirms lietošanas ietonētu eļļu rūpīgi jāsamaisa. Produkts ir gatavs lietošanai un atšķaidīšana nav nepieciešama.

### **VIRSMAS SAGATAVOŠANA:**

Apstrādājamo virsmu attīra no netīrumiem un putekļiem.



### EĻĻAS UZKLĀŠANA:

Eļļu uzklāj uz tīrām un sausām virsmām 1-2 kārtās rūpīgi izrīvējot koksnes šķiedru virzienā. Ar īpašu rūpību jāapstrādā dēļu gali. Ieteicams produktu lietošanas laikā periodiski samaisīt (vismaz reizi pusstundā). Uzklāšanas un žūšanas laikā apkārtējā gaisa un apstrādājamās virsmas temperatūrai jābūt virs +5°C. Relatīvais gaisa mitrums nedrīkst pārsniegt 85%. Krāsošanas process jāplāno tādejādi, lai ar TERRACE OIL AKVA krāsotās virsmas nebūtu pakļautas atmosfēras nokrišņu iedarbībai vismaz pirmās 18 stundas pēc uzklāšanas (ja temperatūra ir no +15 līdz +20°C). Zemāku temperatūru gadījumā norādītais intervāls atbilstoši jāpalielina. **TERRACE OIL AKVA lietojama tikai tonētā veidā. Netonētas EC bāzes izmantošana ārējo virsmu apdarei nav pieļaujama.** Virsmas, kas nepārtraukti tiek ekspluatētas ārā apstākļos un ir pakļautas mehāniskam nodilumam, ieteicams apstrādāt ar eļļu TERRACE OIL AKVA ar regulāru periodiskumu (vismaz reizi gadā).

### DARBA INSTRUMENTU MAZGĀŠANA:

Darba instrumentu mazgāšanai izmantot ūdeni.

### DARBA UN VIDES AIZSARDZĪBA:

Strādājot ar šo produktu, ievērojiet sekojošus piesardzības pasākumus:

- Lietot individuālos aizsardzības līdzekļus (aizsargbrilles, respiratoru, cimdus).

Kaitīgs ūdens organismiem, var radīt ilglaicīgu negatīvu ietekmi ūdens vidē. Sargāt no bērniem. Izvairīties ieelpot izgarojumus/ smidzinājumu. Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē.

Sīkāka informācija drošības datu lapā, kas tiek izsniegta pēc pieprasījuma.



0.9l, 2.7l



8÷10 m<sup>2</sup>/l  
(ēvelētas virsmas); 4÷6 m<sup>2</sup>/l  
(neapstrādātas virsmas)



14 h



RILAKOLOR  
(EC BĀZE)



Dotā informācija ir sagatavota balstoties uz laboratorijas testiem un praktisko pieredzi, tā nav uzskatāma par pilnīgu. Minētiem datiem ir tikai informatīvais raksturs, tie var atšķirties produktiem ar dažādiem toņiem, spīduma pakāpēm un citos gadījumos. Mēs garantējam produkta kvalitāti, kas atbilst mūsu kvalitātes kontroles sistēmai, saskaņā ar uzņēmumā ieviestā standarta ISO 9001 prasībām. Kā ražotājs, mēs nevaram kontrolēt produkta pielietošanas apstākļus vai citus faktorus, kas var ietekmēt produkta pielietošanu un uzklāšanu. Mēs neesam atbildīgi par jebkuriem zaudējumiem, kuri radušies produkta lietošanas instrukcijas neievērošanas gadījumā, vai produkta nepareizas izmantošanas dēļ. Mūsu produktu specifikāciju jaunākās versijas ir pieejamas mūsu mājas lapā [www.rilak.lv](http://www.rilak.lv). Lūdzu, sazinieties ar mums, ja jums rodas jautājumi vai neskaidrības par mūsu produktiem.