

TONTEKS

AR ŪDENI ATŠĶAIDĀMA BEICE



- Uzlabo virsmas dekoratīvās īpašības
- Saglabā koksnes struktūras izskatu
- Izlīdzina virsmas uzsūkšanas spēju
- Palielina koksnes hidroforbās īpašības
- Neveido virsmas plēvi

RAKSTUROJUMS:

Ar ūdeni atšķaidāma tonējama beice uz akrilātu dispersijas bāzes. Paredzēta telpās ekspluatējamu koka virsmu tonēšanai pirms to lakošanas. Efektīgi iekrāso koksni kas saglabājusi uzsūkšanas spēju, samazinot krāsoto virsmu ūdens uzsūkšanas spēju. Uzlabo sekojošo lakas kārtu adhēziju pret krāsojamo virsmu, samazina lakas patēriņu.

LIETOŠANAS SFĒRA:

Paredzēta telpās ekspluatējamu koka virsmu tonēšanai pirms to lakošanas. Ieteicama sienu koka paneļu, grīdu, dekoratīvo koka apdares elementu (durvju aplodu, grīdu līstu u.c.) tonēšanai. Sekojošai pārklāšanai izmantojamas gan ar ūdeni atšķaidāmās lakas, gan arī lakas uz organisko šķīdinātāju bāzes (izņemot nitrolakas), piemēram, mēbeļu laka LUOTEN, parketa lakas NEOKRON un AURLAK, kā arī PF Furniture.

Var izmantot arī kā vienīgo pārklājumu, bez sekojošas pārklāšanas ar laku, nolūkā piešķirt koksnei hidroforbās īpašības. .

TEHNISKIE PARAMETRI:	
Krāsa:	bezkrāsas (EC bāze), tonējama 75 krāsu toņos saskaņā ar katalogu COLTEC WOOD, izmantojot krāsu tonēšanas sistēmu RILAKOLOR.
Žūšanas laiks +20 °C temperatūrā, ar relatīvo gaisa mitrumu 50 %	2 stundas. Sekojošo lakošanu var uzsākt pēc : - ne mazāk kā 6 stundām +20 °C temperatūrā , - ne mazāk kā 18 stundām +10 °C temperatūrā . Pirms laku uzklāšanas jāpārliedzina ka lakojamā virsma ir nožūvusi pilnīgi sausa.
Negaistošo vielu masas daļa, %	5,5 ± 1,5 %
Blīvums, g/ml	1,01 ± 0,05
Patēriņš vienai kārtai:	10 -16 m ² /l atkarībā no koksnes dabas un porainības
Šķīdinātājs:	Ūdens.
Krāsošanai izmantojamie instrumenti:	Ar otu, sūkli, pulverizatoru vai bezgaisa smidzināšanas iekārtu. Ieteicamais sprauslas diametrs - 0,011 - 0,015".
Glabāšanas laiks:	36 mēneši cieši aizvērtā ražotāja tarā temperatūrā ne zemākā par + 5°C.
Iepakojums:	0.9 l

LIETOŠANA:

SAGATVOŠANA DARBAM:

Pirms lietošanas rūpīgi samaisīt.

VIRSMAS SAGATAVOŠANA:

Pirms krāsošanas no virsmas jānotīra netīrumi un putekļi. Ieteicama arī papildus apstrāde ar P 150 - P 180 graudainības smilšpapīru. Koksnes mitrums nedrīkst pārsniegt 16 %. Ja beice tiek izmantota kā vienīgais pārklājums tad pieļaujamais koksnes mitrums var būt līdz 30 %.

KRĀSOŠANA:

Veicot uzklāšanu ar otu vai sūkli beici uzklāj vienmērīgā kārtā, rūpīgi izlīdzinot koksnes šķiedru virzienā. Ja uzklāšanu veic ar smidzināšanu, tad jārēķina ar krāsas toņu atšķirību salīdzinājumā ar uzklāšanu ar otu vai sūkli. Gala rezultātā iegūstamais tonis būs atkarīgs no TONTEKS patēriņa, koksnes dabas un porainības, tādēļ pirms darbu uzsākšanas ieteicams veikt pārbaudes krāsojumu uz neliela virsmas laukuma. Ja nepieciešams samazināt iekrāsošanas spēju (lai iegūtu gaišāku un caurspīdīgāku krāsas toni), pieļaujama TONTEKS atšķaidīšana ar ūdeni attiecībā 1 : 1. Uzklāšanas laikā gaisa un krāsojamās virsmas temperatūrai jābūt ne zemākai par + 5°C, bet relatīvajam gaisa mitrumam – ne augstākam par 85 %.

INSTRUMENTU MAZGĀŠANA:

Instrumentu mazgāšanai izmanto ūdens.

DARBA UN VIDES AIZSARDZĪBA:

Strādājot ar šo produktu, ievērojiet sekojošus piesardzības pasākumus:

- Strādāt labi vēdināmā telpā;
 - Lietot individuālos aizsardzības līdzekļus (aizsargbrilles, respiratoru, cimds).
- Sīkāka informācija drošības datu lapā, kas tiek izsniegta pēc pieprasījuma.



0.9l



10÷16 m²/l



2 h



RILAKOLOR
(EC bāze)



t>+5°C

Dotā informācija ir sagatavota balstoties uz laboratorijas testiem un praktisko pieredzi, tā nav uzskatāma par pilnīgu. Minētiem datiem ir tikai informatīvais raksturs, tie var atšķirties produktiem ar dažādiem toņiem, spīduma pakāpēm un citos gadījumos. Mēs garantējam produkta kvalitāti, kas atbilst mūsu kvalitātes kontroles sistēmai, saskaņā ar uzņēmumā ieviestā standarta ISO 9001 prasībām. Kā ražotājs, mēs nevaram kontrolēt produkta pielietošanas apstākļus vai citus faktorus, kas var ietekmēt produkta pielietošanu un uzklāšanu. Mēs neesam atbildīgi par jebkuriem zaudējumiem, kuri radušies produkta lietošanas instrukcijas neievērošanas gadījumā, vai produkta nepareizas izmantošanas dēļ. Mūsu produktu specifikāciju jaunākās versijas ir pieejamas mūsu mājas lapā www.rilak.lv. Lūdzu, sazinieties ar mums, ja jums rodas jautājumi vai neskaidrības par mūsu produktiem.