


TONTEKS

ВОДОРАЗБАВЛЯЕМАЯ МОРИЛКА



- Улучшает декоративные свойства поверхности
- Сохраняет внешний вид структуры древесины
- Выравнивает впитывающую способность
- Повышает гидрофобные свойства древесины
- Не образует поверхностной плёнки

ХАРАКТЕРИСТИКА:

Водоразбавляемая морилка на основе акриловой дисперсии для тонирования поверхностей эксплуатирующихся внутри помещений. Эффективно окрашивает древесину сохранившую впитывающую способность, уменьшает водопоглощение окрашенных поверхностей. Улучшает адгезию последующих слоёв лака к поверхности, уменьшает их расход.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Предназначена для тонирования деревянных поверхностей перед их лакировкой. Используется только внутри помещений. Рекомендуется для тонирования стеновых деревянных панелей, полов, декоративных деревянных отделочных элементов (наличников, плинтусов и т.п.). В качестве покрывных лаков можно использовать как водоразбавляемые лаки, так и лаки на основе растворителей (за исключением нитролаков), например мебельный лак LUOTEN, паркетные лаки NEOKRON или AURLAK, а также PF Furniture.

Может использоваться в качестве финишного покрытия без последующей лакировки, придавая поверхности древесины гидрофобные свойства.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ:	
Цвет:	Бесцветная (база EC), колеруется по системе RILAKOLOR используя каталог COLTEC WOOD
Время высыхания при температуре +20°C и относительной влажности воздуха 50 %:	2 часа. Последующее лакирование по истечению : не менее 6 часов при +20 °C не менее 18 часов при +10 °C Перед нанесением лака необходимо удостовериться что поверхность подлежащая лакировке является полностью сухой.
Массовая доля нелетучих веществ, %	5,5 ± 1,5 %
Плотность, г/мл	1,01 ± 0,05
Расход для одного слоя:	10-16 м ² /л в зависимости от природы и пористости древесины
Разбавитель:	вода.
Способы нанесения:	Кистью, губкой, пульверизатором или установками безвоздушного распыления. Рекомендуемый диаметр сопла - 0,011 - 0,015".
Срок хранения:	36 месяцев в плотно закрытой таре производителя при температуре не ниже 5° C.
Упаковка:	0,9 л



ПРИМЕНЕНИЕ:

ПОДГОТОВКА МОРИЛКИ К РАБОТЕ:

Перед применением тщательно перемешать.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:

Поверхность перед окраской очистить от загрязнений и пыли. Рекомендуется проведение дополнительной обработки наждачной бумагой с зернистостью Р 150 - Р 180. Влажность древесины не должна превышать 16 %. При использовании в качестве финишного покрытия допускается обработка древесины с влажностью до 30 %.

ОКРАСКА:

При использовании кисти или губки продукт наносится равномерным слоем, тщательно растушевывая в направлении вдоль волокон древесины. При нанесении распылением следует учитывать возможное отличие оттенка от нанесения кистью или губкой. Окончательный оттенок зависит от расхода TONTEKS, природы и пористости древесины, поэтому перед началом работ рекомендуется провести пробный выкрас на небольшом участке поверхности. При необходимости снизить красящую способность TONTEKS (для получения более светлого и прозрачного оттенка) допускается разбавление водой в соотношении до 1:1. Температура воздуха и окрашиваемой поверхности должна быть не ниже +5 °С при относительной влажности воздуха не более 85 %.

ПРОМЫВКА ИНСТРУМЕНТОВ:

Для промывки инструментов используется вода.

ОХРАНА ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ:

При работе с данным продуктом соблюдайте следующие меры предосторожности:

- Работать в хорошо вентилируемом (проветриваемом) помещении;
- Использовать индивидуальные средства защиты (очки, респиратор, перчатки).

Более подробная информация в листе безопасности, который выдается по требованию.



0,9 л




10÷16 м²/л



2 часа



RILAKOLOR
(EC БАЗА)



Приведенные данные получены на основании лабораторных испытаний и практического опыта и не считаются полными. Все числовые значения носят рекомендательный характер и зависят, в частности, от оттенка и степени блеска. Качество продукта гарантируется нашей системой производства, которая соответствует стандарту ISO 9001. Мы, как производитель, не можем контролировать и повлиять на условия нанесения, а также другие факторы применения продукции. Мы не отвечаем за ущерб, вызванный несоблюдением инструкции по применению или использованием материала не по назначению. На нашей странице www.rilak.lv вы найдете самую новую информацию по спецификации изделий. Мы оставляем за собой право, в одностороннем порядке, без оповещения, вносить изменения в технические спецификации. В случае возникновения любых вопросов и неясностей, свяжитесь с производителем или продавцом