

VERSAKRIL

ATMOSFĒRAS IZTURĪGA AR ŪDENI ATŠĶAIDĀMA LAKA



- Nodrošina ilglaicīgu koksnes aizsardzību pret pelējumu
- Efektīva aizsardzība pret ultravioleto starojumu
- Ātri žūstoša
- Izmantojama gan iekšdarbos, gan ārdarbos

RAKSTUROJUMS:

Ar ūdeni atšķaidāma akrilātu laka. Veido puscaurspīdīgu plēvi ar augstu pārklāto virsmu izturību pret salipšanu. Sastāvā iekļautais UV aizsardzības filtrs nodrošina ilglaicīgu koksnes virsmas un paša pārklājuma aizsardzību pret saules ultravioleto starojumu. Satur fungicīdus kas nodrošina ilglaicīgu (6 – 8 gadus) koksnes aizsardzību pret pelējumu, alģēm u.c.

LIETOŠANAS SFĒRA:

Paredzēta tādu koka virsmu lakošanai kuru ekspluatācija paredzama gan telpās, gan arī atmosfēras apstākļos. Var tikt izmantota koka sienu konstrukciju, dekoratīvo paneļu, logu, ārdurvju, dārza mēbeļu u.c. apdarei.

TEHNISKIE PARAMETRI:	
Krāsa:	Bezkrāsas (EC bāze). Ja nepieciešams piešķirt lakojamai virsmai izvēlēto krāsas toni, kā arī nolūkā stiprināt VERSAKRIL pārklājuma atmosfēras izturību, iespējama lakas (EC bāzes) tonēšana RILAKOLR sistēmā lietojot COLTEC WOOD katalogu.
Spīdums:	Pusmatēta.
Žūšanas laiks +20 °C temperatūrā, ar relatīvo gaisa mitrumu 50 %	- līdz nelipšanai 45 min., - līdz gatavībai veikt izstrādājuma tālāko apstrādi - 3 stundas.
Blīvums, g/ml %	1,05 ± 0,05
Negaistošo vielu masas daļa, %	38.0 ± 3.0
Patēriņš vienai kārtai:	- uz ēvelētām virsmām - 7-8 m ² /l, - uz neapstrādātām virsmām - 6 -7 m ² /l, - uz iepriekš gruntētām (lakotām) virsmām - 7- 9 m ² /l .
Šķīdinātājs:	Ūdens
Krāsošanai izmantojamie instrumenti:	Ota vai pulverizators.
Glabāšanas laiks:	48 mēneši cieši noslēgtā ražotāja tarā temperatūrā virs +5°C .
Iepakojums:	0.9 l; 2.7 l; 9 l.



LIETOŠANA:

LAKAS SAGATVOŠANA DARBAM:

Pirms lietošanas laku jāsamaisa. Nepieciešamības gadījumā atšķaidīt ar ūdeni līdz darba viskozitātei (10-20 % uzklājot ar pulverizatoru, līdz 5 % uzklājot ar otu).

VIRSMAS SAGATAVOŠANA:

Lakas VERSAKRIL uzklāšanu atļauts veikt tikai uz tīrām, sausām, no putekļiem attīrītām virsmām. Veicot vecas koksnes krāsošanu ieteicama iepriekšēja koksnes dezinficēšana ar AKVASEPT šķīdumu.

VIRSMAS GRUNTĒŠANA:

Atmosfēras apstākļos ekspluatējamas koka virsmas vispirms jānogruntē ar vienu kārtu bezkrāsas vai tonētu krāsu TEKSTURDEKORS AKVASATIN jeb TEKSTURDEKOR vai arī koka konstrukciju piesūcināšanas līdzekli WOOD PROTECT. VERSAKRIL uzklāšanu drīkst uzsākt tikai pēc gruntskārtas pilnīgas nožūšanas. Veicot telpās ekspluatējamu koka virsmu apdari iepriekšēja gruntēšana nav nepieciešama.

Gadījumos kad jāveic svaigas koksnes ar sveķainiem zariem lakošanu vai arī tādas koksnes kurai redzami sveķu izdalījumi bez zariem, vispirms ar acetona palīdzību jānotīra redzamie sveķi. Pēc notīrīšanas jāveic šo vietu lokāla gruntēšana ar gruntēšanai paredzēto laku NITROBASE.

KRĀSOŠANA:

Laku VERSAKRIL uzklāj ar otu (gareniski koka šķiedrām) vai ar pulverizatoru 2 kārtās. Uzklāšanu jāveic vienmērīgi, nepieļaujot lokālu biežāka slāņa veidošanos. Izturēšanas laikam pēc iepriekšējās kārtas uzklāšanas (20±2) °C temperatūrā jābūt ne mazākam par 1 stundu, vai arī ne mazākam par 3 stundām (10±2) °C temperatūrā. Izmantojot iepriekš tonētu laku jāreķinās ar to ka pārklājuma izskats (krāsas tonis un plēves caurspīdīgums) pēc pilnīgas nožūšanas būs atkarīgs no lakas patēriņa, koksnes šķirnes un sākotnējā krāsas toņa, kā arī uzklāšanas metodes. Tādēļ pirms darbu uzsākšanas ieteicams veikt neliela laukuma eksperimentālo krāsojumu. Gaisa un krāsojamās virsmas temperatūrai jābūt ne zemākai par +10°C. Relatīvais gaisa mitrums nedrīkst būt augstāks par 70 %. Koksnes mitrumam jābūt ne lielākam par 16 %.

INSTRUMENTU MAZGĀŠANA:

Instrumentu mazgāšanai izmantot ūdeni. Nožūvušās lakas paliekas notīrīt ar acetonu vai šķīdinātāju 646.

DARBA UN VIDES AIZSARDZĪBA:

Strādājot ar šo produktu, ievērojiet sekojošus piesardzības pasākumus:

- Strādāt labi vēdināmā telpā;
- Lietot individuālos aizsardzības līdzekļus (aizsargbrilles, respiratoru, cimds).

Sīkāka informācija drošības datu lapā, kas tiek izsniegta pēc pieprasījuma.




0.9l, 2.7l, 9l



7-8 m²/l



3 h



COLTEC WOOD

Dotā informācija ir sagatavota balstoties uz laboratorijas testiem un praktisko pieredzi, tā nav uzskatāma par pilnīgu. Minētiem datiem ir tikai informatīvais raksturs, tie var atšķirties produktiem ar dažādiem toniņiem, spīduma pakāpēm un citos gadījumos. Mēs garantējam produkta kvalitāti, kas atbilst mūsu kvalitātes kontroles sistēmai, saskaņā ar uzņēmumā ieviestā standarta ISO 9001 prasībām. Kā ražotājs, mēs nevaram kontrolēt produkta pielietošanas apstākļus vai citus faktorus, kas var ietekmēt produkta pielietošanu un uzklāšanu. Mēs neesam atbildīgi par jebkuriem zaudējumiem, kuri radušies produkta lietošanas instrukcijas neievērošanas gadījumā, vai produkta nepareizas izmantošanas dēļ. Mūsu produktu specifikāciju jaunākās versijas ir pieejamas mūsu mājas lapā www.rilak.lv. Lūdzu, sazinieties ar mums, ja jums rodas jautājumi vai neskaidrības par mūsu produktiem.