



WINDOWS&DOORS

БЫСТРОСОХНУЩАЯ ВОДОРАЗБАВЛЯЕМАЯ АЛКИДНАЯ ЭМАЛЬ



- Защита древесины от атмосферных воздействий
- Хорошая укрывистость
- Выдерживает температурные колебания

ХАРАКТЕРИСТИКА:

Быстросохнущая водоразбавляемая алкидная эмаль. Образует полуматовое покрытие стойкое к воздействию атмосферных осадков.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Предназначена для окраски оконных рам, подоконников, дверей, обналичников и других деревянных и загрунтованных металлических поверхностей эксплуатирующихся снаружи и внутри помещений.

<u>ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ:</u>	
<u>Цвет:</u>	Белый (база А), тонируемая в светлые тона. Для получения темных тонов используется база С. Тонирование проводится по системе RILAKOLOR.
<u>Время высыхания при температуре +20°C и относительной влажности воздуха 50 %:</u>	6 часов
<u>Массовая доля нелетучих веществ, %</u>	54,0±3,0 (база А) 36,0±3,0 (база С)
<u>Расход для одного слоя:</u>	7- 10 м ² /л
<u>Разбавитель:</u>	вода
<u>Способы нанесения:</u>	Кистью, валиком, пульверизатором или установками безвоздушного распыления (диаметр сопла 0,011"-0,017")
<u>Срок хранения:</u>	36 месяцев в плотно закрытой таре при температуре от +5°C до +30°C.
<u>Упаковка:</u>	0,9 л; 2,7 л



ПРИМЕНЕНИЕ:

ПОДГОТОВКА КРАСКИ К РАБОТЕ:

Краска готова к применению и разбавления не требует. Перед применением тщательно перемешать. В случае необходимости разбавить до рабочей вязкости водой, 0-15% по объёму.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:

Поверхность перед окраской должна быть сухой, очищенной от жира (масляных пятен), отслоившейся краски и загрязнений. Ранее окрашенные глянцевые поверхности обрабатывается наждачной бумагой до снятия глянца. При окраске старой древесины рекомендуется произвести дезинфекцию раствором [AKVASEPT](#).

ГРУНТОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ:

Ранее не окрашенные деревянные поверхности эксплуатируемые в атмосферных условиях рекомендуется предварительно загрунтовать бесцветной древозащитной краской TEKSTURDEKOR. Для предварительного грунтования стальных поверхностей, эксплуатирующихся в атмосферных условиях, используются грунты GF-021, NOVAKOR, NEOSPRINT PRIMER или RIATOP PRIMER; для грунтования алюминиевых и оцинкованных поверхностей используются грунты VL-02 или NEOSPRINT PRIMER.

ОКРАСКА:

Эмаль наносят в 1-2 слоя кистью, валиком, пульверизатором или установками безвоздушного распыления (диаметр сопла 0,011"-0,017") при температуре воздуха и окрашиваемой поверхности не ниже +10°C и относительной влажности воздуха не выше 70%. Время высыхания каждого слоя при температуре +20°C составляет 6 часов, при температуре +10°C – 8 часов. Промежуточная выдержка между слоями при температуре +20°C составляет не менее 8 часов, при температуре +10°C – не менее 12 часов.

ПРОМЫВКА ИНСТРУМЕНТОВ:

Для промывки инструментов используется вода.

ОХРАНА ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ:

При работе с данным продуктом соблюдайте следующие меры предосторожности:

- Работать в хорошо вентилируемом (проветриваемом) помещении;
 - Использовать индивидуальные средства защиты (очки, респиратор, перчатки).
- Более подробная информация в листе безопасности, который выдается по требованию.



0,9 л; 2,7 л;




7÷10 м²/л



6 часов



RILAKOLOR
(A и C базы)



Приведенные данные получены на основании лабораторных испытаний и практического опыта и не считаются полными. Все числовые значения носят рекомендательный характер и зависят, в частности, от оттенка и степени блеска. Качество продукта гарантируется нашей системой производства, которая соответствует стандарту ISO 9001. Мы, как производитель, не можем контролировать и повлиять на условия нанесения, а также другие факторы применения продукции. Мы не отвечаем за ущерб, вызванный несоблюдением инструкции по применению или использованием материала не по назначению. На нашей странице www.rilak.lv вы найдете самую новую информацию по спецификации изделий. Мы оставляем за собой право, в одностороннем порядке, без оповещения, вносить изменения в технические спецификации. В случае возникновения любых вопросов и неясностей, свяжитесь с производителем или продавцом