

NITROLAKA

NITROLAKA KOKA MĒBELĒM



- Ātri žūstoša
- Augsta cietība
- Trīs spīduma pakāpes
- Viegli uzklājama

RAKSTUROJUMS:

Ātri žūstoša nitrocelulozes laka. Tā veido izturīgu un gludu pārklājumu ar dabisku estētiku, kas aizsargā virsmu un izceļ koksnes dabisko skaistumu. Piemērota gan jaunu mēbeļu izgatavošanai, gan esošo atjaunošanai. Viegli slīpējama.

LIETOŠANAS SFĒRA:

Nitrolaka paredzēta koka mēbeļu un koka interjera elementus, kas izmantojamas iekštelpās, lakošanai:

- Galdi, krēsli, skapji, kumodes un citi koka izstrādājumi.
- Koka paneļi, durvju rāmji, grīdlīstes un citas koka virsmas.
- Vecu mēbeļu atjaunošana, piešķirot tām svaigu un aizsargātu izskatu;
- Piemērots koksnes apstrādei, no kuras zarojuma vietās var izdalīties sveķi, tādējādi novēršot gaišas virsmas dzeltēšanu, krāsojot ar ūdens dispersijas fasādes krāsu koksnei AKVATOP.

<u>TEHNISKIE PARAMETRI:</u>	
<u>Spīdums:</u>	Spīdīga, pusmātēta, mātēta
<u>Žūšanas laiks +20 °C temperatūrā, ar relatīvo gaisa mitrumu 50 %</u>	1 stunda
<u>Negaistošo vielu masas daļa, %</u>	25,0±2,0
<u>Patēriņš vienai kārtai:</u>	7÷9 m ² / l
<u>Šķīdinātājs:</u>	Šķīdinātāji 2290, 646
<u>Krāsošanai izmantojamie instrumenti:</u>	Ota vai pulverizators.
<u>Glabāšanas laiks:</u>	48 mēneši cieši aizvērtā ražotāja
<u>Iepakojums:</u>	0.45 l; 0.9 l; 2.7 l; 23 l.

LIETOŠANA:

LAKAS SAGATVOŠANA DARBAM:

Pirms lietošanas rūpīgi samaisīt. Ja nepieciešams, atšķaida ar šķīdinātāju 2290, 646.

VIRSMAS SAGATAVOŠANA:

Lakojamai virsmai jābūt sausai, attīrītai no taukiem (eļļas plankumiem), netīrumiem un putekļiem.

GRUNTĒŠANA:

Lai uzlabotu saķeri un nodrošinātu vienmērīgu lakas uzklāšanu, ieteicams koka virsmu gruntēt ar NITROBASE grunti. Pēc pilnīgas izžūšanas veikt starpslāņa slīpēšanu, lai noņemtu paceltās šķiedras.

LAKOŠANA:

Uzklāšana tiek veikta ar otu vai izsmidzinātāju uz tīras un sausas virsmas 2–3 kārtās, ar starpkārtu žāvēšanu 2 stundas apkārtējās vides un virsmas temperatūrā no +5°C līdz +30°C. Relatīvais gaisa mitrums nedrīkst pārsniegt 85 %, un apstrādājamās koksnes mitrums – ne vairāk kā 16 %. Ieteicams veikt starpkārtu slīpēša.

INSTRUMENTU MAZGĀŠANA:

Instrumentu mazgāšanai izmanto šķīdinātāju 2290, 646.

DARBA UN VIDES AIZSARDZĪBA:

Strādājot ar šo produktu, ievērojiet sekojošus piesardzības pasākumus:

- Strādāt labi vēdināmā telpā;
 - Lietot individuālos aizsardzības līdzekļus (aizsargbrilles, respiratoru, cimdus).
- Sīkāka informācija drošības datu lapā, kas tiek izsniegta pēc pieprasījuma.



0.45 l, 0.9l,
2.7l, 23l



7÷9 m²/l



1 stunda



2290 vai 646



Dotā informācija ir sagatavota balstoties uz laboratorijas testiem un praktisko pieredzi, tā nav uzskatāma par pilnīgu. Minētiem datiem ir tikai informatīvais raksturs, tie var atšķirties produktiem ar dažādiem toņiem, spīduma pakāpēm un citos gadījumos. Mēs garantējam produkta kvalitāti, kas atbilst mūsu kvalitātes kontroles sistēmai, saskaņā ar uzņēmumā ieviestā standarta ISO 9001 prasībām. Kā ražotājs, mēs nevaram kontrolēt produkta pielietošanas apstākļus vai citus faktorus, kas var ietekmēt produkta pielietošanu un uzklāšanu. Mēs neesam atbildīgi par jebkuriem zaudējumiem, kuri radušies produkta lietošanas instrukcijas neievērošanas gadījumā, vai produkta nepareizas izmantošanas dēļ. Mūsu produktu specifikāciju jaunākās versijas ir pieejamas mūsu mājas lapā www.rilak.lv. Lūdzu, sazinieties ar mums, ja jums rodas jautājumi vai neskaidrības par mūsu produktiem.