

MOVILAT PRIMER

AR ŪDENI ATŠĶAIDĀMĀ GRUNTSKRĀSA



- Veido mitrumizturīgu dziļi matētu pārklājumu
- Var tikt izmantota melnā un cinkotā metāla virsmu gruntēšanai
- Var tikt izmantota arī kā patstāvīgs pārklājums

RAKSTUROJUMS:

Izgatavota uz speciālas akrilātu dispersijas bāzes. Veido mitrumizturīgu dziļi matētu pārklājumu

LIETOŠANAS SFĒRA:

Paredzēta apmestu, betona, koka, ķieģeļu un režģīša sienu un griestu gruntēšanai iekšdarbos jebkura tipa telpās (gan sausās, gan mitrās telpās, tajā skaitā ar paaugstinātu ekspluatācijas slodzi un tml.), kā arī melnā un cinkotā metāla virsmu gruntēšanai pirms to krāsošanas ar tādām ūdens dispersijas krāsām kā MOVILAT AntiBacterial, Interior Professional 4, Interior Professional 7, MOVILAT 4, MOVILAT 7, MOVILAT 12, MOVILAT 25 vai arī ar ūdens dispersijas emaljām ENAMEL AQUA UNIVERSAL. Var tikt izmantota arī kā patstāvīgs pārklājums veicot sienu un griestu krāsošanu telpās ar augstu ekspluatācijas slodzi, piemēram, dzīvojamās telpās, birojos u.c. (bez sekojošas apdares ar citiem materiāliem). Piemērota arī reljefu akrila un stikla auduma tapešu krāsošanai.

<u>TEHNISKIE PARAMETRI:</u>	
<u>Krāsa:</u>	A bāzi var izmantot kā balto krāsu vai arī tonēt gaišos krāsu toņos veicot tonēšanu RILAKOLOR sistēmā. Izmantojot tonējošo grunti Movilat Primer iespējams, ka krāsu toņi gruntij un uzklājamai tonētai krāsai nesakrīt.
<u>Spīdums:</u>	matēta
<u>Žūšanas laiks +20 °C temperatūrā, ar relatīvo gaisa mitrumu 50 %</u>	ne vairāk par 2 stundām.
<u>Negaistošo vielu masas daļa, %</u>	58 ± 3
<u>Blīvums, g/ml %</u>	1,48 ± 0,05
<u>Izturība pret mazgāšanu</u>	Atbilst 4. klasei (ISO 11998)
<u>Patēriņš vienai kārtai:</u>	8-12 m ² /l
<u>Šķīdinātājs:</u>	ūdens.
<u>Krāsošanai izmantojamie instrumenti:</u>	Ota, veltnītis, pulverizators, vai bezgaisa smidzināšanas iekārta
<u>Glabāšanas laiks:</u>	36 mēneši cieši aizvērtā ražotāja tarā temperatūrā virs 0°C.
<u>Iepakojums:</u>	0.9 l; 3.6 l; 9 l.



LIETOŠANA:

KRĀSAS SAGATVOŠANA DARBAM:

Pirms lietošanas gruntskrāsa jāsamaisa. Nepieciešamības gadījumā jāatšķaida ar ūdeni līdz darba viskozitātei.

VIRSMAS SAGATAVOŠANA:

No krāsojamās virsmas jānotīra krīts, atlobījusies krāsa un netīrumi. Iepriekš nekrāsotas melnā metāla virsmas jānotīra līdz St 2 vai Sa 2 ½ pakāpei.

KRĀSOŠANA:

Uzklāt ar otu, veltnīti, pulverizatoru vai bezgaisa smidzināšanas iekārtām 1-2 kārtās. Gaisa un krāsojamās virsmas temperatūrai jābūt ne zemākai par +5°C. Žūšanas laiks +20°C temperatūrā – 1 stunda. Krāsojot minerālās virsmas nākošo kārtu var uzklāt pēc 2 stundām. Veicot iepriekš gruntētu melnā metāla vai cinkotu virsmu krāsošanu ar emalju ENAMEL AQUA UNIVERSAL nākošo kārtu var uzklāt pēc 24 stundām. Ja krāsošanai izmanto MOVILAT sērijas produktus, tad līdz nākošās kārtas uzklāšanai jāiztur 48 stundas.

INSTRUMENTU MAZGĀŠANA:

Instrumentu mazgāšanai izmantot ūdeni.

DARBA UN VIDES AIZSARDZĪBA:

Strādājot ar šo produktu, ievērojiet sekojošus piesardzības pasākumus:

- Strādāt labi vēdināmā telpā;
 - Lietot individuālos aizsardzības līdzekļus (aizsargbrilles, respiratoru, cimdus).
- Sīkāka informācija drošības datu lapā, kas tiek izsniegta pēc pieprasījuma.



0.9l, 3.6, 9l




8÷12 m²/l



1 h



A bāze



Dotā informācija ir sagatavota balstoties uz laboratorijas testiem un praktisko pieredzi, tā nav uzskatāma par pilnīgu. Minētiem datiem ir tikai informatīvais raksturs, tie var atšķirties produktiem ar dažādiem toņiem, spīduma pakāpēm un citos gadījumos. Mēs garantējam produkta kvalitāti, kas atbilst mūsu kvalitātes kontroles sistēmai, saskaņā ar uzņēmumā ieviestā standarta ISO 9001 prasībām. Kā ražotājs, mēs nevaram kontrolēt produkta pielietošanas apstākļus vai citus faktorus, kas var ietekmēt produkta pielietošanu un uzklāšanu. Mēs neesam atbildīgi par jebkuriem zaudējumiem, kuri radušies produkta lietošanas instrukcijas neievērošanas gadījumā, vai produkta nepareizas izmantošanas dēļ. Mūsu produktu specifikāciju jaunākās versijas ir pieejamas mūsu mājas lapā www.rilak.lv. Lūdzu, sazinieties ar mums, ja jums rodas jautājumi vai neskaidrības par mūsu produktiem.