



MOVILAT PRIMER

ВОДОРАЗБАВЛЯЕМАЯ ГРУНТ-КРАСКА



- Универсальный грунт для стен, потолков и металла
- Подходит для сухих и влажных помещений
- Можно использовать как самостоятельное покрытие
- Совместим с вододисперсионными красками и эмалями RILAK
- Образует влагостойкое матовое покрытие

ХАРАКТЕРИСТИКА:

Быстросохнущая, легко наносимая водоразбавляемая грунт-краска на базе специальной акриловой дисперсии. Используется как классический грунт а также как самостоятельное покрытие для стен и потолков. Образует влагостойкое приятное на вид глубоко матовое покрытие устойчивое к влажной обработке. 3-ий класс устойчивости к мокрому истиранию по ISO 11998.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Предназначена для грунтования оштукатуренных, бетонных, деревянных, кирпичных, регипсовых стен и потолков во внутренних помещениях любого типа (сухих, влажных, с повышенной эксплуатационной нагрузкой и т.д.), а также поверхностей из черного металла или оцинкованных поверхностей перед окраской такими вододисперсионными красками и эмалями как MOVILAT AntiBacterial, Interior Professional 4, Interior Professional 7, MOVILAT 4, MOVILAT 7, MOVILAT 12, MOVILAT 25 , ENAMEL AQUA UNIVERSAL). Может также использоваться в качестве самостоятельного покрытия при окраске стен и потолков в помещениях с высокой эксплуатационной нагрузкой, например, в жилых помещениях, офисах и др. (без финишной окраски другими материалами). Подходит для окраски рельефных акриловых и стеклотканевых обоев.

<u>ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ:</u>	
<u>Цвет:</u>	Базу А можно использовать в качестве белой краски или тонировать в светлые тона используя систему тонирования RILAKOLOR. При использовании MOVILAT PRIMER в качестве тонированного грунта возможно не совпадение оттенков цвета от тонированной покрывной краски.
<u>Блеск:</u>	матовый
<u>Время высыхания при температуре +20°C и относительной влажности воздуха 50 %:</u>	1 час
<u>Массовая доля нелетучих веществ, %</u>	58 ± 3
<u>Расход для одного слоя:</u>	8 - 12 м ² /л
<u>Растворитель:</u>	вода
<u>Способы нанесения:</u>	Кистью, валиком, пульверизатором.
<u>Срок хранения:</u>	36 месяцев в плотно закрытой таре производителя при температуре выше +5 ⁰ С.
<u>Упаковка:</u>	0.9 л; 3.6 л; 9 л.



ПРИМЕНЕНИЕ:

ПОДГОТОВКА КРАСКИ К РАБОТЕ:

Перед применением перемешать. При необходимости разбавить до рабочей вязкости водой.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:

Поверхность перед окраской должна быть сухой, очищенной от жира (масляных пятен) и загрязнений. При окраске старой древесины рекомендуется произвести дезинфекцию раствором [AKVASEPT](#). Ранее не окрашенные поверхности из черного металла должны быть подготовлены не ниже уровня St2 или Sa 2 1/2.

ОКРАСКА:

Наносить кистью, валиком, пульверизатором или установками безвоздушного распыления в 1-2 слоя при температуре воздуха и окрашиваемой поверхности не ниже +5°C. Время высыхания при температуре +20°C – 1 час. Нанесение последующих слоёв при окраске минеральных поверхностей производить через 2 часа. Перекраска грунтованных поверхностей из черного металла или оцинкованных поверхностей допускается через 24 часа для эмалей ENAMEL AQUA UNIVERSAL или 48 часов для красок серии MOVILAT.

ПРОМЫВКА ИНСТРУМЕНТОВ:

Для промывки инструментов используется вода.

ОХРАНА ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ:

При работе с данным продуктом соблюдайте следующие меры предосторожности:

- Работать в хорошо вентилируемом (проветриваемом) помещении;
 - Использовать индивидуальные средства защиты (очки, респиратор, перчатки).
- Более подробная информация в листе безопасности, который выдается по требованию.



0,9 л; 3,6 л;
9 л




8÷12 м²/л



1 час



RILAKOLOR
(EC БАЗА)



Приведенные данные получены на основании лабораторных испытаний и практического опыта и не считаются полными. Все числовые значения носят рекомендательный характер и зависят, в частности, от оттенка и степени блеска. Качество продукта гарантируется нашей системой производства, которая соответствует стандарту ISO 9001. Мы, как производитель, не можем контролировать и влиять на условия нанесения, а также другие факторы применения продукции. Мы не отвечаем за ущерб, вызванный несоблюдением инструкции по применению или использованием материала не по назначению. На нашей странице www.rilak.lv вы найдете самую новую информацию по спецификации изделий. Мы оставляем за собой право, в одностороннем порядке, без оповещения, вносить изменения в технические спецификации. В случае возникновения любых вопросов и неясностей, свяжитесь с производителем или продавцом