

SAUNA PROTECT

ANTIBAKTERINĖ VANDENS DISPERSIJOS VIDAUS DARBŲ IMPREGNAVIMO PRIEMONĖ



- Pagerina hidrofobines savybes
- Neleidžia susidaryti pelėsiams ir grybeliams
- Pabrėžia medienos tekstūrą
- Galimybė spalvinti

CHARAKTERISTIKA:

Vandeniui skiedžiama akrilinės dispersijos impregnavimo priemonė naudojama apsaugoti mediniams paviršiams, tame tarpe ir įkaitinamiems iki 120 °C. Impregnavimas pailgina medinių konstrukcijų eksploatacijos laiką, pagerina medinių paviršių dekoratyvines ir hidrofobines savybes. Išsaugo garų pralaidumą ir pabrėžia medienos faktūrą. Sudėtyje yra fungicidų (priemonių saugančių nuo pelėsių ir puvinimo), užtikrinančių papildomą apdorotų paviršių apsaugą.

PANAUDOJIMO SRITIS:

Skirta drėgnų patalpų medinių paviršių apsaugai. Priemonė prasiskverbia į medieną ir sudaro vandenį ir purvą atstumiančią dangą. Pagrindinė priemonės paskirtis – sienų ir lubų apdorojimas pirčių ir saunų rūbinėse, dušo ir garinimosi patalpose. Neskirtas apdoroti garinimosi patalpų plautams. Naudojant spalvintą priemonę, reikia atsižvelgti į mažesnę leidžiamą apdorotų paviršių eksploatacijos temperatūrą – ne daugiau 50 °C.

TECHNINIAI RODIKLIAI:	
Dangos išorinis vaizdas:	Bespalvis. Galima spalvinti medienai skirta priemone FURNICOLOR.
Blizgesys:	Matinis
<u>Džiūvimo trukmė prie +20°C temperatūros ir santykinės oro drėgmės 50 %:</u>	1 val. kai medienos drėgnumas 12 - 16% , 4 val. kai medienos drėgnumas 40 % , 2 val. spalvintam produktui, papildomai pridėjus 10 % priemonės FURNICOLOR
<u>Nelakių medžiagų masinė dalis, %</u>	6,5 ± 1,5
<u>Tankis, g/ml</u>	1,00 ± 0,05
<u>Sunaudojimas vienam sluoksniui:</u>	6 ÷ 10 m ² /l
<u>Tirpiklis:</u>	Vanduo
<u>Dengimo būdai:</u>	Teptuku, voleliu arba išpurškiant
<u>Saugojimo trukmė:</u>	36 mėn. sandariai uždarytoje taroje prie temperatūros ne žemesnės už +5°C.

PANAUDOJIMAS:

PARUOŠIMAS DARBUI:

Prieš panaudojant išmaišoma. Dengiant nespalvinta priemone išpurškimo būdu, ši iki 10 % (pagal tūrį) atskiedžiama vandeniu. Jei apdorojama mediena nepatiria aukštų temperatūrų (ne daugiau kaip 50 °C) poveikio, impregnavimo priemonę dekoratyviniais sumetimais galima spalvinti, atskiedžiant ją iki 10 % (pagal tūrį) priemone FURNICOLOR. Šiuo atveju, naudojant išpurškimo būdą, skiesti vandeniu nebereikia.

PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS:

nuo paviršiaus turi būti nuvalyti nešvarumai ir dulkės. Jeigu reikia atstatyti medienos sugeriamąją gebą, rekomenduojama paviršių papildomai apdoroti švitrinio popieriumi su grūdėtumu P 150 - P 180. Galima apdoroti ir drėgną medieną.

DENGIMAS:

Švarūs mediniai paviršiai, išsaugoję sugeriamąją gebą, dengiami 1-2 sluoksniais teptuku, voleliu ar išpurškiant kai aplinkos oro temperatūra ne žemesnė už +5°C. Naudojant nespalvintą priemonę, užtenka vieno sluoksnio. Spalvintos priemonės atveju, norint pasiekti reikiamą spalvą, galima dengti antru sluoksniu, tik ne anksčiau kaip po 4 val. (prie +20°C temperatūros).

ATKREIPTI DĖMESĮ:

Po apdorojimo impregnavimo priemone, pirties ar sunos eksploataciją galima pradėti ne anksčiau kaip praėjus 2 paroms po dengimo, prieš tai (be žmonių) iškaitinus patalpą 2 val. bėgyje prie eksploatacinės temperatūros ir ją išvėdinus.

ĮRANKIŲ PLOVIMAS:

Darbo įrankiai plaunami šiltu vandeniu su muilu.

DARBO IR SUPANČIOS APLINKOS APSAUGA:

Dirbant su šiuo produktu reikia laikytis šių apsaugos priemonių:

- Dirbti gerai ventiliuojamoje (vėdinamoje) patalpoje;
 - Naudoti individualias apsaugos priemones (akinius, respiratorius, pirštines).
- Detalesnė informacija yra saugos lape, kuris pateikiamas pareikalavus, ir etiketėje.



0,8 l; 3,6 l; 9 l




6-10 m²/l



1-4 val.



Vanduo



t > +5°C

Pateikti duomenys, gauti atliekant laboratorinius bandymus ir remiantis praktiniu patyrimu, nėra pilni. Visos skaitinės reikšmės yra rekomendacinio pobūdžio ir priklauso tarp kitko nuo atspalvio ir blizgesio. Produkto kokybė garantuojama mūsų gamybos sistemos, atitinkančios ISO 9001 standartą. Mes kaip gamintojas negalime kontroliuoti ir paveikti dengimo sąlygų ir kitų produkcijos panaudojimo aplinkybių. Mes neatsakome už žalą, sukeltą panaudojimo instrukcijos nesilaikymu ar panaudojimu ne pagal paskirtį. Mūsų www.rilak.lv puslapyje jūs rasite pačią naujausią informaciją apie gaminių specifikaciją. Mes pasiliegame sau teisę vienašališkai, nepranešant daryti pakeitimus techninėje specifikacijoje. Iškilus bet kokiems klausimams ar neaiškumams, susisiekite su gamintoju ar pardavėju