

SAUNA PROTECT

ANTIBAKTERIĀLS ŪDENS DISPERSIJAS PIESŪCINĀŠANAS LĪDZEKLIS IEKŠDARBIEM



- Uzlabo hidrofobās īpašības
- Novērš pelējuma un sēnīšu veidošanos
- Iespējama tonešana
- Pasvītīro koksnes tekstūru

RAKSTUROJUMS:

Ar ūdeni atšķaidāms piesūcināšanas līdzeklis uz akrilātu dispersijas bāzes. Izmantojams koka virsmu aizsardzībai, tajā skaitā tādu virsmu aizsardzībai kuru ekspluatācijas laikā paredzama sakarsēšana līdz 120°C. Koksnes piesūcināšana palielina konstrukciju ekspluatācijas laiku, uzlabo koka virsmas dekoratīvās un hidrofobās īpašības. Saglabā tvaiku caurlaidības spēju un pasvītīro koksnes faktūru. Līdzekļa sastāvā iekļauti fungicīdi (vielas pret pelējumu un zilēšanu), kas nodrošina apstrādāto virsmu papildus aizsardzību.

LIETOŠANAS SFĒRA:

Līdzeklis paredzēts koka virsmu aizsardzībai mitrās telpās. To nodrošina piesūcināšanas līdzekļa iesūkšanās pamatnē ar sekojošu ūdens un netīrumu atgrūdoša pārklājuma veidošanos. Piesūcināšanas līdzekļa pamatpielietojums ir sienu un griestu apstrāde pirts un saunu ģērbtuvju, dušas un tvaicēšanās telpās. Līdzeklis nav izmantojams tvaicēšanās telpu lāvu apstrādei. Iepriekš tonēta produkta izmantošanas gadījumā jāievēro maksimāli pieļaujamā apstrādātās virsmas ekspluatācijas temperatūra, kas nedrīkst pārsniegt 50 °C.

<u>TEHNISKIE PARAMETRI:</u>	
<u>Pārklājuma izskats:</u>	Bezkrāsas. Iespējama piesūcināšanas līdzekļa tonēšana izmantojot ūdenī šķīstošo līdzekli koka virsmu tonēšanai FURNICOLOR
<u>Spīdums:</u>	Matēts
<u>Žūšanas laiks +20 °C temperatūrā, ar relatīvo gaisa mitrumu 50 %</u>	1 stunda - ja koksnes mitrums ir 12 - 16 % , 4 stundas - ja koksnes mitrums ir 40 % , 2 stundas – izmantojot iepriekš tonētu līdzekli, kura tonēšanai izlietoti 10 % FURNICOLOR.
<u>Negaistošo vielu masas daļa, %</u>	6,5 ± 1,5
<u>Blīvums, g/ml</u>	1,00 ± 0,05
<u>Patēriņš vienai kārtai:</u>	6 ÷ 10 m ² /l
<u>Atšķaidītājs:</u>	ūdens
<u>Krāsošanai izmantojamie instrumenti:</u>	Ar otu, veltnīti vai pulverizatoru
<u>Glabāšanas laiks:</u>	36 mēneši cieši aizvērtā tarā temperatūrā ne zemākā par +5°C.



LIETOŠANA:

SAGATVOŠANA DARBAM:

Pirms lietošanas samaisīt. Veicot netonēta piesūcināšanas līdzekļa uzklāšanu ar smidzināšanu ieteicama iepriekšēja atšķaidīšana ar ūdeni līdz 10 %. Iespējama tonēšana ar līdzekli koka virsmu tonēšanai FURNICOLOR pievienojot līdz 10 tilpuma %. Izmantojot iepriekš tonētu piesūcināšanas līdzekli papildus atšķaidīšana nav nepieciešama.

VIRSMAS SAGATAVOŠANA:

Pirms krāsošanas no virsmas jānotīra netīrumi un putekļi. Ja nepieciešama koksnes virsmas uzsūkšanas spējas uzlabošana ieteicams veikt papildus apstrādi ar smilšpapīru kura graudainumu raksturo apzīmējumi P 150 - P 180. Pieļaujama arī mitras koksnes apstrāde.

UZKLĀŠANA:

Piesūcināšanas līdzekli uzklāj 1 – 2 kārtās, ja gaisa un apstrādājamās virsmas temperatūra nav zemāka par +5 °C. Veicot netonēta līdzekļa uzklāšanu par pietiekamu var uzskatīt vienu kārtu. Ja nepieciešamā krāsa toņa iegūšanai tiek izmantots tonēts piesūcināšanas līdzeklis, tad iespējama otrās kārtas uzklāšana. Šinī gadījumā otro kārtu var uzklāt ne ātrāk kā pēc 4 stundām (ja gaisa temperatūra ir +20°C.

PIEVĒRST UZMANĪBU:

Pirts vai saunas ekspluatāciju atļauts uzsākt ne ātrāk kā 2 diennaktis pēc piesūcināšanas līdzekļa uzklāšanas un telpu uzkarsēšanas līdz paredzamajai ekspluatācijas temperatūrai un izturēšanu pie šīs temperatūras ne mazāk kā 2 stundu garumā bez cilvēku klātbūtnes šajā laikā ar sekojošu visu telpu izvēdināšanu.

INSTRUMENTU MAZGĀŠANA:

Pēc krāsošanas instrumentu lietošanas to mazgāšanai izmantot siltu ūdeni ar ziepēm.

DARBA UN VIDES AIZSARDZĪBA:

Strādājot ar šo produktu, ievērojiet sekojošus piesardzības pasākumus:

- Strādāt labi vēdināmā telpā;
- Lietot individuālos aizsardzības līdzekļus (aizsargbrilles, respiratoru, cimds).

Sīkāka informācija drošības datu lapā, kas tiek izsniegta pēc pieprasījuma.



0.8l, 3.6, 9l




6÷10 m²/l



1-4 st



ūdens



Dotā informācija ir sagatavota balstoties uz laboratorijas testiem un mūsu praktisko pieredzi un nav uzskatāma par pilnīgu. Minētiem datiem ir tikai rekomendējošs raksturs, ti atšķiras no katra produkta toņa un spīduma pākāpes. Mēs garantējam produkta kvalitāti, kas atbilst mūsu kvalitātes kontrolei saskaņā ar uzņēmumā ieviestā standarta ISO 9001 prasībām. Kā ražotājs, mēs nevaram kontrolēt lietošanas apstākļus vai citus faktorus, kas var ietekmēt produkta lietošanu un uzklāšanu. Mēs neesam atbildīgi par zaudējumiem, kas radušies produkta lietošanas instrukcijas neievērošanā vai produkta nepareizas izmantošanas dēļ. Mūsu produktu specifikāciju jaunākās versijas ir pieejamas mūsu mājas lapā www.rilak.lv Lūdzu, sazinieties ar mums, ja jums rodas jautājumi vai neskaidrības par mūsu produktiem.