

RIATOP PRIMER

ĀTRI ŽŪSTOŠA ALKĪDA PRETKOROZIJAS GRUNTS



- Īpaši ātri žūstoša
- Satur efektīvus pretkorozijas pigmentus

RAKSTUROJUMS:

Ātri žūstoša pretkorozijas alkīda grunts. Satur efektīvus pretkorozijas pigmentus.

LIETOŠANAS SFĒRA:

Paredzēta āra apstākļos ekspluatējamu tērauda virsmu gruntēšanai pirms krāsošanas ar alkīdu un uretānalkīdu emaljām, tajā skaitā - RIATOP 30, RIATOP 80, PENTAPRIM, PENTATOP UNIVERSAL, PENTALUX T u.c. Iekšdarbos var tikt izmantota kā patstāvīgs, ciets un nodilumizturīgs pārklājums.

<u>TEHNISKIE PARAMETRI:</u>				
<u>Krāsa:</u>		pelēka		
<u>Žūšanas laiks:</u>				
Gaisa un krāsojamās virsmas temperatūra	Izturēšanas laiks līdz otrās RIATOP PRIMER kārtas uzklāšanai, kā arī RIATOP 30 un RIATOP 80 uzklāšanai, h		Izturēšanas laiks līdz emalju PENTAPRIM, PENTALUX T vai PENTATOP UNIVERSAL uzklāšanai, h	
	<i>Ne mazāk par</i>	<i>Ne vairāk par</i>	<i>Ne mazāk par</i>	<i>Ne vairāk par</i>
	+ 10°C	1.5	12 *	1
	+ 20°C	1	6 *	1
		Nav ierobežojumu		
* ja nākošā kārtā netika uzklāta norādītajā laikā pēc iepriekšējās kārtas uzklāšanas, tad to atļauts uzklāt tikai pēc 6 dienām no iepriekšējās kārtas uzklāšanas.				
<u>Patēriņš:</u>		6÷12 m ² /l vienai kārtai, atkarībā no uzklājamā slāņa biezuma.		
<u>Šķīdinātājs:</u>		Ksilols, šķīdinātājs SOLVEKS SPRINT		
<u>Krāsošanai izmantojamie instrumenti:</u>		Ota, veltnītis, pulverizators vai bezgaisa smidzināšanas iekārta (ar sprauslas diametru 0,011-0,017")		
<u>Glabāšanas laiks:</u>		48 mēneši blīvi noslēgtā ražotāja tarā		
<u>Iepakojums:</u>		0.9 l; 2.7 l; 10 l; 23l		



LIETOŠANA:

SAGATAVOŠANA DARBAM:

Pirms lietošanas rūpīgi samaisīt. Nepieciešamības gadījumā atšķaidīt līdz darba viskozitātei, pievienojot 0 - 5% šķīdinātāja, ja uzklāšanu veic ar otu vai veltnīti.

VIRSMAS SAGATAVOŠANA:

No krāsojamās virsmas jānotīra rūsas un netīrumi, izmantojot abrazīvo attīrīšanas metodi. Jāveic virsmas attaukošana. Sasniedzamā virsmas tīrības pakāpe – Sa 2½ vai St 3. Pirms lietošanas grunti rūpīgi samaisīt.

UZKLĀŠANA:

Grunti uzklāj 1 – 2 kārtās uz tīrām un sausām virsmām. Uzklāšanas un žūšanas laikā gaisa un krāsojamās virsmas temperatūrai jābūt ne zemākai par +5°C. Relatīvajam gaisa mitrumam – ne augstākam par 85%. Grunts uzklāšanu ar smidzināšanas metodi atļauts veikt tikai rūpniecisko ražotņu un darbnīcu krāsošanas iecirkņos.

Grunts kārtas biezums, µm		Nepieciešamais kārtu skaits norādītā biezuma sasniegšanai	Grunts patēriņš, m ² /l nerēķinot zudumus uzklāšanas laikā
sausai plēvei	slapjam slānim (bez atšķaidīšanas)		
40	80	1	12
80	160	1	6

INSTRUMENTU MAZGĀŠANA:

Instrumentu mazgāšanai izmantot ksilolu vai šķīdinātāju SOLVEKS SPRINT.

DARBA UN VIDES AIZSARDZĪBA:

Satur ksilolu (izomēru maisījumu). Uzliesmojošs šķidrums un tvaiki. Kaitīgs saskarē ar ādu vai ja iekļūst elpceļos. Kairina ādu. Sargāt no bērniem. Nelietot vietās, kur ir sastopams karstums/dzirksteles/atklāta uguns/karstas virsmas. Nesmēķēt. Izmantot aizsargcimdus/ aizsargdrēbes/ acu aizsargus/sejas aizsargus. **SASKARĒ AR ĀDU (vai matiem):** Nekavējoties noņērbt visu piesārņoto apģērbu. Noskalot ādu ar ūdeni/dušā. **IEELPOŠANAS GADĪJUMĀ:** izvest cietušo svaigā gaisā un turēt miera stāvoklī, lai būtu ērti elpot. Glabāt labi vēdināmās telpās. Tvertni turēt cieši noslēgtu.



0.9l, 2.7l, 10L,



12 m²/l vienai kārtai



1 h



SOLVEKS SPRINT,
KSIOLS



Dotā informācija ir sagatavota balstoties uz laboratorijas testiem un praktisko pieredzi, tā nav uzskatāma par pilnīgu. Minētiem datiem ir tikai informatīvais raksturs, tie var atšķirties produktiem ar dažādiem toņiem, spīduma pakāpēm un citos gadījumos. Mēs garantējam produkta kvalitāti, kas atbilst mūsu kvalitātes kontroles sistēmai, saskaņā ar uzņēmumā ieviestā standarta ISO 9001 prasībām. Kā ražotājs, mēs nevaram kontrolēt produkta pielietošanas apstākļus vai citus faktorus, kas var ietekmēt produkta pielietošanu un uzklāšanu. Mēs neesam atbildīgi par jebkuriem zaudējumiem, kuri radušies produkta lietošanas instrukcijas neievērošanas gadījumā, vai produkta nepareizas izmantošanas dēļ. Mūsu produktu specifikāciju jaunākās versijas ir pieejamas mūsu mājas lapā www.rilak.lv
Lūdzu, sazinieties ar mums, ja jums rodas jautājumi vai neskaidrības par mūsu produktiem.