

TEKSTURDEKOR

EC bāze



PUSCAURSPĪDĪGA KRĀSA KOKAM

- Nodrošina ilglaicīgu koksnes aizsardzību
- Ar izteiktām hidrofobām īpašībām
- Saglabā koksnes struktūru
- Tonējama 75 dažādos krāsu toņos

RAKSTUROJUMS:

Puscaurspīdīga krāsa koka virsmu apdarei uz alkīdu bāzes. Veido plānu puscaurspīdīgu hidrofobu plēvi, kas neaizsedz koksnes struktūru. Satur fungicīdus koksnes ilglaicīgai (līdz 8 -10 gadiem) aizsardzībai pret pelējumu, alģēm u.c. bojājumiem.

LIETOŠANAS SFĒRA:

Paredzēta āra apstākļos ekspluatējamu koka virsmu dekoratīvai apdarei un aizsardzībai. Kā patstāvīgs pārklājums izmantojama tikai pigmentētā (tonētā) veidā. Netonētā bezkrāsas EC bāze izmantojama kā gruntēšanas līdzekli agrāk nekrāsotam koka virsmām pirms krāsošanas ar citu tipu krāsām un emaljām, kā arī kā bāzi krāsu tonēšanai dažādos krāsu toņos.

TEHNISKIE PARAMETRI:	
Krāsa:	bezkrāsas (EC bāze), tonējama 75 krāsu toņos saskaņā ar katalogu COLTEC WOOD, izmantojot krāsu tonēšanas sistēmu RILAKOLOR.
Spīdums:	Puscaurspīdīga.
Žūšanas laiks +20 °C temperatūrā, ar relatīvo gaisa mitrumu 50 %	ne vairāk par 24 stundām.
Negaistošo vielu masas daļa, %	24 ± 4
Patēriņš vienai kārtai:	Krāsojamās virsmas: <ul style="list-style-type: none">• ēvelētai koksnei 9-11 m²/ l,• neapstrādātai koksnei 4 -7 m²/ l,• agrāk krāsotai virsmai 10 –13 m²/ l
Šķīdinātājs:	VAITSOL, vai spirts.
Krāsošanai izmantojamie instrumenti:	Ota
Glabāšanas laiks:	36 mēneši cieši aizvērtā ražotāja tarā temperatūrā virs 0°C.
Iepakojums:	0.9 l; 2.7 l; 10 l.



LIETOŠANA:

KRĀSAS SAGATVOŠANA DARBAM:

Krāsa ir gatava lietošanai un nav jāatšķaida. Pirms lietošanas rūpīgi samaisīt.

VIRSMAS SAGATAVOŠANA:

Krāsojamai virsmai ir jābūt sausai, attīrītai no taukiem (eļļas plankumiem) un netīrumiem. Veicot ilgāk stāvējušas koksnes krāsošanu ieteicama virskārtas dezinfekcija ar antiseptizējošu līdzekli AKVASEPT šķīdumu.

VIRSMAS GRUNTĒŠANA:

Pirms netonētas EC bāzes uzklāšanas gruntēšana nav nepieciešama.

KRĀSOŠANA:

Uzklāt 1 – 2 kārtas, ja gaisa un krāsojamās virsmas temperatūra nav zemāka par +5°C un relatīvais gaisa mitrums lielāks par 85 %.

Lietojot iepriekš tonētu EC bāzi krāsošanas laikā (ik pēc 1 – 2 stundām) nepieciešama periodiska krāsas samaisīšana nolūkā novērst krāsas toņu atšķirības.

Kā patstāvīgs pārklājums izmantojama tikai pigmentētā (tonētā) veidā.

INSTRUMENTU MAZGĀŠANA:

Instrumentu mazgāšanai izmanto šķīdinātāju VAITSOL vai vaitspirtu.

DARBA UN VIDES AIZSARDZĪBA:

Strādājot ar šo produktu, ievērojiet sekojošus piesardzības pasākumus:

- Strādāt labi vēdināmā telpā;
- Lietot individuālos aizsardzības līdzekļus (aizsargbrilles, respiratoru, cimds).

Sīkāka informācija drošības datu lapā, kas tiek izsniegta pēc pieprasījuma.



0.9l, 2.7l, 9.9l




4÷13 m²/l



Ne vairāk kā
24 h



VAITSOL vai
vaitspirits



Dotā informācija ir sagatavota balstoties uz laboratorijas testiem un praktisko pieredzi, tā nav uzskatāma par pilnīgu. Minētiem datiem ir tikai informatīvais raksturs, tie var atšķirties produktiem ar dažādiem toniņiem, spīduma pakāpēm un citos gadījumos. Mēs garantējam produkta kvalitāti, kas atbilst mūsu kvalitātes kontroles sistēmai, saskaņā ar uzņēmumā ieviestā standarta ISO 9001 prasībām. Kā ražotājs, mēs nevaram kontrolēt produkta pielietošanas apstākļus vai citus faktorus, kas var ietekmēt produkta pielietošanu un uzklāšanu. Mēs neesam atbildīgi par jebkuriem zaudējumiem, kuri radušies produkta lietošanas instrukcijas neievērošanas gadījumā, vai produkta nepareizas izmantošanas dēļ. Mūsu produktu specifikāciju jaunākās versijas ir pieejamas mūsu mājas lapā www.rilak.lv
Lūdzu, sazinieties ar mums, ja jums rodas jautājumi vai neskaidrības par mūsu produktiem.