

# TEKSTURDEKOR

## PUSCAURSPĪDĪGA KRĀSA KOKAM



- Nodrošina ilglaicīgu koksnes aizsardzību
- Ar izteiktām hidroforām īpašībām
- Saglabā koksnes struktūru
- Piedāvā plašu gatavo krāsu toņu sortimentu

### RAKSTUROJUMS:

Puscaurspīdīga krāsa koka virsmu apdarei uz alkīdu bāzes. Veido plānu puscaurspīdīgu hidroforu plēvi, kas neaizsedz koksnes struktūru. Satur fungicīdus koksnes ilglaicīgai (līdz 8 -10 gadiem) aizsardzībai pret pelējumu, alģēm u.c. bojājumiem.

### LIETOŠANAS SFĒRA:

Paredzēta āra apstākļos ekspluatējamu koka virsmu dekoratīvai apdarei un aizsardzībai. Kā patstāvīgs pārklājums izmantojama tikai pigmentētā (tonētā) veidā. Netonētā bezkrāsas EC bāze izmantojama ārdarbos tikai koka virsmu gruntēšanai. Piemērota gan jaunu, iepriekš nekrāsotu, gan arī tādu koka virsmu remontkrāsošanai, kas agrāk krāsotas ar puscaurspīdīgām krāsām TEKSTURDEKOR vai TEKSTURDEKORS AKVASATIN, kā arī koka virsmām paredzētām eļļām TERRACEOIL un TERRACE OIL AKVA vai arī ar koka virsmu piesūcinošo līdzekli TEKSTURDEKOR BASE.

<u>TEHNISKIE PARAMETRI:</u>	
<u>Krāsa:</u>	Brūna, dzeltenbrūna, sarkanbrūna, gaiši brūna, tumši brūna, zaļa, pelēka, tumši pelēka u melna.
<u>Spīdums:</u>	Puscaurspīdīga.
<u>Žūšanas laiks +20 °C temperatūrā, ar relatīvo gaisa mitrumu 50 %</u>	ne vairāka par 8 stundām,
<u>Negaistošo vielu masas daļa, %</u>	24 ± 4
<u>Patēriņš vienai kārtai:</u>	Krāsojamās virsmas: <ul style="list-style-type: none"> <li>• ēvelētai koksnei 9-11 m<sup>2</sup>/ l,</li> <li>• neapstrādātai koksnei 4 -7 m<sup>2</sup>/ l,</li> <li>• agrāk krāsotai virsmai 10 –13 m<sup>2</sup>/ l</li> </ul>
<u>Šķīdinātājs:</u>	VAITSOL, vaitspirts.
<u>Krāsošanai izmantojamie instrumenti:</u>	Ota
<u>Glabāšanas laiks:</u>	36 mēneši cieši aizvērtā ražotāja tarā temperatūrā virs 0°C.
<u>Iepakojums:</u>	0.9 l; 2.7 l; 10 l.



## **LIETOŠANA:**

### **KRĀSAS SAGATVOŠANA DARBAM:**

Krāsa ir gatava lietošanai un nav jāatšķaida. Pirms lietošanas rūpīgi samaisīt.

### **VIRSMAS SAGATAVOŠANA:**

Krāsojamai virsmai ir jābūt sausai, attīrītai no taukiem (eļļas plankumiem) un netīrumiem. Veicot ilgāk stāvējušas koksnes krāsošanu ieteicama virskārtas dezinfekcija ar antiseptizējošu līdzekļa AKVASEPT šķīdumu.

### **VIRSMAS GRUNTĒŠANA:**

Iepriekš nekrāsotas koka virsmas ieteicams nogruntēt ar atbilstošas krāsas koka konstrukciju piesūcināšanas līdzekli WOOD PROTECT (šobrīd pieejamas ir brūnas un zaļas krāsas produkti ).

### **KRĀSOŠANA:**

Uzklāt 1 – 2 kārtas, ja gaisa un krāsojamās virsmas temperatūra nav zemāka par +5°C un relatīvais gaisa mitrums lielāks par 85 %.

Lietojot iepriekš tonētu EC bāzi krāsošanas laikā (ik pēc 1 – 2 stundām) nepieciešama periodiska krāsas samaisīšana nolūkā novērst krāsas toņu atšķirības.

### **INSTRUMENTU MAZGĀŠANA:**

Instrumentu mazgāšanai izmanto šķīdinātāju VAITSOL vai vaitspirtu.

### **DARBA UN VIDES AIZSARDZĪBA:**

Strādājot ar šo produktu, ievērojiet sekojošus piesardzības pasākumus:

- Strādāt labi vēdināmā telpā;
  - Lietot individuālos aizsardzības līdzekļus (aizsargbrilles, respiratoru, cimds).
- Sīkāka informācija drošības datu lapā, kas tiek izsniegta pēc pieprasījuma.



0.9l, 2.7l, 10l




4÷13 m<sup>2</sup>/l



Ne vairāk kā  
24 h



VAITSOL vai  
vaitspirits



Dotā informācija ir sagatavota balstoties uz laboratorijas testiem un praktisko pieredzi, tā nav uzskatāma par pilnīgu. Minētiem datiem ir tikai informatīvais raksturs, tie var atšķirties produktiem ar dažādiem toņiem, spīduma pakāpēm un citos gadījumos. Mēs garantējam produkta kvalitāti, kas atbilst mūsu kvalitātes kontroles sistēmai, saskaņā ar uzņēmumā ieviestā standarta ISO 9001 prasībām. Kā ražotājs, mēs nevaram kontrolēt produkta pielietošanas apstākļus vai citus faktorus, kas var ietekmēt produkta pielietošanu un uzklāšanu. Mēs neesam atbildīgi par jebkuriem zaudējumiem, kuri radušies produkta lietošanas instrukcijas neievērošanas gadījumā, vai produkta nepareizas izmantošanas dēļ. Mūsu produktu specifikāciju jaunākās versijas ir pieejamas mūsu mājas lapā [www.rilak.lv](http://www.rilak.lv). Lūdzu, sazinieties ar mums, ja jums rodas jautājumi vai neskaidrības par mūsu produktiem.