



# MOVILAT 7 BLACK

## MELNA MATĒTA AKRILĀTU ŪDENS DISPERSIJAS KRĀSA IEKŠDARBIEM



- Paredzēta sienu un griestu apdarei
- Izmantojama telpās ar augstu ekspluatācijas slodzi
- Viegli mazgājama
- Var lietot vannas istabu krāsošanai

### **RAKSTUROJUMS:**

Ātri žūstoša, viegli uzklājama ar ūdeni atšķaidāma krāsa uz akrilātu dispersijas bāzes. Veido matētu pārklājumu ar viegli zīdainu spīdumu. Izturīga pret mazgāšanu.

### **LIETOŠANAS SFĒRA:**

Paredzēta apmestu, betona, ķieģeļu un riģipša griestu un sienu krāsošanai iekšdarbos. Piemērota lietošanai telpās ar vidēju un augstu ekspluatācijas slodzi (t.sk. dzīvojamās, biroju, sabiedriskās telpās u.c.), kā arī reljefo akrila un stiklauduma tapešu krāsošanai. Piemērota apdares darbu veikšanai telpās ar paaugstinātu mitrumu (vannas istabās, tualetēs un tml.).

<b><u>TEHNISKIE PARAMETRI:</u></b>	
<b><u>Krāsa:</u></b>	melna
<b><u>Spīdums:</u></b>	Matēta ar viegli zīdainu spīdumu.
<b><u>Žūšanas laiks 20°C temperatūrā:</u></b>	1 stunda.
<b><u>Negaistošo vielu masas daļa, %</u></b>	43 ± 3
<b><u>Noturība pret mazgāšanu:</u></b>	Atbilst 1. klasei (ISO 11998).
<b><u>Patēriņš vienai kārtai:</u></b>	6 - 10 m <sup>2</sup> /l
<b><u>Blīvums 20°C temperatūrā, g/ml:</u></b>	1,15 ± 0,05
<b><u>Šķīdinātājs:</u></b>	Ūdens.
<b><u>Krāsošanai izmantojamie instrumenti:</u></b>	Ota, veltnītis vai pulverizators.
<b><u>Glabāšanas laiks:</u></b>	36 mēneši cieši aizvērtā ražotāja tarā. Glabāšanas laikā temperatūra nedrīkst būt zemāka par +5°C.
<b><u>Iepakojums:</u></b>	0.9 l; 3.6 l; 9 l.



## **LIETOŠANA:**

### **KRĀSAS SAGATAVOŠANA DARBAM:**

Pirms lietošanas krāsa jāsamaisa. Nepieciešamības gadījumā jāatšķaida ar ūdeni līdz darba viskozitātei.

### **VIRSMAS SAGATAVOŠANA:**

Pirms krāsošanas no virsmas jānotīra krīts, atlobījusies krāsa un netīrumi. Ja uz virsmas ir pelējums vai cita veida sēnīšu bojājumi, tad jāveic apstrāde ar AKVASEPT šķīdumu.

### **VIRSMAS GRUNTĒŠANA:**

Porainas virsmas ieteicams nogruntēt ar gruntēšanas līdzekļiem INTERIOR, AKROPRIM, grunti MOVILAT PRIMER vai ar pašu krāsu MOVILAT 7 BLACK, iepriekš atšķaidītu ar ūdeni (līdz 15 tilpuma %).

### **KRĀSOŠANA:**

Krāsu uzklāj 2 kārtās ar otu, veltnīti vai pulverizatoru. Gaisa un krāsojamās virsmas temperatūra nedrīkst būt zemāka par +5°C. Krāsas patēriņš ir 6-10 m<sup>2</sup>/l katrai kārtai. Žūšanas laiks +20 °C temperatūrā ar relatīvo gaisa mitrumu 50 % – 1stunda.

### **VIRSMAS KOPŠANA:**

Mēnesi pēc krāsošanas virsma ir izturīga pret mazgāšanu ar maigiem mazgāšanas līdzekļiem. Tīrīšanu var veikt ar drānu vai sūkli, kas samērcēta tīrā ūdenī vai maigā mazgāšanas līdzeklī. Pēc tīrīšanas ar mazgāšanas līdzekļiem virsmu vēlams notīrīt ar tīrā ūdenī samērcētu sūkli, un pēc tam tā jānoslauka sausa. Var būt nelielas pārklājuma spīduma izmaiņas.

### **INSTRUMENTU MAZGĀŠANA:**

Instrumentu mazgāšanai izmantot ūdeni.

### **DARBA UN VIDES AIZSARDZĪBA:**

Strādājot ar šo produktu, ievērojiet sekojošus piesardzības pasākumus:

- Strādāt labi vēdināmā telpā;
- Lietot individuālos aizsardzības līdzekļus (aizsargbrilles, respiratoru, cimds).

Sīkāka informācija drošības datu lapā, kas tiek izsniegta pēc pieprasījuma.




0.9l, 3.6l, 9l



8÷12 m<sup>2</sup>/l



1 h



Dotā informācija ir sagatavota balstoties uz laboratorijas testiem un praktisko pieredzi, tā nav uzskatāma par pilnīgu. Minētiem datiem ir tikai informatīvais raksturs, tie var atšķirties produktiem ar dažādiem toņiem, spīduma pakāpēm un citos gadījumos. Mēs garantējam produkta kvalitāti, kas atbilst mūsu kvalitātes kontroles sistēmai, saskaņā ar uzņēmumā ieviestā standarta ISO 9001 prasībām. Kā ražotājs, mēs nevaram kontrolēt produkta pielietojuma apstākļus vai citus faktorus, kas var ietekmēt produkta pielietojumu un uzklāšanu. Mēs neesam atbildīgi par jebkuriem zaudējumiem, kuri radušies produkta lietošanas instrukcijas neievērošanas gadījumā, vai produkta nepareizas izmantošanas dēļ. Mūsu produktu specifikāciju jaunākās versijas ir pieejamas mūsu mājas lapā [www.rilak.lv](http://www.rilak.lv). Lūdzu, sazinieties ar mums, ja jums rodas jautājumi vai neskaidrības par mūsu produktiem.