

FORAKRIL PRIMER

HIDROIZOLĀCIJAS GRUNTS



- Laba tvaiku caurlaidība apvienojumā ar paaugstinātām hidrofofajām īpašībām uzlabo pārklājuma sistēmas noturību pret atmosfēras iedarbību.
- samazinā virskārtas pārklājuma patēriņu
- atvieglo un paaugstina virskārtas pārklājuma adheēziju

RAKSTUROJUMS:

Ar ūdeni atšķaidāma sedzoša grunts uz akrilātu dispersijas bāzes, papildus modificēta ar amīnu-siloksānu emulsiju. Pateicoties šādai modifikācijai gatavajam produktam tiek piešķirtas paaugstinātas hidrofofās īpašības, laba tvaiku caurlaidība un samazināta ūdens uzsūkšanas spēja. Šinī gadījumā grunts izmantošana samazinās virskārtas pārklājuma patēriņu, uzlabos adhēziju pret nogruntēto virsmu un palīdzēs novērst sāļu izdalīšanos uz krāsojamās virsmas. Satur fungicīdus kas novērš pelējuma, aļģu u.c. parādīšanos. Vienlaicīgi uzlabosies pārklājuma dekoratīvais izskats. Grunts lietošana iekšdarbos dod iespēju neizmantojot citu materiālu virskārtas uzklāšanai.

LIETOŠANAS SFĒRA:

Grunts paredzēta betona, apmetu un ķieģeļu virsmu krāsošanai ārdarbos un iekšdarbos. Veicot atmosfēras iedarbībai pakļautu virsmu apdari grunts lietošana ieteicama pirms krāsošanas ar tādām akrilātu ūdens dispersiju krāsām kā FORAKRIL, SOKKEL, ENAMEL AQUA UNIVERSAL.

<u>TEHNISKIE PARAMETRI:</u>	
<u>Krāsa:</u>	Balta
<u>Spīdums:</u>	Stipri matēta
<u>Žūšanas laiks 20°C temperatūrā ar relatīvo gaisa mitrumu 50 %:</u>	1 stunda līdz putekļu neliņšanai vai 2 stundas līdz pārkrāsošanai..
<u>Negaistošo vielu masas daļa, %</u>	65,0 ± 3,0.
<u>Blīvums, g/ml :</u>	1,43 ± 0,05
<u>Patēriņš:</u>	7- 9 m²/l, (5-7 m²/l veicot vienas grunts kārtas uzklāšanu iekšdarbos bez pārkrāsošanas ar otru dekoratīvo krāsu). Krāsojot porainas virsmas patēriņš var palielināties.
<u>Šķīdinātājs:</u>	Ūdens.
<u>Krāsošanai izmantojamie instrumenti:</u>	Ota, veltnītis vai pulverizators.
<u>Glabāšanas laiks:</u>	36 mēneši blīvi noslēgtā ražotāja tarā temperatūrā virs +5°C.
<u>Iepakojums:</u>	9 l.



LIETOŠANA:

GRUNTS SAGATAVOŠANA DARBAM:

Pirms lietošanas grunts jāsamaisa. Nepieciešamības gadījumā atšķaidīt ar ūdeni līdz darba viskozitātei: līdz 5 tilpuma % uzklājot ar otu vai veltnīti; līdz 20 tilpuma % veicot krāsas izsmidzināšanu.

VIRSMAS SAGATAVOŠANA:

Krāsojamai virsmai jābūt izturīgai (uz tās nedrīkst būt bojājumi, kas var iespaidot krāsošanas un ekspluatācijas procesu), ar notīrītu krītu, atlobījušos krāsu un netīrumiem u.c. jābūt rūpīgi notīrītiem izmantojot atbilstošus tīrīšanas līdzekļus. Pirms krāsošanas pārlicināties par svaigi apmetās virsmas, betona virsmas, cementa šķiedras plāksnes žūšanas laika izturēšanu (nepieciešamais minimālais žūšanas laiks ir atkarīgs no materiāla tipa un žūšanas apstākļiem). Gadījumos kad krāsojamā virsma ir īpaši poraina ieteicama virsmas iepriekšēja apstrāde ar dziļas iespiešanās grunti FORAKRIL BASE.

UZKLĀŠANA:

Grunti FORAKRIL PRIMER uzklāj vienā kārtā izmantojot otu, veltnīti vai pulverizatoru. Uzklāšanas laikā gaisa temperatūra nedrīkst būt zemāka par +5°C un gaisa mitrums lielāks par 85 %. Žūšanas laiks 20°C temperatūrā ar relatīvo gaisa mitrumu 50 % ir : 1 stunda līdz putekļu nelipšanai vai 2 stundas līdz pārkrāsošanai.

Lai uzzinātu vairāk, iepazīsties ar mūsu padomiem par [minerālo fasažu krāsošanu](#).

INSTRUMENTU MAZGĀŠANA:

Krāsošanas instrumentus mazgāt ar ūdeni un ziepēm.

DARBA UN VIDES AIZSARDZĪBA:

Strādājot ar šo produktu, ievērojiet sekojošus piesardzības pasākumus: Lietot individuālos aizsardzības līdzekļus (aizsargbrilles, respiratoru, cimdus). Lietot individuālos aizsardzības līdzekļus (aizsargbrilles, respiratoru, cimdus). Turēt noslēgtu un sargāt no bērniem. Izvairīties no aerosola ieelpošanas. Ja nokļūst acīs, tad nekavējoties uzsākt acu skalošanu ar lielu ūdens daudzumu un vērsties pēc medicīniskās palīdzības. Ja norīts, tad nekavējoties meklēt medicīnisko palīdzību un uzrādīt iepakojumu vai produkta etiķeti. Sīkāka informācija drošības datu lapā, kas tiek izsniegta pēc pieprasījuma.




9l



7÷9 m²/l



1 h



Dotā informācija ir sagatavota balstoties uz laboratorijas testiem un praktisko pieredzi, tā nav uzskatāma par pilnīgu. Minētiem datiem ir tikai informatīvais raksturs, tie var atšķirties produktiem ar dažādiem toniņiem, spīduma pakāpēm un citos gadījumos. Mēs garantējam produkta kvalitāti, kas atbilst mūsu kvalitātes kontroles sistēmai, saskaņā ar uzņēmumā ieviestā standarta ISO 9001 prasībām. Kā ražotājs, mēs nevaram kontrolēt produkta pielietošanas apstākļus vai citus faktorus, kas var ietekmēt produkta pielietošanu un uzklāšanu. Mēs neesam atbildīgi par jebkuriem zaudējumiem, kuri radušies produkta lietošanas instrukcijas neievērošanas gadījumā, vai produkta nepareizas izmantošanas dēļ. Mūsu produktu specifikāciju jaunākās versijas ir pieejamas mūsu mājas lapā www.rilak.lv
Lūdzu, sazinieties ar mums, ja jums rodas jautājumi vai neskaidrības par mūsu produktiem.