



FORAKRIL PRIMER

ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ГРУНТ



- Хорошая паропроницаемость при повышенной гидрофобности улучшает атмосферостойкость системы покрытия
- Улучшает адгезию и снижает расход финишных красок
- Универсальность применения

ХАРАКТЕРИСТИКА:

Водоразбавляемый грунт на основе акриловой дисперсии, модифицированный amino-силоксановой эмульсией. Благодаря такой модификации готовый продукт обладает повышенными гидрофобными свойствами, хорошей паропроницаемостью и сниженным водопоглощением. Применение грунта в этом случае уменьшает расход финишного покрытия, улучшает адгезию к загрунтованной поверхности и позволяет предотвратить образование высолов. Содержит фунгициды позволяющие предотвращать появление плесени, водорослей и др. Одновременно улучшается декоративный вид готового покрытия. Внутри помещений использование грунта возможно без последующей перекраски другим финишным покрытием.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Грунт предназначен для окраски бетонных, оштукатуренных и кирпичных поверхностей при проведении как наружных так и внутренних работ. При отделке наружных поверхностей применение грунта рекомендуется перед их окраской такими акриловыми водоразбавляемыми красками как FORAKRIL, SOKKEL, ENAMEL AQUA UNIVERSAL.

<u>ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ:</u>	
<u>Цвет:</u>	Белый
<u>Блеск:</u>	Глубоко матовый
<u>Время высыхания при температуре +20°C и относительной влажности воздуха 50 %:</u>	1 час от пыли, для перекраски - 2 часа.
<u>Массовая доля нелетучих веществ, %</u>	65 ± 3
<u>Плотность, гр/мл:</u>	1,43 ± 0,05
<u>Расход для одного слоя:</u>	7- 9 м ² /л, (5-7 м ² /л в качестве единственного-финишного покрытия внутри помещений) . При окраске пористых поверхностей расход может быть увеличен.
<u>Растворитель:</u>	Вода
<u>Способы нанесения:</u>	кистью, валиком или краскораспылителем
<u>Срок хранения:</u>	36 месяцев в плотно закрытой таре производителя при температуре выше +5°C.
<u>Упаковка:</u>	9 л.

ПРИМЕНЕНИЕ:

ПОДГОТОВКА КРАСКИ К РАБОТЕ:

Перед применением грунт тщательно размешать. При необходимости разбавить до рабочей вязкости водой : до 5 объёмных % при нанесении кистью или валиком ; до 20 объёмных % при нанесении распылением.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:

Поверхность должна быть прочной (не содержать повреждений способных повлиять на процесс грунтовки и эксплуатации), очищенной от мела, отслоившейся краски и загрязнений и т.д. Такие загрязнения должны быть тщательно удалены соответствующими составами. Удостовериться, что свежештукатуренная поверхность, бетонная поверхность, цементно-волокнистая плита полностью прошла процесс сушки (необходимый минимальный срок сушки зависит от типа материала и условий сушки). В случае особо высокой пористости рекомендуется предварительная обработка проникающим грунтом [FORAKRIL BASE](#).

НАНЕСЕНИЕ:

Наносится в 1 слой кистью, валиком или краскораспылителем при температуре воздуха и окрашиваемой поверхности не ниже +5°C и относительной влажности воздуха не более 85 %. Время высыхания при 20°C и относительной влажности воздуха 50 % 1 час от пыли, для перекраски - 2 часа.

Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с нашими советами [по окраске минеральных фасадов](#).

ПРОМЫВКА ИНСТРУМЕНТОВ:

Для промывки инструментов используется вода.

ОХРАНА ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ:

При работе с данным продуктом соблюдайте следующие меры предосторожности:

- Использовать индивидуальные средства защиты (очки, респиратор, перчатки).
- Держать закрытой и беречь от детей. Избегать вдыхания аэрозоля. При попадании в глаза немедленно промыть большим количеством воды и обратиться за медицинской помощью. При проглатывании немедленно обратиться за медицинской помощью и предъявить упаковку или этикетку продукта.

Более подробная информация в листе безопасности, который выдается по требованию.




9л



7÷9 м²/л



1 час



Приведенные данные получены на основании лабораторных испытаний и практического опыта и не считаются полными. Все числовые значения носят рекомендательный характер и зависят, в частности, от оттенка и степени блеска. Качество продукта гарантируется нашей системой производства, которая соответствует стандарту ISO 9001. Мы, как производитель, не можем контролировать и влиять на условия нанесения, а также другие факторы применения продукции. Мы не отвечаем за ущерб, вызванный несоблюдением инструкции по применению или использованием материала не по назначению. На нашей странице www.rilak.lv вы найдете самую новую информацию по спецификации изделий. Мы оставляем за собой право, в одностороннем порядке, без оповещения, вносить изменения в технические спецификации. В случае возникновения любых вопросов и неясностей, свяжитесь с производителем или продавцом