

HIDROFOB BASE

GRUNTĒŠANAS LĪDZEKLIS MINERĀLĀM VIRSMĀM



- piešķir apstrādātajai virsmai hidrofbās īpašības un paaugstinātu atmosfēras izturību
- saglabā tvaiku caurlaidību
- samazinā virsmas spēju uzsūkt ūdeni
- var izmantot gan iekšdarbiem, gan ārējās apdares darbiem

RAKSTUROJUMS:

Lietošanai gatavs gruntēšanas līdzeklis uz silikona dispersijas bāzes. Piešķir apstrādātajai virsmai hidrofbas īpašības un saglabā tvaiku caurlaidību, tādējādi apgrūtinā ūdens uzsūkšanos apstrādātajā virsmā vienlaicīgi netraucējot gāzveida mitruma (ūdens tvaiku) izkļūšanai atmosfērā caur virsmu. Virsmas iegūtās hidrofbās īpašības nesamazinās ultravioletā starojuma ietekmē. Pēc apstrādes ar līdzekli HIDROFOB BASE strauji samazinās virsmas spēja uzsūkt ūdeni, tādējādi samazinot virsmas tieksmi veidot izsvīdumus, noturēt netīrumus un izsaukt citas negatīvas parādības kuru rašanās cēlonis ir ūdens uzsūkšana un migrācija. Tiek uzlabota izturība pret periodisku zemu temperatūru iedarbību. HIDROFOB BASE dziļi iesūcas virsmā nodrošinot ilglaicīgu un drošu aizsardzību.

LIETOŠANAS SFĒRA:

Paredzēts tādu betona konstrukciju elementu, ķieģeļu mūru un porainu akmens virsmu (piemēram, smilšakmens) hidrofbizācijai, kuru ekspluatācija paredzēta bez sekojošas krāsošanas. Nav ieteicams lietošanai uz akmens virsmām ar blīvu struktūru (bez porām), piemēram, pulēts granīts, marmors u.c. Izmantojams tikai vertikālu virsmu hidrofbizācijai.

<u>TEHNISKIE PARAMETRI:</u>	
<u>Žūšanas laiks (20±2) °C temperatūrā</u>	2 – 5 stundas, 12 stundas līdz pārkrāsošanai
<u>Blīvums, g/ml :</u>	0,98 ± 0,03
<u>Patēriņš:</u>	Kopējais patēriņš apstrādājot betona virsmas ir 1 – 2 m²/l ; apstrādājot akmens virsmas - 3 – 4 m²/l.
<u>Šķīdinātājs:</u>	Ūdens.
<u>Krāsošanai izmantojamie instrumenti:</u>	Ota.
<u>Glabāšanas laiks:</u>	36 mēneši blīvi noslēgtā ražotāja tarā temperatūrā virs +5°C.
<u>Iepakojums:</u>	5 L, 10 L

LIETOŠANA:

GRUNTS SAGATAVOŠANA DARBAM:

Veicot virsmu ar relatīvi porainu struktūru (betons, apmetas virsmas, silikāta ķieģeļi) apstrādi līdzekli izmanto gatavā veidā. Uzklājot uz klinkera ķieģeļiem vai akmens virsmām līdzekli pirms lietošanas atšķaida ar ūdeni : 1 daļai HIDROFOB BASE pievieno 1 daļu ūdens

VIRSMAS SAGATAVOŠANA:

Svaigas betona un apmetas virsmas drīkst pārklāt ar HIDROFOB BASE ne ātrāk kā pēc 1 – 2 mēnešiem. No betona virsmām iepriekš jānotīra kaļķa piens. Logu rāmjus un citus elementus, kuriem nav paredzēta pārklāšana ar HIDROFOB BASE, jānosedz ar polietilēna plēvi.

KRĀSOŠANA:

Līdzekli uzklāj uz sagatavotām tīrām un sausām virsmām ar otu vai suku 2 kārtās (mitru uz mitra), cenšoties nodrošināt pilnīgu virsmas piesātināšanu. Gaisa un apstrādājamās virsmas temperatūrai jābūt virs +5°C. Gaisa relatīvajam mitrumam – ne vairāk par 80 %. Pēc apstrādes 12 stundu laikā virsmu nedrīkst pakļaut lietus iedarbībai.. Apstrādātās virsmas var krāsot pēc 12 stundām. Nepieciešamības gadījumā apstrādāto virsmu var pārkrāsot ar fasāžu ūdens dispersijas krāsām.

INSTRUMENTU MAZGĀŠANA:

Darba instrumentus mazgāt ar ūdeni un ziepēm.

DARBA UN VIDES AIZSARDZĪBA:

Strādājot ar šo produktu, ievērojiet sekojošus piesardzības pasākumus: Lietot individuālos aizsardzības līdzekļus (aizsargbrilles, respiratoru, cimdus). Lietot individuālos aizsardzības līdzekļus (aizsargbrilles, respiratoru, cimdus). Turēt noslēgtu un sargāt no bērniem. Izvairīties no aerosola ieelpošanas. Ja nokļūst acīs, tad nekavējoties uzsākt acu skalošanu ar lielu ūdens daudzumu un vērsties pēc medicīniskās palīdzības. Ja norīts, tad nekavējoties meklēt medicīnisko palīdzību un uzrādīt iepakojumu vai produkta etiķeti.

Sīkāka informācija drošības datu lapā, kas tiek izsniegta pēc pieprasījuma.




5l, 10 l



1÷2 m²/l



2-5 h



Dotā informācija ir sagatavota balstoties uz laboratorijas testiem un praktisko pieredzi, tā nav uzskatāma par pilnīgu. Minētiem datiem ir tikai informatīvais raksturs, tie var atšķirties produktiem ar dažādiem toniem, spīduma pakāpēm un citos gadījumos. Mēs garantējam produkta kvalitāti, kas atbilst mūsu kvalitātes kontroles sistēmai, saskaņā ar uzņēmumā ieviestā standarta ISO 9001 prasībām. Kā ražotājs, mēs nevaram kontrolēt produkta pielietošanas apstākļus vai citus faktorus, kas var ietekmēt produkta pielietošanu un uzklāšanu. Mēs neesam atbildīgi par jebkuriem zaudējumiem, kuri radušies produkta lietošanas instrukcijas neievērošanas gadījumā, vai produkta nepareizas izmantošanas dēļ. Mūsu produktu specifikāciju jaunākās versijas ir pieejamas mūsu mājas lapā www.rilak.lv
Lūdzu, sazinieties ar mums, ja jums rodas jautājumi vai neskaidrības par mūsu produktiem.