



HIDROFOB BASE

СИЛИКОНОВОЕ ГРУНТОВОЧНОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ МИНЕРАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ



- придаёт обработанной поверхности гидрофобные свойства и улучшенную атмосферостойкость
- сохраняет паропроницаемость
- можно использовать как для наружных так и для внутренних работ

ХАРАКТЕРИСТИКА:

Готовое к применению грунтовочное средство на основе силиконовой дисперсии. Придает обработанной поверхности гидрофобные свойства и сохраняет паропроницаемость, т.е. затрудняет впитывание воды в обработанную поверхность, в то же время не препятствует выходу через поверхность в атмосферу газообразной влаги (водяных паров). Гидрофобные свойства приобретённые поверхностью после обработки не снижаются под воздействием ультрафиолетового излучения. В результате обработки средством HIDROFOB BASE резко сокращается способность поверхности к впитыванию воды, чем обуславливается уменьшение склонности поверхности к образованию высолов, грязеудержанию и другим негативным явлениям, вызываемым впитыванием и миграцией воды. Повышается устойчивость к периодическому воздействию низких температур. HIDROFOB BASE проникает в глубь поверхности, чем обеспечивается ее надежная и долговременная защита.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Предназначено для гидрофобизации бетонных конструктивных элементов и кладки из кирпича, пористых каменных поверхностей (например, песчаника) эксплуатируемых без дальнейшей окраски. Не рекомендуется для применения на каменных поверхностях с плотной (непористой) структурой (полированный гранит, мрамор и др.). Применяется для гидрофобизации только вертикальных плоскостей.

<u>ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ:</u>	
<u>Время высыхания при температуре +20°C и относительной влажности воздуха 50 %:</u>	2-5 часов, время перекраски – 12 часов
<u>Плотность, г/мл :</u>	0,098 ± 0,03
<u>Расход для одного слоя:</u>	1-2 м2/л – при обработке бетонных поверхностей и 3-4 м2/л при обработке каменных поверхностей.
<u>Растворитель:</u>	вода
<u>Способы нанесения:</u>	Кистью
<u>Срок хранения:</u>	36 месяцев в плотно закрытой таре производителя при температуре выше +5°C.
<u>Упаковка:</u>	5 л; 10 л.

ПРИМЕНЕНИЕ:

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ:

Для обработки поверхностей с относительно пористой структурой (бетон, оштукатуренные поверхности, силикатный кирпич) используется в готовом виде. При нанесении на клинкерный кирпич или каменные поверхности перед использованием средство разбавляется водой в следующем соотношении: 1 часть HIDROFOB BASE на 1 часть воды.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:

Свежие бетонные и оштукатуренные поверхности допускается покрывать HIDROFOB BASE не ранее чем через 1-2 месяца. С бетонных поверхностей должно быть предварительно удалено известковое молоко. Оконные рамы и другие, не предназначенные для покрытия HIDROFOB BASE, элементы предварительно закрывают полиэтиленовой пленкой.

НАНЕСЕНИЕ:

Средство наносится на подготовленные чистые и сухие поверхности кистью или щеткой 2-мя обильными, насыщающими поверхность слоями, методом «мокрый на мокрый» при температуре окружающего воздуха и поверхности не ниже +5°C и относительной влажности не более 80%. После обработки поверхность не должна подвергаться воздействиям дождя в течение 12 часов. Обработанные поверхности готовы к дальнейшей окраске через 12 часов.

ПРОМЫВКА ИНСТРУМЕНТОВ:

Для мытья инструментов использовать воду с мылом.

ОХРАНА ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ:


При работе с данным продуктом соблюдайте следующие меры предосторожности:

- Работать в хорошо вентилируемом (проветриваемом) помещении;
- Использовать индивидуальные средства защиты (очки, респиратор, перчатки).

Держать закрытым и беречь от детей. Избегать вдыхания аэрозоля. При попадании в глаза немедленно промыть большим количеством воды и обратиться за медицинской помощью. При проглатывании немедленно обратиться за медицинской помощью и предъявить упаковку или этикетку продукта. Более подробная информация в листе безопасности, который выдается по требованию.



5 л; 10 л




1÷2 м²/л



2-5 часов



вода



Приведенные данные получены на основании лабораторных испытаний и практического опыта и не считаются полными. Все числовые значения носят рекомендательный характер и зависят, в частности, от оттенка и степени блеска. Качество продукта гарантируется нашей системой производства, которая соответствует стандарту ISO 9001. Мы, как производитель, не можем контролировать и повлиять на условия нанесения, а также другие факторы применения продукции. Мы не отвечаем за ущерб, вызванный несоблюдением инструкции по применению или использованием материала не по назначению. На нашей странице www.rilak.lv вы найдете самую новую информацию по спецификации изделий. Мы оставляем за собой право, в одностороннем порядке, без оповещения, вносить изменения в технические спецификации. В случае возникновения любых вопросов и неясностей, свяжитесь с производителем или продавцом.