




PENTAPRIM BASE



ГРУНТОВОЧНАЯ АЛКИДНАЯ КРАСКА

- Хорошая изолирующая способность
- Позволяет уменьшить расход покрывной краски
- Выравнивает впитывающую способность окрашиваемой поверхности

ХАРАКТЕРИСТИКА:

Матовая грунтовочная алкидная краска для внутренних работ. Выравнивает впитывающую способность окрашиваемой поверхности. Обладает хорошей изолирующей способностью к блокировке водорастворимых загрязнений (пятен кофе, никотина, ржавчины, вина и пр.). Грунтование поверхности краской PENTAPRIM BASE заколерованной в тон финишного покрытия позволяет уменьшить расход покрывной краски

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Предназначена для грунтования бетонных, кирпичных, деревянных, оштукатуренных а также древесностружечных поверхностей, эксплуатирующихся внутри помещений, перед окраской алкидными эмалями, а также вододисперсионными красками.

<u>ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ:</u>	
<u>Цвет:</u>	белый (база А). Используется белая, как таковая, или тонируется в светлые тона по системе RILAKOLOR
<u>Блеск:</u>	матовый
<u>Время высыхания при температуре +20°C :</u>	не более 24 часов
<u>Массовая доля нелетучих веществ, %</u>	55±2
<u>Расход для одного слоя:</u>	8÷10 м ² /л для каждого слоя
<u>Растворитель:</u>	VAITSOL, уайт-спирит.
<u>Способы нанесения:</u>	Кистью, валиком
<u>Срок хранения:</u>	48 месяцев в плотно закрытой таре производителя при температуре выше 0°C.
<u>Упаковка:</u>	0,9 л; 2,7 л; 10 л.



ПРИМЕНЕНИЕ:

ПОДГОТОВКА КРАСКИ К РАБОТЕ:

Перед применением тщательно перемешать. При необходимости разбавить до 5% по объему уайт-спиритом или растворителем VAITSOL.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:

Поверхность перед окраской должна быть сухой, очищенной от жира (масляных пятен), отслоившейся краски и загрязнений. Ранее окрашенные глянцевые поверхности обрабатывается наждачной бумагой до снятия глянца.

ОКРАСКА:

Наносить на чистые, сухие поверхности кистью или валиком в 1 -2 слоя. При нанесении температура окружающего воздуха и окрашиваемой поверхности должна быть не ниже +5°С. Относительная влажность воздуха – не выше 85%.

ПРОМЫВКА ИНСТРУМЕНТОВ:

Для промывки инструментов используется растворитель VAITSOL или уайт-спирит.

ОХРАНА ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ:

При работе с данным продуктом соблюдайте следующие меры предосторожности:
- Работать в хорошо вентилируемом (прветриваемом) помещении;
- Использовать индивидуальные средства защиты (очки, респиратор, перчатки).
Более подробная информация в листе безопасности, который выдается по требованию.



0,9 л; 2,7 л;
10 л



8÷10 м²/л



Не более 24
часов



RILAKOLOR
(А БАЗА)



VAITSOL или
уайт-спирит



Приведенные данные получены на основании лабораторных испытаний и практического опыта и не считаются полными. Все числовые значения носят рекомендательный характер и зависят, в частности, от оттенка и степени блеска. Качество продукта гарантируется нашей системой производства, которая соответствует стандарту ISO 9001. Мы, как производитель, не можем контролировать и повлиять на условия нанесения, а также другие факторы применения продукции. Мы не отвечаем за ущерб, вызванный несоблюдением инструкции по применению или использованием материала не по назначению. На нашей странице www.rilak.lv вы найдете самую новую информацию по спецификации изделий. Мы оставляем за собой право, в одностороннем порядке, без оповещения, вносить изменения в технические спецификации. В случае возникновения любых вопросов и неясностей, свяжитесь с производителем или продавцом