

# НЕОКРОН, НЕОКРОН М

## ВОДОРАЗБАВЛЯЕМЫЙ ПАРКЕТНЫЙ ЛАК НА ОСНОВЕ АКРИЛПОЛИУРЕТАНОВОЙ ДИСПЕРСИИ



- Быстросохнущий
- Высокая твердость
- Высокая износостойчивость
- Не желтеет

### **ХАРАКТЕРИСТИКА:**

Однокомпонентный водоразбавляемый паркетный лак на основе акрилполиуретановой дисперсии. Образует износостойчивое покрытие с отличными декоративными и защитными свойствами. Обладает стойкостью к действию воды и мощных средств предназначенных для мытья паркета/деревянных полов и ламината.

### **ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:**

Предназначен для лакирования паркетных и деревянных полов как в жилых так и в интенсивно эксплуатируемых общественных помещениях. Может использоваться для лакирования изделий из древесины внутри помещений. (Не подходит для отделки паркета из некоторых видов бука, а также «алмазной сосны»).

<b><u>ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ:</u></b>	
<b><u>Блеск:</u></b>	NEOKRON – глянцевый, NEOKRON M – полуматовый
<b><u>Время высыхания при температуре +20°C :</u></b>	4 часа
<b><u>Массовая доля нелетучих веществ, %</u></b>	NEOKRON- 34,0 ± 3,0 NEOKRON M - 41,0 ± 3,0
<b><u>Расход для одного слоя:</u></b>	8-10 м <sup>2</sup> /л – при нанесении валиком или кистью; 20-25 м <sup>2</sup> /л при нанесении специальной лакировочной лопаткой-шпателем
<b><u>Растворитель:</u></b>	вода
<b><u>Способы нанесения:</u></b>	Кистью, валиком.
<b><u>Срок хранения:</u></b>	36 месяцев в плотно закрытой таре производителя при температуре выше +5 <sup>0</sup> С.
<b><u>Упаковка:</u></b>	0,9 л; 2,7 л; 10 л.

### **ПРИМЕНЕНИЕ:**

#### **ПОДГОТОВКА КРАСКИ К РАБОТЕ:**

Лак готов к применению и разбавления не требует. Перед применением тщательно перемешать.



### **ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:**

Лакируемая поверхность должна быть чистой, сухой и очищенной от шлифовальной пыли.

### **ГРУНТОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ:**

Перед нанесением лака паркет рекомендуется загрунтовать грунтовочным лаком. Допускается использовать для грунтования сам лак. Грунтование производится кистью или валиком в 1 слой или специальной стальной лакировочной лопаткой-шпателем в 2-3 слоя. После нанесения грунтовочного слоя необходимо провести промежуточное шлифование. Время сушки перед шлифованием составляет не менее 6 ч. При грунтовании специальной стальной лакировочной лопаткой-шпателем шлифование, как правило, не требуется.

### **ЛАКИРОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ:**

Лак наносится кистью или валиком в 2-3 слоя (без учета грунтовочного слоя). Нанесение следует производить равномерными слоями, не допуская локальных скоплений лака. Температура воздуха и лакируемой поверхности должна быть не ниже +10°C. Относительная влажность воздуха – не выше 80%. При нанесении лака избегать воздействия прямых солнечных лучей и сквозняков. Промежуточная выдержка между слоями должна быть не менее 5 часов. Время сушки до начала свободного хождения – 6 ч. При пониженных температурах время высыхания увеличивается. Окончательную твердость лак приобретает по истечении 1 недели с момента нанесения. Укладку ковров, установку мебели, влажную уборку, а также нанесение защитных восков допускается производить не ранее, чем через 1 неделю.

### **ПРОМЫВКА ИНСТРУМЕНТОВ:**

Для очистки рабочих инструментов используется вода. Остатки засохшего лака удаляются с помощью ацетона или растворителя 646.

### **УХОД ЗА ПОВЕРХНОСТЬЮ:**

Через неделю после окрашивания поверхность устойчива к мытью с использованием моющих средств предназначенных для мытья паркета/ деревянных полов и ламината. Перед мытьем надо убрать с пола мелкий мусор и песок. Чистку производить мягкой, увлажненной (отжатой) тряпочкой. Не тереть и не использовать средства, содержащие абразивные частицы. Не оставлять на паркете излишки воды на долгое время.

### **ОХРАНА ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ:**

При работе с данным продуктом соблюдайте следующие меры предосторожности:

- Работать в хорошо вентилируемом (прветриваемом) помещении;
- Использовать индивидуальные средства защиты (очки, респиратор, перчатки).

Более подробная информация в листе безопасности, который выдается по требованию.




0,9 л; 2,7 л;  
10 л



8÷10 м<sup>2</sup>/л



4 часа



Приведенные данные получены на основании лабораторных испытаний и практического опыта и не считаются полными. Все числовые значения носят рекомендательный характер и зависят, в частности, от оттенка и степени блеска. Качество продукта гарантируется нашей системой производства, которая соответствует стандарту ISO 9001. Мы, как производитель, не можем контролировать и повлиять на условия нанесения, а также другие факторы применения продукции. Мы не отвечаем за ущерб, вызванный несоблюдением инструкции по применению или использованием материала не по назначению. На нашей странице [www.rilak.lv](http://www.rilak.lv) вы найдете самую новую информацию по спецификации изделий. Мы оставляем за собой право, в одностороннем порядке, без оповещения, вносить изменения в технические спецификации. В случае возникновения любых вопросов и неясностей, свяжитесь с производителем или продавцом