



NUOVAMAT

ГЛУБОКОМАТОВАЯ ОСОБОУСТОЙЧИВАЯ К ИСТИРАНИЮ, МОЮЩАЯСЯ АКРИЛОВАЯ ВОДОДИСПЕРСИОННАЯ КРАСКА



- Для помещений с высокой эксплуатационной нагрузкой
- Подходит как для сухих так и для влажных помещений
- Высокая стойкость к мытью
- Высокая износостойкость

ХАРАКТЕРИСТИКА:

Особо износостойкая, легко моющаяся, глубококоматовая акриловая водно-дисперсионная краска Содержит высокоэффективные добавки, придающие краске особо высокую устойчивость к мокрому и сухому истиранию, а также придают поверхности ровную структуру и повышенную рассеивающую способность падающего света. Краска имеет хорошую маскирующую способность границ раздела «слой на слой», устраняет неровности поверхности, которые могут образоваться в процессе нанесения валиком.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Предназначена для окраски оштукатуренных, бетонных, кирпичных, регипсовых стен и потолков внутри жилых помещений с высокой эксплуатационной нагрузкой (жилые, офисные и общественные помещения и т.п.), а также для окраски рельефных акриловых и стеклотканевых обоев. Пригодна для отделочных работ в помещениях с повышенной влажностью (ванные комнаты, санузлы и т.п.).

<u>ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ:</u>	
<u>Цвет:</u>	Белый (база А). Тонируется в светлые тона по системе RILAKOLOR
<u>Блеск:</u>	Глубоко матовая
<u>Время высыхания при температуре +20°C:</u>	1 час
<u>Массовая доля нелетучих веществ, %</u>	60 ± 3
<u>Плотность, гр/мл:</u>	1,40 ± 0,05
<u>Расход для одного слоя:</u>	8÷12 м2/л
<u>Устойчивость к мытью:</u>	Соответствует 1 классу (ISO 11998). > 5000 циклов по стандарту DIN 53778
<u>Растворитель:</u>	вода
<u>Способы нанесения:</u>	Кистью, валиком, пульверизатором.
<u>Срок хранения:</u>	36 месяцев в плотно закрытой таре производителя при температуре выше +5°C.



ПРИМЕНЕНИЕ:

ПОДГОТОВКА КРАСКИ К РАБОТЕ:

Краска готова к применению и разбавления не требует. Перед применением тщательно перемешать.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:

Поверхность перед окраской очистить от мела, отслоившейся краски и загрязнений. Ранее окрашенные глянцевые поверхности обрабатывается наждачной бумагой до снятия глянца. При наличии плесени или других грибковых поражений обработать раствором [AKVASEPT](#).

ГРУНТОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ:

Пористые поверхности рекомендуется грунтовать грунтовочными средствами FORAKRIL BASE, AKROPRIM или грунтом MOVILAT PRIMER. Допускается применять для грунтования саму краску NUOVAMAT разбавленную водой до 15% по объёму

ОКРАСКА:

Наносится кистью, валиком или пульверизатором в 2 слоя при температуре воздуха и окрашиваемой поверхности не ниже +5°C. Время высыхания при температуре 20°C – 1 час.

УХОД ЗА ПОВЕРХНОСТЬЮ:

Через месяц после окрашивания поверхность устойчива к мытью с использованием мягких моющих средств. Чистку можно производить тряпкой или губкой, смоченной в чистой воде или слабощелочном моющем средстве. После чистки с применением моющих средств, поверхность следует протереть губкой, смоченной в чистой воде, после чего протереть её насухо. Возможно небольшое изменение блеска покрытия. Блеск, возникший в результате интенсивного механического воздействия (трения), можно легко и быстро убрать, протерев эти участки влажной тряпкой.

ПРОМЫВКА ИНСТРУМЕНТОВ:

Для промывки инструментов используется вода.

ОХРАНА ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ:

При работе с данным продуктом соблюдайте следующие меры предосторожности:

- Работать в хорошо вентилируемом (проветриваемом) помещении;
- Использовать индивидуальные средства защиты (очки, респиратор, перчатки).

Более подробная информация в листе безопасности, который выдается по требованию.



0,9 л; 3,6 л; 9 л




8÷12 м²/л



1 час



RILAKOLOR (A
БАЗА)



Приведенные данные получены на основании лабораторных испытаний и практического опыта и не считаются полными. Все числовые значения носят рекомендательный характер и зависят, в частности, от оттенка и степени блеска. Качество продукта гарантируется нашей системой производства, которая соответствует стандарту ISO 9001. Мы, как производитель, не можем контролировать и повлиять на условия нанесения, а также другие факторы применения продукции. Мы не отвечаем за ущерб, вызванный несоблюдением инструкции по применению или использованием материала не по назначению. На нашей странице www.rilak.lv вы найдете самую новую информацию по спецификации изделий. Мы оставляем за собой право, в одностороннем порядке, без оповещения, вносить изменения в технические спецификации. В случае возникновения любых вопросов и неясностей, свяжитесь с производителем или продавцом