

TERRACEOIL

EĻĻA KOKA VIRSMĀM



- Nodrošina ilglaicīgu koksnes aizsardzību
- Ar lieliskām hidroforām īpašībām
- Saglabā redzamo koksnes struktūru
- Pieejams plašs gatavo krāsu toņu klāsts

RAKSTUROJUMS:

Eļļa ar dabīgas eļļas un vaska piedevām koka virsmu apdarei. Nodrošina hidroforās īpašības, rada dekoratīvu slāni, kas lieliski aizsargā koksni pret nelabvēlīgu atmosfēras apstākļu iedarbību, mitrumu un netīrumiem, uzlabo apstrādāto virsmu nodilumizturību un ierobežo ūdens uzsūkšanu neaizsedzot apstrādātās koka virsmas tekstūru. Satur fungicīdus ilglaicīgai koksnes aizsardzībai (8 – 10 gadus) no pelējuma, alģēm u.c.

LIETOŠANAS SFĒRA:

Paredzēta āra apstākļos ekspluatējamu koka virsmu (t.sk. terases dēļu, tiltiņu, sētu, žogu u.c.) dekoratīvai apdarei un aizsardzībai. Kā patstāvīgs pārklājums izmantojama tikai tonētā veidā. TERRACEOIL lietojama tikai tonētā veidā. Netonētu EC bāzi ārdarbos var izmantot tikai koka virsmu gruntēšanai. Lietojama gan jaunu, agrāk nekrāsotu virsmu, gan arī tādu koka virsmu apdarei kas iepriekš krāsotas ar puscaurspīdīgām alkīda krāsām TEKSTURDEKOR vai TEKSTURDEKORS AKVASATIN, kā arī ar eļļām koka virsmām TERRACEOIL, TERRACE OIL AKVA vai ar koksnes piesūcināšanas līdzekli TEKSTURDEKOR BASE, ka tās ir saglabājušas uzsūkšanas spēju.

TEHNISKIE PARAMETRI:	
<u>Krāsa:</u>	Gatavo krāsu toņu skaits - 6 : bezkrāsas (EC bāze), brūna, gaiši brūna, tumši brūna, pelēka un melna. Bezkrāsas eļļa (EC bāze) ir tonējama 75 dažādos krāsu toņos saskaņā ar katalogu COLTEC WOOD, izmantojot RILAKOLOR tonēšanas sistēmu.
<u>Žūšanas laiks +20 °C temperatūrā, ar relatīvo gaisa mitrumu 50 %</u>	Ne vairāk par 12 stundām
<u>Negaistošo vielu masas daļa, %</u>	24 ± 4
<u>Patēriņš vienai kārtai:</u>	Krāsojamās virsmas: • ēvelētai koksnei - 9 -11 m²/l , • neapstrādātai koksnei - 4-7 m²/l , • agrāk krāsotai virsmai - 10 –13 m²/l .
<u>Šķīdinātājs:</u>	VAITSOL, vaitspirts.
<u>Krāsošanai izmantojamie instrumenti:</u>	Ota vai veltnītis.
<u>Glabāšanas laiks:</u>	36 mēneši cieši aizvērtā ražotāja tarā. Produkts nebaidās no aukstuma. Glabāt blīvi noslēgtā tarā sausā, viegli vēdināmā telpā tālu no karstumu izstarojošiem priekšmetiem un ilgstošas tiešu saules staru iedarbība, temperatūrā, kas nav augstākas+ 40°C , atsevišķi no pārtikas produktiem un dzīvnieku barības

LIETOŠANA:

EĻĻAS SAGATVOŠANA DARBAM:

Eļļa ir gatava lietošanai ; papildus atšķaidīšana nav nepieciešama. Pirms lietošanas rūpīgi jāsamaisa.

VIRSMAS SAGATAVOŠANA:

Virsmai ir jābūt sausai, attīrītai no taukiem (eļļas plankumiem) un netīrumiem. Veicot ilgāk stāvējušas koksnes krāsošanu ieteicama virskārtas dezinfekcija ar antiseptizējošā līdzekļa AKVASEPT šķīdumu.

VIRSMAS GRUNTĒŠANA:

Iepriekš nekrāsotas koka virsmas ieteicams nogruntēt ar atbilstošas krāsas koksnes konstrukciju piesūcināšanas līdzekli WOOD PROTECT (šobrīd pieejamas ir brūnas, zaļas krāsas un bezkrāsas produkti).

KRĀSOŠANA:

Uzklāt ar otu vai rullīti 1-2 kārtās, rūpīgi samaisot koksnes šķiedru virzienā. Īpaši rūpīgi jāapstrādā dēļu gali. Gaisa un apstrādājamās virsmas temperatūra nedrīkst būt zemāka par +5°C. Relatīvais gaisa mitrums – ne lielāks 85 %. Veicot apdari ar tonētu EC bāzi darba laikā nepieciešama periodiska produkta samaisīšana (reizi 1 – 2 stundās) nolūkā novērst krāsas toņu atšķirības. Produktu ieteicams izmantot pilnībā.

Gadījumos kad āra apstākļos pastāvīgi ekspluatējamās virsmas ir pakļautas mehāniskam nodilumam ieteicama atkārtota periodiska apstrāde ar eļļu TERRACEOIL (vismaz reizi gadā).

INSTRUMENTU MAZGĀŠANA:

Instrumentu mazgāšanai izmanto šķīdinātāju VAITSOL vai vaitspirtu.

DARBA UN VIDES AIZSARDZĪBA:

Uzliesmojošs šķidrums un tvaiki. Kaitīgs, ja norij. Var izraisīt nāvi, ja norij vai iekļūst elpceļos. Var izraisīt miegainību vai reiboņus. Strādājot ar šo produktu, ievērojiet piesardzības pasākumus: Izmantot aizsargcimdus/ aizsargdrēbes/ acu aizsargus/ sejas aizsargus.

Sīkāka informācija ir uz produkta etiķetes un drošības datu lapā, kas tiek izsniegta pēc pieprasījuma.



0.9l, 2.7l, 10 l
9,9 l EC bāze



9÷11 m²/l



12 h



VAITSOL vai
vaitspirits



Dotā informācija ir sagatavota balstoties uz laboratorijas testiem un praktisko pieredzi, tā nav uzskatāma par pilnīgu. Minētiem datiem ir tikai informatīvais raksturs, tie var atšķirties produktiem ar dažādiem toņiem, spīduma pakāpēm un citos gadījumos. Mēs garantējam produkta kvalitāti, kas atbilst mūsu kvalitātes kontroles sistēmai, saskaņā ar uzņēmumā ieviestā standarta ISO 9001 prasībām. Kā ražotājs, mēs nevaram kontrolēt produkta pielietošanas apstākļus vai citus faktorus, kas var ietekmēt produkta pielietošanu un uzklāšanu. Mēs neesam atbildīgi par jebkuriem zaudējumiem, kuri radušies produkta lietošanas instrukcijas neievērošanas gadījumā, vai produkta nepareizas izmantošanas dēļ. Mūsu produktu specifikāciju jaunākās versijas ir pieejamas mūsu mājas lapā www.rilak.lv. Lūdzu, sazinieties ar mums, ja jums rodas jautājumi vai neskaidrības par mūsu produktiem.