



MOVILAT 4

МАТОВАЯ АКРИЛОВАЯ ВОДОДИСПЕРСИОННАЯ КРАСКА ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ



- Предназначена для отделки стен и потолков
- Для помещений со средней эксплуатационной нагрузкой
- Обладает устойчивостью к мытью

ХАРАКТЕРИСТИКА:

Быстросохнущая, легко наносимая водоразбавляемая краска на основе акриловой дисперсии. Образуется матовое покрытие. Обладает устойчивостью к мытью.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Предназначена для окраски оштукатуренных, бетонных, кирпичных и регипсовых поверхностей стен и потолков внутри помещений со средней эксплуатационной нагрузкой (жилые, офисные и др. помещения), а также для окраски рельефных акриловых и стеклотканевых обоев.

<u>ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ:</u>	
<u>Цвет:</u>	Белый (база А), тонируемая в светлые тона. Тонирование проводится по системе RILAKOLOR.
<u>Блеск:</u>	Глубоко матовая.
<u>Время высыхания при температуре +20°C и относительной влажности воздуха 50 %:</u>	1 час.
<u>Массовая доля нелетучих веществ, %</u>	63 ± 3
<u>Устойчивость к мытью:</u>	Соответствует II классу (ISO 11998).
<u>Расход для одного слоя:</u>	8 - 12 м ² /л
<u>Растворитель:</u>	Вода
<u>Способы нанесения:</u>	Кистью, валиком, пульверизатором.
<u>Срок хранения:</u>	36 месяцев в плотно закрытой таре производителя при температуре выше +5°C.
<u>Упаковка:</u>	0.9 л; 3.6 л; 9 л.



ПРИМЕНЕНИЕ:

ПОДГОТОВКА КРАСКИ К РАБОТЕ:

Перед применением краску перемешать. При необходимости разбавить до рабочей вязкости водой.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:

Поверхность перед окраской очистить от мела, отслоившейся краски и загрязнений. При наличии плесени или других грибковых поражений обработать раствором [AKVASEPT](#).

ГРУНТОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ:

Пористые поверхности рекомендуется грунтовать грунтовочными средствами [FORAKRIL BASE](#), [AKROPRIM](#), грунтом MOVILAT PRIMER или самой краской MOVILAT 4, дополнительно разбавленной водой (до 15% по объёму).

ОКРАСКА:

Краска наносится в 2 слоя кистью, валиком или пульверизатором при температуре воздуха и окрашиваемой поверхности не ниже +5 °С. Расход краски – 8-12 м²/л при однослойном покрытии. Время высыхания при температуре +20 °С и относительной влажности воздуха 50 % 1 час.

УХОД ЗА ПОВЕРХНОСТЬЮ:

Через месяц после окрашивания поверхность устойчива к мытью с использованием мягких моющих средств. Чистку можно производить тряпкой или губкой, смоченной в чистой воде или слабощелочном моющем средстве. После чистки с применением моющих средств, поверхность следует протереть губкой, смоченной в чистой воде, после чего протереть её насухо. Возможно небольшое изменение блеска покрытия.

ПРОМЫВКА ИНСТРУМЕНТОВ:

Для промывки инструментов используется вода.

ОХРАНА ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ:

При работе с данным продуктом соблюдайте следующие меры предосторожности:

- Работать в хорошо вентилируемом (проветриваемом) помещении;
- Использовать индивидуальные средства защиты (очки, респиратор, перчатки).

Более подробная информация в листе безопасности, который выдается по требованию.



0.9л, 3.6л, 9л



8÷12 м²/л



1 час



RILAKOLOR
(А БАЗА)

