



FURNITURE PRIMER



NITROCELIULIOZINIS GRUNTINIS LAKAS

- Greitas džiūvimas
- Išlygina sugeriamąją medienos gebą
- Tinka spalvinimui
- Lakavimo paprastumas

CHARAKTERISTIKA:

Nitroceliuliozinis gruntinis lakas FURNITURE PRIMER spalvina, išlygina ir paruošia medieną idealiam galutiniam lakavimui. Greitai džiūstantis, lengvai lakuojamas, pabrėžiantis medienos tekstūrą. Galima naudoti nespalvintą arba spalvinti reikiamu atspalviu pagal sistemą "TEMACOLOR SCALA". Idealus pagrindas galutiniam lakavimui, užtikrinantis puikią adheziją ir lygią dangą. Neleidžia dervai išeiti į medienos paviršių.

PANAUDOJIMO SRITIS:

Skirtas lakavimui medinių baldų ir kitokių medienos gaminių, eksploatuojamų patalpų viduje, prieš lakuojant juos RILAK gamybos lakais: nitrolakas, AURLAK, DUOKRON. (Naudojant kitus lakus būtina patikrinti tarp sluoksnių suderinamumą).

Tinka apdoroti:

- stalams, kėdėms spintoms, komodom ir dekoratyviniams gaminiams;
- interjero mediniams elementams (grindjuostės, paneliai, mediniai rėmai);
- senų baldų restauravimui ir atnaujinimui, suteikiant baldams šviežumo vaizdą;
- medienai, turinčiai daug dervos.

<u>TECHNINIAI RODIKLIAI:</u>	
<u>Blizgesys:</u>	Blizgus
<u>Džiūvimo trukmė prie +20°C temperatūros ir santykinės oro drėgmės 50 %:</u>	0,5 val.; Galutinį lakavimą galima vykdyti po 1 val. (prie +20°C).
<u>Nelakių medžiagų masinė dalis, %</u>	12,0±2,0
<u>Sunaudojimas vienam sluoksniui:</u>	9÷15 m ² /l
<u>Tirpiklis:</u>	Tirpikliai 2290, 646 arba acetonas.
<u>Lakavimo būdai:</u>	Teptuku, pulverizatoriumi.
<u>Saugojimo trukmė:</u>	48 mėn. sandariai uždarytoje gamintojo taroje.
<u>Pakuotė:</u>	0,9 l; 2,7 l;



PANAUDOJIMAS:

LAKO PARUOŠIMAS DARBUI:

Prieš panaudojant rūpestingai išmaišyti. Skiesti nereikia.

PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS:

Paviršius turi būti sausas, nuo jo pašalinti riebalai (tepalų dėmės) ir nešvarumai.

LAKAVIMAS:

Švarūs ir sausi paviršiai lakuojami plonu sluoksniu pulverizatoriumi ar teptuku, kai supančio oro ir paviršiaus temperatūra yra ribose nuo +5°C iki +30°C. Santykinė oro drėgmė neturi viršyti 85 %, o apdorojamos medienos drėgmė – ne daugiau 18%. Spalvinant spygliuočių medieną, rekomenduojama iš pradžių lokaliai nugruntuoti šakų ir sričių su didele dervos koncentracija vietas nespalvintu FURNITURE PRIMER. Po to tas vietas būtina nušlifuoti. Jei būtina sumažinti spalvos intensyvumą, galima sumaišyti spalvintą FURNITURE PRIMER su nespalvintu. Negalima leisti susidaryti lako plėvelei ant gruntuojamo paviršiaus jam išdžiūvus (jei tokia plėvelė susidarė, ją reikia nušlifuoti, kad susidarytų lygus matinis paviršius). Galutinį lakavimą galima vykdyti po 1 val. (prie +20°C).

ĮRANKIŲ PLOVIMAS:

Įrankiai plaunami tirpikliais 2290, 646 arba acetonu.

DARBO IR SUPANČIOS APLINKOS APSAUGA:

Dirbant su šiuo produktu reikia laikytis šių apsaugos taisyklių:

- Dirbti gerai ventiliuojamoje (vėdinamoje) patalpoje;
 - Naudoti individualias apsaugos priemones (akinius, respiratorius, pirštines).
- Detalesnė informacija yra Saugos lape, kuris pareikalavus pateikiamas.



0,9 l; 2,7 l;



9÷15 m²/l



0,5 val.



2290, 646,
acetonas



bazē TEC

Pateikti duomenys gauti laboratorinių bandymų ir praktinės patirties keliu, jie negali būti laikomi pilnais. Visos skaitinės vertės yra rekomendacinio pobūdžio ir priklauso, pavyzdžiui, nuo atspalvio ir blizgesio laipsnio. Produkto kokybė yra garantuojama mūsų gamybos sistemos, besiremiančios ISO 9001 standartu. Mes kaip gamintojas negalime kontroliuoti ir paveikti dažymo sąlygų ir kitų produkcijos panaudojimo veiksmų. Mes neatsakome už žalą, iššauktą produkto panaudojimo instrukcijos nesilaikymo ar produkto panaudojimą ne pagal paskirtį. Mūsų interneto puslapyje www.rilak.lv jūs rasite pačią naujausią informaciją apie produktų specifikaciją. Mes pasilieiname sau teisę vienašališkai, be skelbimo daryti pakeitimus techninėje specifikacijoje. Iškilus bet kokiems klausimams ar neaiškumams, susisiekite su gamintoju ar pardavėju