

FURNITURE PRIMER



NITROCELULOZES GRUNTS LAKA

- Ātri žūstoša
- Izlīdzina koksnes uzsūkšanas spēju
- Piemērota tonēšanai
- Viegli uzklājama

RAKSTUROJUMS:

Nitrocelulozes gruntēšanas lakas FURNITURE PRIMER tonē, izlīdzina un sagatavo koksni ideālai lakošanai. Ātri žūst, viegli uzklājams, izceļ koksnes tekstūru. Var izmantot gan netonētā veidā, gan tonēt nepieciešamajā tonī pēc "TEMACOLOR SCALA" sistēmas fiksētā krāsu toņu gammā. Ideāla bāze zem apdares lakām – nodrošina lielisku adhēziju un vienmērīgu pārklājumu. Novērš sveķu izdalīšanos uz koksnes virsmas.

LIETOŠANAS SFĒRA:

Paredzēts koka virsmu gruntēšanai un nepieciešamā toņa piešķiršanai mēbelēm un citiem koka izstrādājumiem, kas tiek izmantoti iekštelpās, pirms lakošanas ar RILAK ražotajām lakām: nitrolaku, DUOKRON. (Ja lakošanai paredzēta citu laku izmantošana, tad nepieciešama iepriekšēja pārbaude savietojamības noteikšanai.)

Piemērota:

- galdiem, krēsliem, skapiem, kumodēm un dekoratīviem izstrādājumiem;
- koka interjera elementiem (grīdlīstes, paneļi, durvju apmales);
- vecu mēbeļu atjaunošanai un atjaunināšanai, piešķirot tām svaigu un aizsargātu izskatu;
- koksnē ar augstu sveķu saturu gruntēšanai.

<u>TEHNISKIE PARAMETRI:</u>	
<u>Spīdums:</u>	Spīdīga
<u>Žūšanas laiks +20 °C temperatūrā, ar relatīvo gaisa mitrumu 50 %</u>	0,5 stundas Virskārtas laku uzklāšanu atļauts veikt 1 stundu pēc grunts uzklāšanas
<u>Negaistošo vielu masas daļa, %</u>	12,0 ± 2,0
<u>Patēriņš vienai kārtai:</u>	9÷15 m ² / l
<u>Šķīdinātājs:</u>	Šķīdinātāji 2290, 646 un acetons
<u>Krāsošanai izmantojamie instrumenti:</u>	Ota vai pulverizators.
<u>Glabāšanas laiks:</u>	48 mēneši cieši aizvērtā ražotāja
<u>Iepakojums:</u>	0.9 l; 2.7 l;

LIETOŠANA:

LAKAS SAGATVOŠANA DARBAM:

Pirms lietošanas rūpīgi samaisīt. Atšķaidīšana nav nepieciešama

VIRSMAS SAGATAVOŠANA:

Lakojamai virsmai jābūt sausai, attīrītai no taukiem (eļļas plankumiem), netīrumiem un putekļiem.

UZKLĀŠANA:

Uzklāšana tiek veikta ar otu vai izsmidzinātāju plānā kārtā uz tīras un sausas virsmas apkārtējās vides un virsmas temperatūrā no +5°C līdz +30°C. Relatīvais gaisa mitrums nedrīkst pārsniegt 85 %, un apstrādājamās koksnes mitrums – ne vairāk kā 18 %. Veicot skujkoku tonēšanu ieteicama iepriekšēja zaru un citu sveķainu vietu lokāla gruntēšana ar netonētu FURNITURA PRIMER. Pēc gruntēšanas šīs vietas jānoslīpē. Ja nepieciešams samazināt krāsošanas intensitāti, pieļaujama tonētas grunts sajaukšana ar netonētu. Virskārtas laku uzklāšanu atļauts veikt 1 stundu pēc grunts uzklāšanas. Nav pieļaujama lakas plēves izveidošanās uz gruntētās virsmas pēc nožūšanas (ja tā veidojas, virsma ir jānoslīpē līdz vienmērīgi matētai virsmai). Pārklājuma laku uzklāšanu drīkst veikt pēc 1 h (pie +20 °C).

INSTRUMENTU MAZGĀŠANA:

Instrumentu mazgāšanai izmanto šķīdinātāju 2290, 646 vai acetons.

DARBA UN VIDES AIZSARDZĪBA:

Strādājot ar šo produktu, ievērojiet sekojošus piesardzības pasākumus:

- Strādāt labi vēdināmā telpā;
- Lietot individuālos aizsardzības līdzekļus (aizsargbrilles, respiratoru, cimdus).

Sīkāka informācija drošības datu lapā, kas tiek izsniegta pēc pieprasījuma.



0.9l, 2.7l,



9÷15 m²/l



0,5 stundas



2290, 646,
acetons



TEC bāze

Dotā informācija ir sagatavota balstoties uz laboratorijas testiem un praktisko pieredzi, tā nav uzskatāma par pilnīgu. Minētiem datiem ir tikai informatīvais raksturs, tie var atšķirties produktiem ar dažādiem toniem, spīduma pakāpēm un citos gadījumos. Mēs garantējam produkta kvalitāti, kas atbilst mūsu kvalitātes kontroles sistēmai, saskaņā ar uzņēmumā ieviestā standarta ISO 9001 prasībām. Kā ražotājs, mēs nevaram kontrolēt produkta pielietošanas apstākļus vai citus faktorus, kas var ietekmēt produkta pielietošanu un uzklāšanu. Mēs neesam atbildīgi par jebkuriem zaudējumiem, kuri radušies produkta lietošanas instrukcijas neievērošanas gadījumā, vai produkta nepareizas izmantošanas dēļ. Mūsu produktu specifikāciju jaunākās versijas ir pieejamas mūsu mājas lapā www.rilak.lv
Lūdzu, sazinieties ar mums, ja jums rodas jautājumi vai neskaidrības par mūsu produktiem.