



FURNITURE PRIMER

НИТРОЦЕЛЛЮЛОЗНЫЙ ГРУНТОВОЧНЫЙ ЛАК



- Быстрое высыхание
- Выравнивает впитывающую способность древесины
- Подходит для тонирования
- Простота нанесения

ХАРАКТЕРИСТИКА:

Нитроцеллюлозный грунтовочный лак FURNITURE PRIMER тонирует, выравнивает и подготавливает дерево к идеальной лакировке. Быстро сохнет, легко наносится, подчеркивает текстуру. Можно использовать как в нетонированном виде, так и тонировать под нужный оттенок по системе "TEMACOLOR SCALA". Идеальная база под финишные лаки- обеспечивает отличную адгезию и ровное покрытие. Предотвращает выход смолы на поверхность древесины.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Предназначен для грунтования и придания требуемого оттенка деревянным поверхностям мебели и других изделий из древесины, эксплуатируемых внутри помещений перед лакировкой лаками производства RILAK: нитролак, AURLAK, DUOKRON. (При использовании других лаков необходима проверка на межслойную совместимость.)

Подходит для обработки:

- столы, стулья, шкафы, комоды и декоративные изделия;
- деревянные элементы интерьера (плинтусы, панели, дверные рамы);
- восстановление и обновление старой мебели, придание ей свежего и защищенного вида;
- для грунтовки древесины с высоким содержанием смолы

<u>ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ:</u>	
<u>Блеск:</u>	Глянцевый
<u>Время высыхания при температуре +20°C и относительной влажности воздуха 50 %:</u>	0,5 часа; Нанесение покрывных лаков допускается производить через 1 ч (при +20°C).
<u>Массовая доля нелетучих веществ, %</u>	12,0±2,0
<u>Расход для одного слоя:</u>	9÷15 м ² /л
<u>Растворитель:</u>	растворители 2290, 646 или ацетон.
<u>Способы нанесения:</u>	Кистью, пульверизатором.
<u>Срок хранения:</u>	48 месяцев в плотно закрытой таре производителя
<u>Упаковка:</u>	0,9 л; 2,7 л;

ПРИМЕНЕНИЕ:

ПОДГОТОВКА ЛАКА К РАБОТЕ:

Перед применением тщательно перемешать. Разбавление не требуется.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:

Поверхность перед окраской должна быть сухой, очищенной от жира (масляных пятен) и загрязнений.

ОКРАСКА:

Наносится тонким слоем на чистые сухие поверхности пульверизатором или кистью при температуре окружающего воздуха и поверхности в пределах от +5°C до +30°C. Относительная влажность воздуха не должна быть выше 85 %, влажность обрабатываемой древесины – не более 18%. При тонировании поверхностей из хвойных пород древесины рекомендуется предварительное локальное грунтование нетонированным FURNITURE PRIMER сучков и других мест с высокой концентрацией смол. После грунтования эти места необходимо шлифовать. При необходимости снизить интенсивность окраски допускается смешивать тонированный FURNITURE PRIMER с нетонированным. Недопускается образование лаковой плёнки на грунтуемой поверхности после высыхания (в случае возникновения, необходимо шлифовать до образования ровной матовой поверхности). Нанесение покрывных лаков допускается производить через 1 ч (при +20°C).

ПРОМЫВКА ИНСТРУМЕНТОВ:

Для промывки инструментов используется растворитель 2290, 646 или ацетон.

ОХРАНА ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ:

При работе с данным продуктом соблюдайте следующие меры предосторожности:

- Работать в хорошо вентилируемом (проветриваемом) помещении;
- Использовать индивидуальные средства защиты (очки, респиратор, перчатки).

Более подробная информация в листе безопасности, который выдается по требованию.



0,9 л; 2,7 л;



9÷15 м²/л



0,5 часа



2290, 646,
ацетон



База TEC

Приведенные данные получены на основании лабораторных испытаний и практического опыта и не считаются полными. Все числовые значения носят рекомендательный характер и зависят, в частности, от оттенка и степени блеска. Качество продукта гарантируется нашей системой производства, которая соответствует стандарту ISO 9001. Мы, как производитель, не можем контролировать и повлиять на условия нанесения, а также другие факторы применения продукции. Мы не отвечаем за ущерб, вызванный несоблюдением инструкции по применению или использованием материала не по назначению. На нашей странице www.rilak.lv вы найдете самую новую информацию по спецификации изделий. Мы оставляем за собой право, в одностороннем порядке, без оповещения, вносить изменения в технические спецификации. В случае возникновения любых вопросов и неясностей, свяжитесь с производителем или продавцом