



MOVILAT 12

ПОЛУМАТОВАЯ АКРИЛОВАЯ ВОДОДИСПЕРСИОННАЯ КРАСКА ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ



- Предназначена для отделки стен и потолков
- Легко наносится, практически не разбрызгивается и быстро сохнет
- Отличная устойчивость к влаге и мытью
- Идеальна для ванных комнат, кухонь и других влажных помещений

ХАРАКТЕРИСТИКА:

Быстросохнущая, легко наносимая водоразбавляемая краска на основе акриловой дисперсии для окраски стен и потолков внутри помещений. Образует полуматовое покрытие с легким шелковистым (сатиновым) блеском. Обеспечивает дополнительную защиту от влаги и облегчает уход за окрашенными поверхностями. Обладает отличной устойчивостью к мытью. Высокая эластичность пленки предупреждает образование трещин.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Предназначена для окраски оштукатуренных, бетонных, деревянных, кирпичных и регипсовых поверхностей стен и потолков внутри помещений со средней и высокой эксплуатационной нагрузкой (жилые, офисные, общественные и др. помещения), а также для окраски рельефных акриловых и стеклотканевых обоев. Пригодна для отделочных работ в помещениях с повышенной влажностью (ванные комнаты, санузлы и т.п.).

<u>ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ:</u>	
<u>Цвет:</u>	Белый (база А), тонируемая в светлые тона. Для получения темных тонов используется база С. Тонирование проводится по системе RILAKOLOR.
<u>Блеск:</u>	Полуматовая с легким шелковистым (сатиновым) блеском.
<u>Время высыхания при температуре +20°C и относительной влажности воздуха 50 %:</u>	1 час.
<u>Массовая доля нелетучих веществ, %</u>	База А: 58 ± 4; база С: 41 ± 4.
<u>Устойчивость к мытью:</u>	Соответствует 1 классу (ISO 11998).
<u>Расход для одного слоя:</u>	8 - 12 м²/л
<u>Растворитель:</u>	Вода
<u>Способы нанесения:</u>	Кистью, валиком, пульверизатором.
<u>Срок хранения:</u>	36 месяцев в плотно закрытой таре производителя при температуре выше +5°C.
<u>Упаковка:</u>	0.9 л; 3.6 л; 9 л.



ПРИМЕНЕНИЕ:

ПОДГОТОВКА КРАСКИ К РАБОТЕ:

Перед применением краску перемешать. При необходимости разбавить до рабочей вязкости водой.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:

Поверхность перед окраской очистить от мела, отслоившейся краски и загрязнений. При наличии плесени или других грибковых поражений обработать раствором [AKVASEPT](#).

ГРУНТОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ:

Пористые поверхности рекомендуется грунтовать грунтовочными средствами [FORAKRIL BASE](#), [AKROPRIM](#), грунтом [MOVILAT PRIMER](#) или самой краской MOVILAT 12, дополнительно разбавленной водой (до 15% по объёму).

ОКРАСКА:

Краска наносится в 2 слоя кистью, валиком или пульверизатором при температуре воздуха и окрашиваемой поверхности не ниже +5 °С. Расход краски – 8-12 м²/л при однослойном покрытии. Время высыхания при температуре +20 °С и относительной влажности воздуха 50 % 1 час.

ПРОМЫВКА ИНСТРУМЕНТОВ:

Для промывки инструментов используется вода.

УХОД ЗА ПОВЕРХНОСТЬЮ:

Через месяц после окрашивания поверхность устойчива к мытью с использованием мягких моющих средств. Чистку можно производить тряпкой или губкой, смоченной в чистой воде или слабощелочном моющем средстве. После чистки с применением моющих средств, поверхность следует протереть губкой, смоченной в чистой воде, после чего протереть её насухо. Возможно небольшое изменение блеска покрытия.

ОХРАНА ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ:

При работе с данным продуктом соблюдайте следующие меры предосторожности:

- Работать в хорошо вентилируемом (проветриваемом) помещении;
- Использовать индивидуальные средства защиты (очки, респиратор, перчатки).

Более подробная информация в листе безопасности, который выдается по требованию.



0,9л, 3,6л, 9л




8÷12 м²/л



1 час



RILAKOLOR
(A, C БАЗА)



Приведенные данные получены на основании лабораторных испытаний и практического опыта и не считаются полными. Все числовые значения носят рекомендательный характер и зависят, в частности, от оттенка и степени блеска. Качество продукта гарантируется нашей системой производства, которая соответствует стандарту ISO 9001. Мы, как производитель, не можем контролировать и повлиять на условия нанесения, а также другие факторы применения продукции. Мы не отвечаем за ущерб, вызванный несоблюдением инструкции по применению или использованием материала не по назначению. На нашей странице www.rilak.lv вы найдете самую новую информацию по спецификации изделий. Мы оставляем за собой право, в одностороннем порядке, без оповещения, вносить изменения в технические спецификации. В случае возникновения любых вопросов и неясностей, свяжитесь с производителем или продавцом