

ALKĪDA EMALJA GRĪDAS KRĀSOŠANAI



- Universāla pielietošana gan koka, gan betona grīdām
- Laba cietība un nodilumizturība
- Viegla uzklāšana
- Laba sedzamība

RAKSTUROJUMS:

Alkīda emalja ir tradicionāls krāsojuma veids, kas paredzēts koka un betona grīdu krāsošanai dzīvojamās un saimnieciskās telpās. Veido gludu, spīdīgu pārklājumu, kas ir izturīgs pret nodilumu un sadzīves tīrīšanas līdzekļiem, nodrošina pamata aizsardzību. Pieejama populārās krāsās, piešķir grīdai koptu un pabeigtu izskatu. Piemērota mēreniem ekspluatācijas apstākļiem, iztur nelielu un vidēju slodzi – mēbeļu pārvietošanu, staigāšanu, uzglabāšanu.

LIETOŠANAS SFĒRA:

Paredzēta koka un betona grīdu krāsošanai iekšdarbos: dzīvojamās, palīgtelpās, saimniecības un sadzīves telpās ar mērenu ekspluatācijas slodzi – tādās kā koridori, noliktavas, verandas, balkoni, garāžas, darbnīcas, vasarnīcas.

<u>TEHNISKIE PARAMETRI:</u>	
<u>Krāsa:</u>	Dzeltenbrūna, sarkanbrūna, gaiši brūna, pelēka, zaļa un antracītpelēka
<u>Spīdums:</u>	Spīdīga.
<u>Žūšanas laiks 20°C temperatūrā:</u>	Ne vairāk par 24 stundām.
<u>Negaistošo vielu masas daļa, %</u>	51 ÷ 58 atkarīgi no krāsas
<u>Patēriņš:</u>	6÷9 m ² /l vienai kārtai.
<u>Šķīdinātājs:</u>	VAITSOL, vaitspirts. Šos pašus šķīdinātājus lieto arī darba instrumentu mazgāšanai.
<u>Krāsošanai izmantojamie instrumenti:</u>	Ota, veltnītis.
<u>Glabāšanas laiks:</u>	48 mēneši blīvi noslēgtā ražotāja tarā.
<u>Iepakojums:</u>	0.9 l; 2.7 l; 10 l; 23 l.

LIETOŠANA:

KRĀSAS SAGATAVOŠANA DARBAM:

Pirms lietošanas emalju rūpīgi samaisa. Nepieciešamības gadījumā atšķaida līdz darba viskozitātei ar šķīdinātāju līdz 8 tilpuma %.

VIRSMAS SAGATAVOŠANA:

Koka virsmas rūpīgi notīra no putekļiem un netīrumiem, kārtīgi nomazgā un jānožāvē. Ja uz virsmas ir koka šķiedras (skaidas), virsmu ieteicams iepriekš noslīpēt ar smilšpapīru un rūpīgi notīrīt putekļus. **Betonam** jābūt viendabīgam, un ideālā gadījumā tas nedrīkst saturēt modificējošas piedevas (polimēru dispersijas, cietēšanas paātrinātājus, hidrofbizējošas piedevas u.c.). Minētās piedevas var negatīvi ietekmēt emaljas adhēziju. Tādēļ gadījumā ja betona pamatnes precīzs sastāvs nav zināms, nepieciešams veikt pārbaudes krāsojumu uz neliela eksperimentāla laukuma ar sekojošu adhēzijas mehānisku pārbaudi.

Betona absolūtajam mitrumam jābūt ne lielākam par 4%. **Jaunas betona virsmas** drīkst krāsot ne ātrāk kā pēc 28 dienu cietēšanas. No betona virsmas pirms krāsošanas jānotīra kaļķa piens (skat. www.rilak.lv/Betona_virsmu_sagatavošanas_instrukciju).

Veicot uzklāšanu uz **agrāk krāsotām virsmām** rūpīgi notīra veco, slikti saistīto pārklājumu, noslīpē, noņem putekļus, un nepieciešams veikt pārbaudes krāsojums uz neliela laukuma starpslāņu adhēzijas novērtēšanai. Atkārtoti krāsojot grīdas, kas agrāk krāsotas ar alkīdu emaljām, ieteicama krāsojamās virsmas apstrāde ar smalku smilšpapīru nolūkā uzlabot starpslāņu adhēziju. Visos gadījumos virsmas jāattīra no netīrumiem un putekļiem.

KRĀSOŠANA:

Emalju uzklāj uz tīrām sausām virsmām 2-3 kārtās ar otu vai veltnīti. Gaisa un virsmas temperatūrai jābūt robežās no +5°C līdz +35°C. Relatīvais gaisa mitrums – ne augstāks par 85%. Otru kārtu drīkst uzklāt ne agrāk kā pēc 24 stundām pie +20°C, trešo – pēc pilnīgas pirmo divu kārtu nožūšanas (24–36 stundas, atkarībā no uzklāto kārtu biezuma).

Lai izvairītos no krāsu toņu atšķirībām, visu virsmu ieteicams krāsot ar emalju no vienas ražošanas partijas.

INSTRUMENTU MAZGĀŠANA:

Instrumentu mazgāšanai izmantot vaitspirtu vai šķīdinātāju VAITSOL.

VIRSMAS KOPŠANA :

Virsmas tīrīšanu vēlams uzsākt ne ātrāk kā pēc 1 nedēļas kopš uzklāšanas. Pirms mitrās tīrīšanas putekļi un gruži ir jāsavāc no grīdas. Tīrīšanu var veikt ar tīrā ūdenī vai parketa/ lamināta tīrīšanas līdzeklī samitrinātu lupatu (izspiestu) vai sūkli ar minimālu mitrumu. Aizliegts tīrīt virsmu ar abrazīviem tīrīšanas līdzekļiem. Ja uz grīdas virsmas ir izlijis šķidrums, tas nekavējoties jāuzslauka.

DARBA UN VIDES AIZSARDZĪBA:

Strādājot ar šo produktu, ievērojiet sekojošus piesardzības pasākumus:

- Strādāt labi vēdināmā telpā;
- Lietot individuālos aizsardzības līdzekļus (aizsargbrilles, respiratoru, cimdus).

Sīkāka informācija drošības datu lapā, kas tiek izsniegta pēc pieprasījuma



0.9l, 2.7l, 10l, 23l



6÷9 m²/l



24 h



VAITSOL,
VAITSPIRTS



Dotā informācija ir sagatavota balstoties uz laboratorijas testiem un praktisko pieredzi, tā nav uzskatāma par pilnīgu. Minētiem datiem ir tikai informatīvais raksturs, tie var atšķirties produktiem ar dažādiem toņiem, spīduma pakāpēm un citos gadījumos. Mēs garantējam produkta kvalitāti, kas atbilst mūsu kvalitātes kontroles sistēmai, saskaņā ar uzņēmumā ieviestā standarta ISO 9001 prasībām. Kā ražotājs, mēs nevaram kontrolēt produkta pielietošanas apstākļus vai citus faktorus, kas var ietekmēt produkta pielietošanu un uzklāšanu. Mēs neesam atbildīgi par jebkuriem zaudējumiem, kuri radušies produkta lietošanas instrukcijas neievērošanas gadījumā, vai produkta nepareizas izmantošanas dēļ. Mūsu produktu specifiku jaunkās versijas ir pieejamas mūsu mājas lapā www.rilak.lv Lūdzu, sazinieties ar mums, ja jums rodas jautājumi vai neskaidrības par mūsu produktiem.