



АЛКИДНАЯ ЭМАЛЬ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОЛОВ



- Универсальность применения : для деревянных и бетонных полов
- Хорошая твердость и износоустойчивость покрытия
- Лёгкость нанесения
- Хорошая укрывистость

ХАРАКТЕРИСТИКА:

Алкидная эмаль — это традиционное лакокрасочное покрытие, предназначенное для окраски полов из дерева и бетона в бытовых и хозяйственных помещениях. Образует гладкое глянцевое покрытие, стойкое к износу и бытовым моющим средствам, обеспечивает базовую защиту. Доступна в популярных цветах, придаёт полу аккуратный, законченный вид. Подходит для умеренных условий эксплуатации, выдерживает легкую и среднюю нагрузку — перемещение мебели, хождение, складирование.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Предназначена для окраски деревянных и бетонных полов внутри жилых, подсобных, бытовых и хозяйственных помещений с умеренной эксплуатационной нагрузкой — таких как коридоры, кладовые, веранды, балконы, гаражи, мастерские, дачные домики.

<u>ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ:</u>	
<u>Цвет:</u>	желто-коричневый, красно-коричневый, светло коричневый, серый, зеленый, антрацит-серый
<u>Блеск:</u>	глянцевая
<u>Время высыхания при температуре +20°C:</u>	Не более 24 ч
<u>Массовая доля нелетучих веществ, %</u>	51 ÷ 58 в зависимости от цвета
<u>Расход для одного слоя:</u>	6-9 м ² /л
<u>Растворитель:</u>	VAITSOL, уайт-спирит.
<u>Способы нанесения:</u>	Кистью, валиком.
<u>Срок хранения:</u>	48 месяцев в плотно закрытой таре производителя.
<u>Упаковка:</u>	0,9 л; 2,7 л; 10 л; 23 л

ПРИМЕНЕНИЕ:

ПОДГОТОВКА КРАСКИ К РАБОТЕ:

Перед применением эмаль тщательно перемешивают. При необходимости разбавляют до рабочей вязкости уайт-спиритом или растворителем VAITSOL – до 8% по объему.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:

Деревянные полы очистить от пыли и загрязнений, тщательно вымыть и высушить. При наличии древесного ворса поверхность рекомендуется предварительно отшлифовать наждачной бумагой и тщательно удалить пыль.

Бетон должен быть однородным и, в идеальном случае, не должен содержать модифицирующих добавок (полимерных дисперсий, ускорителей отверждения, гидрофобизирующих добавок и пр.). Упомянутые добавки могут отрицательным образом повлиять на адгезию эмали к основанию (бетону). Поэтому, в случае, если точный состав бетонного основания не известен, требуется проведение пробного нанесения эмали на небольшом экспериментальном участке с последующим механическим испытанием на адгезию. Абсолютная влажность бетона должна быть не более 4%. **Новые бетонные поверхности** допускается окрашивать не ранее, чем через 28 суток (с их поверхности предварительно должно быть удалено известковое молоко, см. отдельную инструкцию по подготовке бетонных поверхностей).

При нанесении эмали на **ранее окрашенные поверхности** тщательно очистить поверхность от старых непрочных державшихся покрытий, зашкурить, удалить пыль, провести пробную окраску небольшого участка с последующей проверкой межслойной адгезии.

ОКРАСКА:

Эмаль наносится на чистые сухие поверхности в 2÷3 слоя кистью или валиком. Температура воздуха и окрашиваемой поверхности должна быть в пределах: от +5°C до +35°C. Относительная влажность воздуха должна быть не выше 85%. Нанесение второго слоя допускается производить не ранее, чем через 24 ч при +20°C, третьего после полного высыхания первых двух – 24÷36 ч (в зависимости от толщины нанесенных слоев).

Во избежание различия в цветовых оттенках, для окрашивания всей поверхности рекомендуется использовать эмаль одной производственной партии.

ПРОМЫВКА ИНСТРУМЕНТОВ:

Для промывки инструментов используется растворитель VAITSOL или уайт-спирит.

УХОД ЗА ПОВЕРХНОСТЬЮ:

Через неделю после окрашивания поверхность устойчива к мытью с использованием моющих средств предназначенных для деревянных полов. Перед мытьем надо убрать с пола мелкий мусор и песок. Чистку производить мягкой, увлажненной (отжатой) тряпкой. Не тереть и не использовать средства, содержащие абразивные частицы. Не оставлять излишки воды на долгое время.

ОХРАНА ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ:

При работе с данным продуктом соблюдайте следующие меры предосторожности:

- Работать в хорошо вентилируемом (проветриваемом) помещении;
- Использовать индивидуальные средства защиты (очки, респиратор, перчатки).

Более подробная информация в листе безопасности, который выдается по требованию.



0,9 л; 2,7 л;
10 л; 23л



6÷9 м²/л



24 часа



VAITSOL или
уайт-спирит



Приведенные данные получены на основании лабораторных испытаний и практического опыта и не считаются полными. Все числовые значения носят рекомендательный характер и зависят, в частности, от оттенка и степени блеска. Качество продукта гарантируется нашей системой производства, которая соответствует стандарту ISO 9001. Мы, как производитель, не можем контролировать и повлиять на условия нанесения, а также другие факторы применения продукции. Мы не отвечаем за ущерб, вызванный несоблюдением инструкции по применению или использованием материала не по назначению. На нашей странице www.rilak.lv вы найдете самую новую информацию по спецификации изделий. Мы оставляем за собой право, в одностороннем порядке, без оповещения, вносить изменения в технические спецификации. В случае возникновения любых вопросов и неясностей, свяжитесь с производителем или продавцом