



ALUKID HAMMER

АНТИКОРРОЗИОННАЯ АЛЮМИНИЕВАЯ ГРУНТ-ЭМАЛЬ



- Декоративная грунт-эмаль с хорошими антикоррозионными свойствами
- Допускается наносить на стальные поверхности
- Подходит как для внутренних, так и для наружных работ
- Образует декоративное серебристое покрытие с эффектом «молотковой» эмали

ХАРАКТЕРИСТИКА:

Антикоррозионная алюминиевая грунт-эмаль на основе алкидной смолы. Образует серебристую поверхность с характерным «молотковым» декоративным эффектом, при котором поверхность металла выглядит слегка неровной, с рельефными узорами, напоминающими следы от ударов молотка. Такое покрытие не только красиво выглядит, но и хорошо скрывает мелкие дефекты поверхности металла, как царапины или неровности. Кроме того, оно устойчиво к износу и придаёт изделию характерный 'технический' или 'индустриальный' вид.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Предназначается для защиты от коррозии стальных поверхностей, эксплуатируемых как в атмосферных условиях, так и внутри помещений. Допускается наносить непосредственно на стальные поверхности или на поверхности, загрунтованные грунтами GF-021, RIATOP PRIMER, NOVAKOR, NEOSPRINT PRIMER, VL-02.

Чтобы подчеркнуть декоративность грун-эмалью можно окрашивать:

- ворота, калитки и ограды, гаражные и складские двери, лестничные перила
- металлические шкафы и почтовые ящики,
- декоративные элементы интерьера (например, светильники, рамы, полки)
- металлическую мебель для дома, гаража или мастерской, стеллажи и полочные конструкции
- велосипедные и садовые конструкции

<u>ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ:</u>	
<u>Цвет:</u>	Серебристый с «молотковым» декоративным эффектом
<u>Время высыхания при температуре +20°C :</u>	не более 12 часов
<u>Массовая доля нелетучих веществ, %</u>	49 ± 4
<u>Расход для одного слоя:</u>	8 ÷ 10 м ² /л
<u>Растворитель:</u>	VAITSOL, уайт-спирит.
<u>Способы нанесения:</u>	Кистью, валиком, пульверизатором.
<u>Срок хранения:</u>	36 месяцев в плотно закрытой таре производителя , избегая прямых солнечных лучей
<u>Упаковка:</u>	0,45 л, 0,9 л; 2 0 л.

ПРИМЕНЕНИЕ:

ПОДГОТОВКА ГРУНТ-ЭМАЛИ К РАБОТЕ:

Перед применением тщательно перемешать. При необходимости разбавляют до рабочей вязкости уайт-спиритом или растворителем VAITSOL: 0-5% по объему при нанесении валиком или кистью.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:

Окрашиваемая поверхность перед нанесением ALUKID HAMMER должна быть очищена от загрязнений, продуктов коррозии (ржавчины). При невозможности произвести полную очистку поверхности от продуктов коррозии необходимо, как минимум удалить непрочную держащуюся ржавчину и максимально зачистить поверхность абразивными средствами (наждачной бумагой, стальной щеткой, шлифовальным инструментом и др.) При этом необходимо учитывать то, что эффективность антикоррозионной защиты в этом случае может быть несколько снижена.

ГРУНТОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ:

Допускается наносить как непосредственно на стальные поверхности, так и на поверхности, загрунтованные грунтами GF-021, RIATOP PRIMER, NOVAKOR, NEOSPRINT PRIMER, VL-02.

ОКРАСКА:

Наносится на подготовленные поверхности пульверизатором, кистью или валиком в 1-2 слоя при окраске загрунтованных или в 2-3 слоя при окраске незагрунтованных поверхностей при температуре воздуха не ниже +5°C и относительной влажности не выше 85%. Нанесение методом распыления допускается производить только на окрасочных участках промышленных производств и мастерских.

ПРОМЫВКА ИНСТРУМЕНТОВ:

Для промывки инструментов используется растворитель VAITSOL или уайт-спирит.

ОХРАНА ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ:

При работе с данным продуктом соблюдайте следующие меры предосторожности:

- Работать в хорошо вентилируемом (проветриваемом) помещении;
- Использовать индивидуальные средства защиты (очки, респиратор, перчатки).

Более подробная информация в листе безопасности, который выдается по требованию.



0,45 л, 0,9 л;



8÷10 м²/л



12 часов



VAITSOL или
уайт-спирит



Приведенные данные получены на основании лабораторных испытаний и практического опыта и не считаются полными. Все числовые значения носят рекомендательный характер и зависят, в частности, от оттенка и степени блеска. Качество продукта гарантируется нашей системой производства, которая соответствует стандарту ISO 9001. Мы, как производитель, не можем контролировать и повлиять на условия нанесения, а также другие факторы применения продукции. Мы не отвечаем за ущерб, вызванный несоблюдением инструкции по применению или использованием материала не по назначению. На нашей странице www.rilak.lv вы найдете самую новую информацию по спецификации изделий. Мы оставляем за собой право, в одностороннем порядке, без оповещения, вносить изменения в технические спецификации. В случае возникновения любых вопросов и неясностей, свяжитесь с производителем или продавцом