



AUREKS 60

УРЕТАНАЛКИДНАЯ ЭМАЛЬ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОЛОВ



- Быстросохнущая
- Износоустойчивая
- Высокая твердость покрытия
- Для деревянных и бетонных полов
- Доступна как в готовых цветах, так и базы для тонирования

ХАРАКТЕРИСТИКА:

Уретаналкидная эмаль с отличной адгезией к деревянным и бетонным поверхностям. Образует полуглянцевое покрытие, которое по сравнению с типичными алкидными эмалями обеспечивает ускоренное высыхание, а также имеет повышенную твердость и износоустойчивость.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Предназначена для окраски деревянных и бетонных полов внутри жилых, общественных и складских помещений.

<u>ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ:</u>	
<u>Цвет:</u>	желто-коричневый, красно-коричневый, серый, белый -база А тонируется в светлые тона, база С в темные тона по системе RILAKOLOR
<u>Блеск:</u>	полуглянцевая
<u>Время высыхания:</u>	при температуре +20°C – 6 ч (при температуре +10°C – 8 ч).
<u>Массовая доля нелетучих веществ, %</u>	51 ÷ 62 в зависимости от цвета
<u>Расход для одного слоя:</u>	8-10 м ² /л
<u>Растворитель:</u>	SOLVEKS, VAITSOL, уайт-спирит.
<u>Способы нанесения:</u>	Кистью, валиком.
<u>Срок хранения:</u>	48 месяцев в плотно закрытой таре производителя.
<u>Упаковка:</u>	0,9 л; 2,7 л; 10 л., 9,9л (для А базы), (0,85 л, 2,6 л, 9,5л для базы С)

ПРИМЕНЕНИЕ:

ПОДГОТОВКА КРАСКИ К РАБОТЕ:

Перед применением эмали тщательно перемешивают. При необходимости разбавляют до рабочей вязкости уайт-спиритом, растворителями SOLVEKS или VAITSOL – до 7% по объему.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:

Деревянные полы очистить от пыли и загрязнений, тщательно вымыть.

Бетон должен быть однородным и, в идеальном случае, не должен содержать модифицирующих добавок (полимерных дисперсий, ускорителей отверждения, гидрофобизирующих добавок и пр.). Упомянутые добавки могут отрицательным образом повлиять на адгезию эмали к основанию (бетону). Поэтому, в случае, если точный состав бетонного основания не известен, требуется проведение пробного нанесения эмали на небольшом экспериментальном участке с последующим механическим испытанием на адгезию. Абсолютная влажность бетона должна быть не более 4%. **Новые бетонные поверхности** допускается окрашивать не ранее, чем через 28 суток (с их поверхности предварительно должно быть удалено известковое молоко, см. отдельную инструкцию по подготовке бетонных поверхностей).

При нанесении AUREKS 60 на **ранее окрашенные поверхности** необходима пробная окраска небольшого участка с последующей проверкой межслойной адгезии.

ОКРАСКА:

Эмаль наносится на чистые сухие поверхности в 2 слоя кистью или валиком. Температура воздуха и окрашиваемой поверхности должна быть в пределах: от +5°C до +35°C. Относительная влажность воздуха должна быть не выше 85%. Нанесение второго слоя допускается производить не ранее, чем через 7 ч при +20°C или 9 ч – при +10°C. Максимальный интервал перекраски (до нанесения следующего слоя) составляет 7 суток. Если необходимо нанести следующий слой AUREKS 60 по истечении 7 суток после нанесения предыдущего, а также при нанесении AUREKS 60 на полы, ранее окрашенные алкидными эмалями, то в этих случаях окрашиваемую поверхность необходимо шлифовать мелкой наждачной бумагой с целью повышения межслойной адгезии.

ПРОМЫВКА ИНСТРУМЕНТОВ:

Для промывки инструментов используется растворитель SOLVEKS, VAITSOL или уайт-спирит.

ОХРАНА ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ:

При работе с данным продуктом соблюдайте следующие меры предосторожности:

- Работать в хорошо вентилируемом (прветриваемом) помещении;
- Использовать индивидуальные средства защиты (очки, респиратор, перчатки).

Более подробная информация в листе безопасности, который выдается по требованию.



0,9 л; 2,7 л;
10 л



8÷10 м²/л



6 часов



SOLVEKS,
VAITSOL или
уайт-спирит



RILAKOLOR
(A, C база)



Приведенные данные получены на основании лабораторных испытаний и практического опыта и не считаются полными. Все числовые значения носят рекомендательный характер и зависят, в частности, от оттенка и степени блеска. Качество продукта гарантируется нашей системой производства, которая соответствует стандарту ISO 9001. Мы, как производитель, не можем контролировать и повлиять на условия нанесения, а также другие факторы применения продукции. Мы не отвечаем за ущерб, вызванный несоблюдением инструкции по применению или использованием материала не по назначению. На нашей странице www.rilak.lv вы найдете самую новую информацию по спецификации изделий. Мы оставляем за собой право, в одностороннем порядке, без оповещения, вносить изменения в технические спецификации. В случае возникновения любых вопросов и неясностей, свяжитесь с производителем или продавцом