

Borealis

Perlamutrinio atspalvio dekoratyviniai vandeniui skiedžiami dažai leidžia suteikti paviršiui mirguliuojančią ir raibuliuojančią atspindėtos šviesos spinduliuose subtilią smulkiagrūdę faktūrą. Galimybė panaudoti plačiausią spalvinę gamą, derinant tai su įvairiomis dažymo metodikomis, įgalina sukurti unikalius ir nepakartojamus paviršiaus smulkiareljefinės faktūros variantus. BOREALIS sukuria labai atsparią plovimui dangą. Tad gali būti naudojamas intensyviai eksploatuojamų gyvenamųjų, įstaigų ir visuomeninių patalpų sienų apdailai. Koleruojama pagal tonavimo sistemą RILAKOLOR (bazė A). Parenkant atspalvį reikia atsižvelgti į tai, kad danga pasižymi raibuliuojančiu perlamutrinio blizgesiu, t.y. realaus paviršiaus (sienos) vizualiai suvokiamas atspalvis (ypač šviesus) gali keistis priklausomai nuo regėjimo kampo ar apšvietimo laipsnio. Kad išvengti nesusipratimų prieš darbų pradžią rekomenduojama atlikti nedidelio eksperimentinio plotelio ar planšetės bandomąjį dažymą.

Paviršiaus paruošimas: BOREALIS skirtas dengti švariems, lygiems, tvirtiems ir sausiems mineraliniams pagrindams (tinkas, betonas, regipsas ir pan.). Prieš dengiant paviršius turi būti nudažytas vienu iš dažų: MOVILAT BASE, MOVILAT 4, MOVILAT 7 (**foto 1**). BOREALIS sudaro pusiau skaidrią dangą. Todėl norint gauti pagrindo ir galutinio sluoksnio spalvinį kontrastą rekomenduojama paviršių iš anksto nudažyti spalva, kontrastinga BOREALIS spalvai. Jeigu norima gauti vienatonių paviršių, tai jį iš anksto reikia nudažyti dažais, kurių spalva artima galutinės BOREALIS dangos spalvai.

Dengimo būdas: BOREALIS paruoštas naudojimui ir daugeliu atveju jo skiesti nereikia. Prieš naudojant reikia rūpestingai išmaišyti. Oro ir dažomo paviršiaus temperatūra turi būti ne žemesnė nei +10°C, o santykinė oro drėgmė ne aukštesnė nei 85%. Atskiras paviršiaus 2÷3 m² plotas plačiu teptuku pilnai padengiamas netolygiu BOREALIS sluoksniu (**foto 2**). Po to sukuriamas faktūrinis raštas, išlyginant dar neišdžiūvusį paviršių stačiakampe ar trapezine mentele, lengvai spaudžiant instrumento darbinę plokštumą prie paviršiaus. Faktūros rašto geometrija apsprendžiama mentelės judėjimo pobūdžiu. Tvarkingi lygiagretūs judesiai sukuria vieną kryptimi orientuotą faktūrą, tuo tarpu kai tolygūs įvairių krypčių judesiai sukuria „banguotą“ faktūrą (**foto 3**). Norint praturtinti reljefo piešinį rekomenduojama dar neišdžiūvusį sluoksnį papildomai dengti BOREALIS dažais. Nedidelis dažų kiekis dedamas ant darbinio mentelės paviršiaus, o po to analogiškai paskirstomas ant paviršiaus.

BOREALIS džiūvimo trukmė +20°C temperatūroje: 2 val.

Sunaudojimas: 6÷9 m²/l.

Dažymo instrumentus po darbo plauti šiltu vandeniu su muilu. Saugoti sandariai uždarytoje gamintojo taroje aukštesnėje nei +5°C temperatūroje. Saugoti nuo užšalimo. Skiediklis – vanduo. Laikyti uždarytą ir saugoti vaikams neprieinamoje vietoje. Prarijus nedelsiant kreiptis medicininės pagalbos ir parodyti produkto pakuotę ar etiketę.

Ribinis leidžiamas kiekis LOJ šiam produktui ES šalyse (kat.A/I): 200g/l (2010). Maksimalus kiekis LOJ produkte – 160 g/l.

Pakuotė: 0,9 – 1 l plastmasinė skardinė

3,6 - 5 l plastmasinis kibiras

