

FORsilAN

AKRIL-SILOKSĀNA ŪDENS DISPERSIJAS KRĀSA FASĀDĒM



- Nodrošina ilglaicīgu fasāžu aizsardzību
- Raksturojama ar augstu izturību pret atmosfēras iedarbību un labu tvaiku caurlaidību
- Noturīga pret ultravioleto starojumu
- Hidrofoba, netīrumus atgrūdoša

RAKSTUROJUMS:

Akril-siloksāna ūdens dispersijas krāsa. Pateicoties plēves augstajai elastībai novērš pārklājuma plaisāšanu un lobīšanos dažādu atmosfēras faktoru iedarbības rezultātā. Noturība pret ultravioleto starojumu nodrošina ilgu kalpošanas laiku 10 – 12 gadu garumā. Siloksāna komponents stiprina pārklājuma mitrumizturību augsta mitruma un piesārņotības vidē (piekrastes rajoni, rūpnieciskā un pilsētas apbūve). Satur fungicīdus, kas dod iespēju novērst pelējuma, aļģu u.c. parādīšanos līdz 10 gadu laikā.

LIETOŠANAS SFĒRA:

Paredzēta atmosfēras apstākļos ekspluatējamu betona, apmestu un ķieģeļu ēku un būvju ārējo virsmu krāsošanai. Izmantojama agrāk krāsotu ar akrilātu ūdens dispersiju krāsām ārējo virsmu remonta krāsošanai. Atļauts uzklāt arī uz ārējām virsmām kas iepriekš krāsotas ar alkīdu emaljām. Šinī gadījumā nepieciešams vispirms veikt neliela virsmas laukuma pārbaudes krāsojumu ar sekojošu starpslāņu adhēzijas kontroli. **NAV PIEĻAUJAMA IZMANTOŠANA VIRSKĀRTAS UZKLĀŠANAI VEICOT KRĀSOŠANAS DARBUS DZĪVOJAMĀS Telpās.**

TEHNISKIE PARAMETRI:	
Krāsa:	Balta (A bāze), tonējama gaišos krāsu toņos. Tumšu toņu iegūšanai izmantojama C bāze. Tonēšanai izmantojama RILAKOLOR sistēma.
Spīdums:	Matēta
Žūšanas laiks +20 °C	līdz nelipšanai — 1 stunda, līdz nākošās kārtas uzklāšanai - 2 stundas, līdz ūdensizturības sasniegšanai – 72 stundas. Pazeminoties temperatūrai vai arī paaugstinoties gaisa mitrumam žūšanas laiks palielināsies.
Negaistošo vielu masas daļa, %	65 ± 3 A bāze; 58 ± 3 C bāze
Blīvums, g/ml :	1,50 ± 0,05
Tvaiku caurlaidība (Sd – difūzijas spēju koeficients, m)	0,20
Patēriņš vienai kārtai:	8 - 10 m²/l krāsojot gruntētas virsmas ; 6 - 8 m²/l krāsojot neapstrādātas virsmas ; 9 –11 m²/l veicot remonta krāsošanu uz virsmām kas iepriekš krāsotas ar alkīdu emaljām
Šķīdinātājs:	ūdens.

Krāsošanai izmantojamie instrumenti:	Ota, veltnītis vai pulverizators vai bezgaisa smidzināšanas iekārtās (ieteicamais sprauslas diametrs – 0,017 – 0,021")
Glabāšanas laiks:	36 mēneši cieši aizvērtā ražotāja tarā temperatūrā virs +5°C.
Iepakojums:	0.9 l; 3.6 l; 9 l.

LIETOŠANA:

KRĀSAS SAGATVOŠANA DARBAM:

Pirms lietošanas krāsu rūpīgi jāsamaisa. Ja nepieciešams, atšķaidīt ar ūdeni līdz darba viskozitātei : uzklājot ar ota vai veltnīti – līdz 5 tilpuma % ; uzklājot ar pulverizatoru – līdz 20 tilpuma %.

VIRSMAS SAGATAVOŠANA:

Krāsojamai virsmai jābūt noturīgai, uz tās nedrīkst būt bojājumi kas varētu atstāt ietekmi uz krāsošanas un ekspluatācijas procesu. No tās jābūt notīrītam krītam, atlobījusies krāsa un netīrumi (eļļas pēdas, izdalījušies sāļi u.c.). Šādus netīrumus rūpīgi jānotīra ar atbilstoša sastāva tīrīšanas līdzekļiem. Jāatrod un jālikvidē sāļu un citu ķīmisko vielu izdalīšanās avots, jo pretējā gadījumā iespējama defektu parādīšanās pēc krāsošanas vai ekspluatācijas laikā.

Ja tiek konstatēti pelējuma izraisīti bojājumi, tad ieteicams veikt dezinfekciju ar AKVASEPT šķīdumu.

Pirms krāsošanas jāpārlicinas ka svaigi apmesta virsma, betona un cementa šķiedru plāksnes ir pilnībā nožuvušas (minimāli nepieciešamais žāvēšanas laiks būs atkarīgs no materiāla tipa un žūšanas apstākļiem).

VIRSMAS GRUNTĒŠANA:

Porainas virsmas ieteicams nogruntēt ar gruntēšanas līdzekli FORAKRIL BASE vai hidroizolācijas grunti FORAKRIL PRIMER. Grunts FORAKRIL PRIMER lietošana nodrošinās maksimālu aizsardzību pret mitrumu. Gruntēšanai var lietot arī pašu krāsu FORSILAN, iepriekš atšķaidītu ar ūdeni līdz 15 tilpuma %.

KRĀSOŠANA:

Krāsu uzklāj 1 – 2 kārtās, ja gaisa un krāsojamās virsmas temperatūra nav zemāka par +5°C un relatīvais gaisa mitrums lielāks par 85 %. Optimālie apstākļi : +15... +25°C temperatūra un relatīvais gaisa mitrums 50 — 60 % . Ja krāsošana tiek veikta vienā kārtā, tad ieteicams paveikt darbu vienā piegājienā. Krāsojot lielus laukumus pārtraukumus ieteicams paredzēt tikai pie virsmas stūru krāsošanas. Nav pieļaujama mitru virsmu krāsošana.

Jāizvairās no krāsošanas darbu veikšanas aukstā, mitrā (lietus, migla, rasa) un vējainā laikā , kā arī situācijās kad uz virsmas krīt tiešie saules stari. Nav atļauta stipri sakarsušu virsmu krāsošana, tajā skaitā no saules staru iedarbības.

INSTRUMENTU MAZGĀŠANA:

Instrumentu mazgāšanai izmanto ūdens ar ziepēm.

DARBA UN VIDES AIZSARDZĪBA:

Strādājot ar šo produktu, ievērojiet sekojošus piesardzības pasākumus:


- Strādāt labi vēdināmā telpā;
 - Lietot individuālos aizsardzības līdzekļus (aizsargbrilles, respiratoru, cimds).
- Sīkāka informācija drošības datu lapā, kas tiek izsniegta pēc pieprasījuma.



0.9l, 3.6 l, 9l

6÷11 m²/l

1 h



RILAKOLOR

Dotā informācija ir sagatavota balstoties uz laboratorijas testiem un praktisko pieredzi, tā nav uzskatāma par pilnīgu. Minētiem datiem ir tikai informatīvais raksturs, tie var atšķirties produktiem ar dažādiem toņiem, spīduma pakāpēm un citos gadījumos. Mēs garantējam produkta kvalitāti, kas atbilst mūsu kvalitātes kontroles sistēmai, saskaņā ar uzņēmumā ieviestā standarta ISO 9001 prasībām. Kā ražotājs, mēs nevaram kontrolēt produkta pielietošanas apstākļus vai citus faktorus, kas var ietekmēt produkta pielietošanu un uzklāšanu. Mēs neesam atbildīgi par jebkuriem zaudējumiem, kuri radušies produkta lietošanas instrukcijas neievērošanas gadījumā, vai produkta nepareizas izmantošanas dēļ. Mūsu produktu specifikāciju jaunākās versijas ir pieejamas mūsu mājas lapā www.rilak.lv. Lūdzu, sazinieties ar mums, ja jums rodas jautājumi vai neskaidrības par mūsu produktiem.