

Kvarc



Vesilahustuv valge varjav kruntvärv. Mõeldud siseruumide mineraalpindade kruntimiseks enne sarja **RILAKDEKOR** faktuurvärvide ja dekoratiivkrohvi pealekandmist, kui selle kohta on antud suunised vastava dekoratiivmaterjali kasutusjuhendis. Tugevdab poorseid pindu, annab pinnale ühtlase imavuse. Moodustab peeneteralise katte, mis kindlustab dekoratiivmaterjalide nakkuvust, kergendab nende pealekandmist ja vähendab materjalikulu. Vajaduse korral võib toonida süsteemis RILAKOLOR (baas A).

Kruntvärv KVARC kantakse 1-2 kihina pintsli või rulli abil puhtale, kuivale ja tugevale mineraalalusele (krohvitud pinnad, betoon, kipsplaat jne, samuti varem vesidispersioonvärviga kaetud pinnad). Pealekandmisel peab ümbritseva õhu ja värvitava pinna temperatuur olema vähemalt +10 °C, suhteline õhuniiskus mitte üle 85%.

Kuivamisaeg temperatuuril +20 °C – 1 tund, aeg enne dekoratiivkihi pealekandmist vähemalt 4 tundi.

Kulu: 8÷10 m²/l ühele kihile.

Tööriistad pesta pärast töö lõpetamist sooja vee ja seebiga.

Hoida tihedalt suletud originaalmahutus temperatuuril üle +5 °C.

Lenduvate orgaaniliste ühendite piirmäär on selle toote jaoks ELi maades (kat. A/g): 30 g/l (2010). Maksimaalne lenduvate orgaaniliste ühendite kogus tootes 29 g/l.