



Setual

Dekoratiivne vees lahustuv pärlmutrivarjundiga värv võimaldab anda seintele erakordselt õrna ja helkiva pärliläike. Värviga SETUAL kaetud pinnal mänglev valgus pakub olenevalt vaatenurgast ja valguse intensiivsusest optiliselt varieeruva värviküllastatusega vaatepilti. SETUAL moodustab pesemisele vastupidava katte ning seda võib kasutada seinte kujundamiseks kõrge ekspluatatsioonikoormusega elu-, kontori- ja ühiskondlikes ruumides. SETUAL-i toonitakse süsteemis RILAKOLOR (baas A). Tooni valimisel tuleb arvestada, et kate omandab mängleva pärlmutrihelgi, seega võib tegelikul pinnal (seinal) eriti just heledate varjundite visuaalne mõju olenevalt vaatenurgast ja valgustatusest varieeruda. Arusaamatuste vältimiseks soovitatakse enne tööde algust teha värviproov väikesel kattepinna või planšetil.

Pinna ettevalmistamine. SETUAL on mõeldud siledade, puhaste, tugevate ja kuivade mineraalpindade (krohvitud pinnad, betoon, kipsplaadid jne) katmiseks. Enne värvi pealekandmist pean pind olema värvitud sarnast tooni värviga Movilat Base, Movilat 4 või Movilat 7 (**foto 1**).



Pealekandmine. SETUAL on kasutusvalmis ega vaja enamasti lahjendamist. Enne pealekandmist tuleb värvi hoolikalt segada. Esimese kihi pealekandmiseks võib kasutada metallspaatlit (kellut), millel on sile, poleeritud ja ümardatud nurkadega tööpind (edaspidi tekstis spaatli), või laia pehmete harjastega pintslit. Esimene kiht tuleb peale kanda erisuunaliste liigutustega, vältides rohmaka faktuuri teket (**foto 2**). Pärast esimese kihi täielikku kuivamist kanda spaatliga teine kiht väikestele, 1-2 m² suurustele pindadele. Enne lõpptöötlust lasta pealekantud kihil 5-10 minutit kuivada. Seejärel luua teise kihi kuivanud pinnale vastu seina surutud spaatli erisuunaliste liigutustega joonis (**foto 3**). Kui töö käigus kleepuvad spaatli pinnale materjalijäägid, siis tuleb need jälle pinnale kanda. Selleks tuleb kergelt spaatlile suruda ja hoida seda pinna suhtes terava nurga all. Pealekandmisel ei tohi ümbritseva õhu ega värvitava pinna temperatuur jääda alla +10 °C ning suhteline õhuniiskus ei tohi ületada 85%.



Kuivamisaeg igal SETUAL-i kihil temperatuuril +20 °C — 4 tundi. Täielik pinnapüsivus tekib 1,5-2 nädalat pärast värvi pealekandmist. Sellel ajal tuleb värvitud pinda kaitsta tugeva koormuse eest.

Kulu: 911 m²/l ühele kihile.

Töövahendeid pesta pärast töö lõpetamist sooja vee ja seebiga. Hoida tihedalt suletud originaalpakendis vähemalt +5 °C juures. Hoida külmumise eest.

Hoida suletud pakendis lastele kättesaamatult. Kemikaali allaneelamise korral pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata kemikaali pakendit või etiketti.

Lenduvate orgaaniliste ühendite piirmäär on selle toote jaoks EL-i maades (kat A/I): 200 g/l (2010). Maksimaalne lenduvate orgaaniliste ühendite kogus tootes – 180 g/l.

Pakend: 0,9 l–1 l plastpurk,
3,6 l–5 l plastämber.

